https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020-1/83

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 0-6

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЧАСТЬ II

СТР. 224-390

19829-02
ЦЕНА 3-21

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул. 22

Сдано в печать VII 1987 года

Заказ № 6958 Тираж 1820 экз

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ Котх Кпр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВД 4.42-1.1	1КВО 4.42-1.1	1КВД 4.42-2.1	1КВО 4.42-2.1	1КВ 4.42-1	1КВД 4.42-1.3	1КВО 4.42-1.3	1КВД 4.42-2.3	1КВО 4.42-2.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.923	4.449	4.923	4.449	3.975	4.923	4.449	4.923	4.449
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.972	4.493	4.972	4.493	4.015	4.972	4.493	4.972	4.493
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.972	4.493	4.972	4.493	4.015	4.972	4.493	4.972	4.493
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			8.596	8.596	8.596	8.596	8.596	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		12.41	12.41	12.41	12.41	12.41	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			42.31	41.43	47.02	45.07	36.86	55.72	54.84	60.43	58.49
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		42.73	41.84	47.49	45.52	37.23	56.28	55.39	61.04	59.07
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		63.67	62.35	70.76	67.83	55.48	83.86	82.54	90.95	88.02
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			56.38	55.02	61.14	58.70	49.93	61.25	59.89	66.01	63.57
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			81.06	79.26	88.14	84.74	71.91	88.83	87.03	95.92	92.51
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			11.79	7.465	11.79	7.465	3.140	11.79	7.465	11.79	7.465
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540

20-62861

2

ВЫСШАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ГРУППИРОВКА КОДА ИЗДЕЛИЯ: 582121

НАЧОТД	СИТНИК	
НКОНТР	ЕГУНОВ	
ГП СПЕЦ	ПАНЧУК	
ПРОВЕРИЛ	ПОПОВ	
РАЗРАБ	ГРИГОР	

I.020-I/83.0-6 05РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ,ЦЕМЕНТА и ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-9

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	I	83

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

224

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВД 4.42-1.1	1КВО 4.42-1.1	1КВД 4.42-2.1	1КВО 4.42-2.1	1КВ 4.42-1	1КВД 4.42-1.3	1КВО 4.42-1.3	1КВД 4.42-2.3	1КВО 4.42-2.3
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540
5	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540
6												
7	ИТОГО СТАЛИ											
8	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
9	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
10	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			68.29	62.56	73.05	66.24	53.10	73.16	67.43	77.92	71.11
11	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			92.97	86.79	100.0	92.28	75.08	100.7	94.57	107.8	100.0
12												
13	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
14	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
15	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	11.90	7.540	11.90	7.540	3.171	11.90	7.540	11.90	7.540
16	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
17	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	38.91	37.97	44.75	42.46	34.87	38.91	37.97	44.75	42.46
18	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
19	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	3.824	3.868	2.737	3.060	2.361	17.37	17.41	16.28	16.61
20	КАТАНКА											
21	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	13.65	13.17	13.65	13.17	12.69	4.972	4.493	4.972	4.493
22												
23	БЕТОН,М КУБ:											
24	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.580	0.570	0.580	0.570	0.560	-	-	-	-
25	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	-	0.580	0.570	0.580	0.570
26												
27	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
28	М400		573112									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.195	0.192	0.195	0.192	0.189	-	-	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.195	0.192	0.195	0.192	0.189	-	-	-	-

Э 20-62861

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП. | Оператор ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВД 4.42-1.1	1КВО 4.42-1.1	1КВД 4.42-2.1	1КВО 4.42-2.1	1КВ 4.42-1	1КВД 4.42-1.3	1КВО 4.42-1.3	1КВД 4.42-2.3	1КВО 4.42-2.3
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.239	0.235	0.239	0.235
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	-	0.287	0.282	0.287	0.282
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.195	0.192	0.195	0.192	0.189	0.287	0.282	0.287	0.282
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.464	0.456	0.464	0.456	0.448	0.464	0.456	0.464	0.456
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.348	0.342	0.348	0.342	0.336	0.348	0.342	0.348	0.342
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

4 20-6286/1982

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 3

226

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВ 4. 42-3	1КВД 4. 42-3. 2	1КВО 4. 42-3. 2	1КВД 4. 42-4. 2	1КВО 4. 42-4. 2	1КВ 4. 42-2	1КВД 4. 42-3. 3	1КВО 4. 42-3. 3	1КВД 4. 42-4. 3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			3.975	4.923	4.449	4.923	4.449	3.975	4.923	4.449	4.923
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.015	4.972	4.493	4.972	4.493	4.015	4.972	4.493	4.972
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.015	4.972	4.493	4.972	4.493	4.015	4.972	4.493	4.972
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			50.28	65.32	61.93	71.09	66.35	50.28	65.32	61.93	71.09
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		50.78	65.98	62.55	71.80	67.02	50.78	65.98	62.55	71.80
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		75.66	98.31	93.20	106.9	99.86	75.66	98.31	93.20	106.9
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			54.80	70.95	67.04	76.77	71.51	54.80	70.95	67.04	76.77
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			79.68	103.2	97.69	111.9	104.3	79.68	103.2	97.69	111.9
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			3.140	15.46	11.60	16.25	11.95	3.140	15.46	11.60	16.25
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.171	15.61	11.72	16.41	12.07	3.171	15.61	11.72	16.41
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.171	15.61	11.72	16.41	12.07	3.171	15.61	11.72	16.41
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.171	15.61	11.72	16.41	12.07	3.171	15.61	11.72	16.41
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.171	15.61	11.72	16.41	12.07	3.171	15.61	11.72	16.41
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			57.97	86.56	78.76	93.18	83.59	57.97	86.56	78.76	93.18
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			82.85	118.8	109.4	128.3	116.4	82.85	118.8	109.4	128.3

5 20-67864

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 4

227

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭГТВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВ 4.42-3	1КВД 4.42-3.2	1КВО 4.42-3.2	1КВД 4.42-4.2	1КВО 4.42-4.2	1КВ 4.42-2	1КВД 4.42-3.3	1КВО 4.42-3.3	1КВД 4.42-4.3
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	12.81	9.851	-	-	-	12.81
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	3.171	15.61	11.72	16.41	12.07	3.171	15.61	11.72	16.41
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	34.87	49.69	46.26	42.69	40.88	34.87	49.69	46.26	42.69
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	15.91	16.28	16.28	16.28	16.28	15.91	16.28	16.28	16.28
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	4.015	4.972	4.493	4.972	4.493	4.015	4.972	4.493	4.972
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	0.580	0.570	0.580	0.570	0.560	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.560	-	-	-	-	-	0.580	0.570	0.580
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.213	0.209	0.213	0.209	0.206	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	0.234	0.230	0.234	0.230	0.226	-	-	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.231	-	-	-	-	-	0.239	0.235	0.239
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.277	-	-	-	-	-	0.287	0.282	0.287
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.277	0.234	0.230	0.234	0.230	0.226	0.287	0.282	0.287
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	0.448	0.464	0.456	0.464	0.456	0.448	0.464	0.456	0.464
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.336	0.348	0.342	0.348	0.342	0.336	0.348	0.342	0.348
30												

20-62869 9

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 5

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВО 4.42-4.3	1КВД 4.42-3.4	1КВО 4.42-3.4	1КВД 4.42-4.4	1КВО 4.42-4.4	2КВД 4.42-1.1	2КВО 4.42-1.1	2КВД 4.42-2.1	2КВО 4.42-2.1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.449	11.49	11.01	11.49	11.01	10.19	9.249	10.19	9.249
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.493	11.60	11.12	11.60	11.12	10.29	9.341	10.29	9.341
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.493	11.60	11.12	11.60	11.12	10.29	9.341	10.29	9.341
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	8.596	8.596	8.596	8.596
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	8.682	8.682	8.682	8.682
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	12.41	12.41	12.41	12.41
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			66.35	178.9	175.6	184.7	180.0	90.26	88.50	99.68	95.79
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		67.02	180.7	177.3	186.6	181.8	91.16	89.38	100.6	96.75
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		99.86	269.3	264.2	278.0	270.9	135.8	133.1	150.0	144.1
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			71.51	192.3	188.4	198.2	192.9	110.1	107.4	119.6	114.7
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			104.3	280.9	275.3	289.6	282.0	158.5	154.9	172.7	165.9
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			11.95	15.46	11.60	16.25	11.95	20.44	11.79	20.44	11.79
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.07	15.61	11.72	16.41	12.07	20.64	11.90	20.64	11.90
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		12.07	15.61	11.72	16.41	12.07	20.64	11.90	20.64	11.90
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			12.07	15.61	11.72	16.41	12.07	20.64	11.90	20.64	11.90
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			12.07	15.61	11.72	16.41	12.07	20.64	11.90	20.64	11.90
30												

4 20-6286

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВО 4.42-43	1КВД 4.42-34	1КВО 4.42-34	1КВД 4.42-44	1КВО 4.42-44	2КВД 4.42-11	2КВО 4.42-11	2КВД 4.42-21	2КВО 4.42-21
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			83.59	208.0	200.2	214.6	205.0	130.7	119.3	140.3	126.6
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			116.4	296.5	287.1	306.0	294.1	179.1	166.8	193.3	177.8
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	9.851	139.5	139.5	152.3	149.3	-	-	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	12.07	15.61	11.72	16.41	12.07	20.64	11.90	20.64	11.90
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	40.88	14.82	11.39	7.823	6.012	84.79	82.92	96.47	91.90
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.28	36.53	36.53	36.53	36.53	6.371	6.460	4.198	4.844
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	4.493	1.539	1.060	1.539	1.060	18.98	18.02	18.98	18.02
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	-	1.270	1.250	1.270	1.250
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	0.580	0.570	0.580	0.570	-	-	-	-
21	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.570	-	-	-	-	-	-	-	-
22												
23	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
24	М400		573112									
25	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.428	0.421	0.428	0.421
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	-	-	0.428	0.421	0.428	0.421
27												
28	М500		573113									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.213	0.209	0.213	0.209	-	-	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	0.234	0.230	0.234	0.230	-	-	-	-

8 20-62861

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 7

230

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

КиевЗНИИЭП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КВО 4 42-43	1КВД 4. 42-34	1КВО 4. 42-34	1КВД 4. 42-44	1КВО 4. 42-44	2КВД 4. 42-11	2КВО 4. 42-11	2КВД 4. 42-21	2КВО 4. 42-21
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.235	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.282	-	-	-	-	-	-	-	-
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.282	0.234	0.230	0.234	0.230	0.428	0.421	0.428	0.421
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.456	0.464	0.456	0.464	0.456	1.016	01.00	1.016	01.00
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.342	0.348	0.342	0.348	0.342	0.762	0.750	0.762	0.750
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

6 20-62861

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 8

231

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВ 4. 42-1	2КВД 4. 42-32	2КВО 4. 42-32	2КВД 4. 42-42	2КВО 4. 42-42	2КВ 4. 42-2	2КВД 4. 42-43	2КВО 4. 42-43	2КВД 4. 42-14
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			8.301	10.19	9.249	10.19	9.249	8.301	10.19	9.249	25.12
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.384	10.29	9.341	10.29	9.341	8.384	10.29	9.341	25.37
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		8.384	10.29	9.341	10.29	9.341	8.384	10.29	9.341	25.37
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			8.596	-	-	-	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.682	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		12.41	-	-	-	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			79.37	122.8	116.0	134.4	124.9	92.78	134.4	124.9	341.6
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		80.16	124.1	117.2	135.7	126.1	93.71	135.7	126.1	345.0
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		119.4	184.9	174.6	202.2	188.0	139.6	202.2	188.0	514.1
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			97.23	134.4	126.5	146.0	135.5	102.1	146.0	135.5	370.4
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			140.2	195.2	184.0	212.5	197.3	148.0	212.5	197.3	539.5
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			3.140	27.78	20.07	29.36	20.77	3.140	29.36	20.77	20.44
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.171	28.05	20.27	29.65	20.98	3.171	29.65	20.98	20.64
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.171	28.05	20.27	29.65	20.98	3.171	29.65	20.98	20.64
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.171	28.05	20.27	29.65	20.98	3.171	29.65	20.98	20.64
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.171	28.05	20.27	29.65	20.98	3.171	29.65	20.98	20.64
30												

19829-02 10

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВ 4.42-1	2КВД 4.42-3.2	2КВО 4.42-3.2	2КВД 4.42-4.2	2КВО 4.42-4.2	2КВ 4.42-2	2КВД 4.42-4.3	2КВО 4.42-4.3	2КВД 4.42-1.4
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			100.4	162.4	146.8	175.7	156.5	105.2	175.7	156.5	391.0
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			143.4	223.2	204.3	242.2	218.3	151.1	242.2	218.3	560.1
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	25.63	19.70	-	25.63	19.70	306.8
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	3.171	28.05	20.27	29.65	20.98	3.171	29.65	20.98	20.64
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	76.72	106.3	99.49	92.36	88.74	76.72	92.36	88.74	8.076
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	3.446	17.74	17.74	17.74	17.74	16.99	17.74	17.74	52.97
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	17.06	10.29	9.341	10.29	9.341	8.384	10.29	9.341	2.497
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			1.240	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	1.270	1.250	1.270	1.250	1.240	-	-	1.270
21	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	-	-	1.270	1.250	-
22												
23	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
24	М400		573112									
25	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.418	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.418	-	-	-	-	-	-	-	-
27												
28	М500		573113									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.466	0.459	0.466	0.459	0.455	-	-	0.466
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	0.513	0.505	0.513	0.505	0.501	-	-	0.513

19829-02 11

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВ 4.42-1	2КВД 4.42-32	2КВО 4.42-32	2КВД 4.42-42	2КВО 4.42-42	2КВ 4.42-2	2КВД 4.42-43	2КВО 4.42-43	2КВД 4.42-14
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	0.524	0.516	-
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	-	-	0.629	0.619	-
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.418	0.513	0.505	0.513	0.505	0.501	0.629	0.619	0.513
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.992	1.016	01.00	1.016	01.00	0.992	1.016	01.00	1.016
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.744	0.762	0.750	0.762	0.750	0.744	0.762	0.750	0.762
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

21 20-6781

ЛИСТ

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВО 4.42-1.4	2КВД 4.42-2.4	2КВО 4.42-2.4	2КВД 4.42-3.4	2КВО 4.42-3.4	2КВД 4.42-4.4	2КВО 4.42-4.4	3КВД 4.42-1.1	3КВО 4.42-1.1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			24.17	25.12	24.17	25.12	24.17	25.12	24.17	15.47	14.04
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		24.41	25.37	24.41	25.37	24.41	25.37	24.41	15.62	14.18
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		24.41	25.37	24.41	25.37	24.41	25.37	24.41	15.62	14.18
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	8.596	8.596
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	8.682	8.682
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	-	-	12.41	12.41
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			339.8	351.0	347.1	360.8	354.0	372.3	362.9	138.2	135.5
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		343.2	354.5	350.6	364.4	357.5	376.0	366.5	139.6	136.9
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		511.4	528.3	522.4	543.0	532.8	560.3	546.1	208.0	204.0
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			367.6	379.9	375.0	389.8	382.0	401.4	390.9	163.9	159.8
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			535.9	553.6	546.8	568.3	557.2	585.7	570.5	236.0	230.6
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			11.79	20.44	11.79	27.78	20.07	29.36	20.77	29.09	16.11
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.90	20.64	11.90	28.05	20.27	29.65	20.98	29.38	16.27
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		11.90	20.64	11.90	28.05	20.27	29.65	20.98	29.38	16.27
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			11.90	20.64	11.90	28.05	20.27	29.65	20.98	29.38	16.27
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			11.90	20.64	11.90	28.05	20.27	29.65	20.98	29.38	16.27
30												

19829-02 13

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВО 4. 42-1. 4	2КВД 4. 42-2. 4	2КВО 4. 42-2. 4	2КВД 4. 42-3. 4	2КВО 4. 42-3. 4	2КВД 4. 42-4. 4	2КВО 4. 42-4. 4	3КВД 4. 42-1. 1	3КВО 4. 42-1. 1
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			379.6	400.5	386.9	417.8	402.2	431.1	411.9	193.2	176.0
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			547.8	574.3	558.7	596.4	577.4	615.4	591.5	265.4	246.9
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	306.8	306.8	306.8	306.8	306.8	332.5	326.5	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	11.90	20.64	11.90	28.05	20.27	29.65	20.98	29.38	16.27
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	6.209	19.76	15.18	29.63	22.78	15.64	12.02	130.6	127.8
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	53.06	50.80	51.45	50.80	50.80	50.80	50.80	8.918	9.052
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.539	2.497	1.539	2.497	1.539	2.497	1.539	24.30	22.87
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	-	-	-	1.960	1.930
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			1.250	1.270	1.250	1.270	1.250	1.270	1.250	-	-
21												
22	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
23	М400		573112									
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	0.661	0.650
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	0.661	0.650
26												
27	М500		573113									
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.459	0.466	0.459	0.466	0.459	0.466	0.459	-	-
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.505	0.513	0.505	0.513	0.505	0.513	0.505	-	-
30												

19829-02 74

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ I3

23

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВО 4. 42-1. 4	2КВД 4. 42-2. 4	2КВО 4. 42-2. 4	2КВД 4. 42-3. 4	2КВО 4. 42-3. 4	2КВД 4. 42-4. 4	2КВО 4. 42-4. 4	3КВД 4. 42-1. 1	3КВО 4. 42-1. 1
1	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.505	0.513	0.505	0.513	0.505	0.513	0.505	0.661	0.650
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ		571110	01.00	1.016	01.00	1.016	01.00	1.016	01.00	1.568	1.544
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.750	0.762	0.750	0.762	0.750	0.762	0.750	1.176	1.158
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

5Г 20-67862

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ I4

237

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВО 4.42-2.1	3КВ 4.42-1	3КВД 4.42-2.2	3КВО 4.42-2.2	3КВ 4.42-2	3КВО 4.42-3.2	3КВД 4.42-3.3	3КВО 4.42-3.3	3КВД 4-42-1.4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			14.04	12.62	15.47	14.04	12.62	14.04	15.47	14.04	38.75
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.18	12.75	15.62	14.18	12.75	14.18	15.62	14.18	39.14
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		14.18	12.75	15.62	14.18	12.75	14.18	15.62	14.18	39.14
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			8.596	8.596	-	-	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.682	8.682	-	-	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		12.41	12.41	-	-	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			146.5	121.8	165.7	159.9	135.3	170.2	180.4	170.2	513.9
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		147.9	123.1	167.4	161.5	136.6	171.9	182.2	171.9	519.0
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		220.4	183.4	249.4	240.6	203.6	256.2	271.5	256.2	773.3
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			170.8	144.5	183.0	175.7	149.4	186.1	197.8	186.1	558.2
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			247.0	208.5	265.0	254.8	216.3	270.3	287.1	270.3	812.5
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			16.11	3.140	29.09	16.11	3.140	28.54	40.10	28.54	29.09
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	28.82	40.50	28.82	29.38
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	28.82	40.50	28.82	29.38
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	28.82	40.50	28.82	29.38
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	28.82	40.50	28.82	29.38
30												

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 15

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВО 4. 42-2. 1	3КВ 4. 42-1	3КВД 4. 42-2. 2	3КВО 4. 42-2. 2	3КВ 4. 42-2	3КВО 4. 42-3. 2	3КВД 4. 42-3. 3	3КВО 4. 42-3. 3	3КВД 4. 42-1. 4
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВСЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			187.1	147.7	212.4	191.9	152.5	214.9	238.3	214.9	587.5
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			263.3	211.7	294.4	271.1	219.5	299.2	327.6	299.2	841.9
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	-	-	-	474.2
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	16.27	3.171	29.38	16.27	3.171	28.82	40.50	28.82	29.38
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	141.3	118.5	148.2	141.3	118.5	152.7	163.0	152.7	12.11
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	6.628	4.531	19.20	20.17	18.08	19.20	19.20	19.20	68.33
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	22.87	21.43	15.62	14.18	12.75	14.18	15.62	14.18	3.454
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			1.930	1.910	-	-	-	-	-	-	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	1.960	1.930	1.910	1.930	-	-	-
21	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	-	-	1.960	1.930	-
22	ТЯЖЕЛЫЙ М600			-	-	-	-	-	-	-	-	1.960
23												
24	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
25	М400		573112									
26	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.650	0.644	-	-	-	-	-	-	-
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.650	0.644	-	-	-	-	-	-	-
28												
29	М500		573113									
30	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.720	0.709	0.701	0.709	-	-	0.946

20-62861 47

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ I6

239

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЭКВО 4.42-2.1	ЭКВ 4.42-1	ЭКВД 4.42-2.2	ЭКВО 4.42-2.2	ЭКВ 4.42-2	ЭКВО 4.42-3.2	ЭКВД 4.42-3.3	ЭКВО 4.42-3.3	ЭКВД 4.42-1.4
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	0.792	0.780	0.771	0.780	-	-	1.041
2												
3	М600		573115									
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	0.808	0.796	-
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	-	-	0.970	0.955	-
6												
7	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.650	0.644	0.792	0.780	0.771	0.780	0.970	0.955	1.041
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
10	ЩЕБЕНЬ		571110	1.544	1.528	1.568	1.544	1.528	1.544	1.568	1.544	1.568
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.158	1.146	1.176	1.158	1.146	1.158	1.176	1.158	1.176
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

18829-02 18

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ I7

242

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВО 4.42-1.4	3КВД 4.42-2.4	3КВО 4.42-2.4	3КВД 4.42-3.4	3КВО 4.42-3.4	1КСД 4.42-1.1	1КСО 4.42-1.1	1КСД 4.42-2.1	1КСО 4.42-2.1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			37.33	38.75	37.33	38.75	37.33	5.808	5.334	5.808	5.334
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		37.70	39.14	37.70	39.14	37.70	5.866	5.387	5.866	5.387
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		37.70	39.14	37.70	39.14	37.70	5.866	5.387	5.866	5.387
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	17.19	17.19	17.19	17.19
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	17.36	17.36	17.36	17.36
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	24.83	24.83	24.83	24.83
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			511.2	528.0	522.2	542.7	532.5	47.96	47.08	52.66	50.72
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		516.3	533.3	527.4	548.1	537.8	48.44	47.55	53.19	51.23
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		769.4	794.6	785.8	816.7	801.4	72.17	70.85	79.26	76.33
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			554.0	572.4	565.1	587.2	575.5	71.67	70.30	76.42	73.98
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			807.1	833.7	823.5	855.8	839.1	102.8	101.0	109.9	106.5
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			16.11	29.09	16.11	40.10	28.54	8.650	4.325	8.650	4.325
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		16.27	29.38	16.27	40.50	28.82	8.736	4.368	8.736	4.368
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		16.27	29.38	16.27	40.50	28.82	8.736	4.368	8.736	4.368
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			16.27	29.38	16.27	40.50	28.82	8.736	4.368	8.736	4.368
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			16.27	29.38	16.27	40.50	28.82	8.736	4.368	8.736	4.368
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВО 4.42-1.4	3КВД 4.42-2.4	3КВО 4.42-2.4	3КВД 4.42-3.4	3КВО 4.42-3.4	1КСД 4.42-1.1	1КСО 4.42-1.1	1КСД 4.42-2.1	1КСО 4.42-2.1
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			570.3	601.8	581.4	627.7	604.3	80.40	74.67	85.16	78.35
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			823.4	863.1	839.8	896.3	867.9	111.6	105.4	118.6	110.9
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	474.2	474.2	474.2	474.2	474.2	-	-	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	16.27	29.38	16.27	40.50	28.82	8.736	4.368	8.736	4.368
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	9.314	29.63	22.78	44.45	34.16	45.89	44.95	51.73	49.44
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	68.47	65.07	66.04	65.07	65.07	2.547	2.592	1.460	1.784
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	23.23	22.75	23.23	22.75
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	-	0.690	0.680	0.690	0.680
20	ТЯЖЕЛЫЙ М600			1.930	1.960	1.930	1.960	1.930	-	-	-	-
21												
22	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
23	М400		573112									
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.233	0.229	0.233	0.229
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	-	-	0.233	0.229	0.233	0.229
26												
27	М500		573113									
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.932	0.946	0.932	0.946	0.932	-	-	-	-
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		1.025	1.041	1.025	1.041	1.025	-	-	-	-
30												

19829-02 20

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ I9

242

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

КиевЗНИИЭП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВО 4. 42-1. 4	3КВД 4. 42-2. 4	3КВО 4. 42-2. 4	3КВД 4. 42-3. 4	3КВО 4. 42-3. 4	1КСД 4. 42-1. 1	1КСО 4. 42-1. 1	1КСД 4. 42-2. 1	1КСО 4. 42-2. 1
1	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.025	1.041	1.025	1.041	1.025	0.233	0.229	0.233	0.229
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ		571110	1.544	1.568	1.544	1.568	1.544	0.552	0.544	0.552	0.544
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.158	1.176	1.158	1.176	1.158	0.414	0.408	0.414	0.408
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

12 20-62864

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 20

ФОРМАТ А4

242

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТДП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КС 4.42-1	1КСД 4.42-1.3	1КСО 4.42-1.3	1КСД 4.42-2.3	1КСО 4.42-2.3	1КС 4.42-3	1КСД 4.42-3.2	1КСО 4.42-3.2	1КСД 4.42-4.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.860	5.808	5.334	5.808	5.334	4.860	5.808	5.334	5.808
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.909	5.866	5.387	5.866	5.387	4.909	5.866	5.387	5.866
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.909	5.866	5.387	5.866	5.387	4.909	5.866	5.387	5.866
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			17.19	-	-	-	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		17.36	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		24.83	-	-	-	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			42.51	74.79	73.91	79.50	77.55	69.34	84.39	80.99	90.15
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		42.93	75.54	74.65	80.29	78.33	70.03	85.23	81.80	91.05
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		63.97	112.5	111.2	119.6	116.7	104.3	127.0	121.8	135.6
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			65.21	81.40	80.03	86.16	83.71	74.94	91.10	87.19	96.92
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			93.71	118.4	116.6	125.5	122.1	109.2	132.8	127.2	141.5
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			-	8.650	4.325	8.650	4.325	-	12.32	8.467	13.11
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24
30												

19829-02 22

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 21

247

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КС 4. 42-1	1КСД 4. 42-1. 3	1КСО 4. 42-1. 3	1КСД 4. 42-2. 3	1КСО 4. 42-2. 3	1КС 4. 42-3	1КСД 4. 42-3. 2	1КСО 4. 42-3. 2	1КСД 4. 42-4. 2
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			65.21	90.14	84.40	94.89	88.08	74.94	103.5	95.74	110.1
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			93.71	127.1	120.9	134.2	126.4	109.2	145.3	135.8	154.7
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОССРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	-	-	-	12.81
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	41.85	45.89	44.95	51.73	49.44	41.85	56.67	53.24	49.67
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	1.085	29.64	29.69	28.56	28.88	28.18	28.56	28.56	28.56
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	22.27	5.866	5.387	5.866	5.387	4.909	5.866	5.387	5.866
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.670	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	-	0.690	0.680	0.690
21	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	0.690	0.680	0.690	0.680	0.670	-	-	-
22												
23	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
24	М400		573112									
25	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.226	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.226	-	-	-	-	-	-	-	-
27												
28	М500		573113									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	0.253	0.250	0.253
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	-	0.279	0.275	0.279

20-6285/2

23

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 22

245

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КС 4.42-1	1КСД 4.42-1.3	1КСО 4.42-1.3	1КСД 4.42-2.3	1КСО 4.42-2.3	1КС 4.42-3	1КСД 4.42-3.2	1КСО 4.42-3.2	1КСД 4.42-4.2
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.285	0.280	0.285	0.280	0.276	-	-	-
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	0.342	0.337	0.342	0.337	0.332	-	-	-
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.226	0.342	0.337	0.342	0.337	0.332	0.279	0.275	0.279
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.536	0.552	0.544	0.552	0.544	0.536	0.552	0.544	0.552
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.402	0.414	0.408	0.414	0.408	0.402	0.414	0.408	0.414
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

42 20-62861

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 23

246

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4.42-4.2	1КС 4.42-2	1КСД 4.42-3.3	1КСО 4.42-3.3	1КСД 4.42-4.3	1КСО 4.42-4.3	1КСД 4.42-1.4	1КСО 4.42-1.4	1КСД 4.42-2.4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			5.334	4.860	5.808	5.334	5.808	5.334	8.304	7.830	8.304
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.387	4.909	5.866	5.387	5.866	5.387	8.387	7.908	8.387
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		5.387	4.909	5.866	5.387	5.866	5.387	8.387	7.908	8.387
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			85.42	69.34	84.39	80.99	90.15	85.42	146.1	145.2	150.8
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		86.27	70.03	85.23	81.80	91.05	86.27	147.6	146.7	152.3
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		128.5	104.3	127.0	121.8	135.6	128.5	219.9	218.6	227.0
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			91.66	74.94	91.10	87.19	96.92	91.66	156.0	154.6	160.7
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			133.9	109.2	132.8	127.2	141.5	133.9	228.3	226.5	235.4
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			8.818	-	12.32	8.467	13.11	8.818	8.650	4.325	8.650
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.906	-	12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.906	-	12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.906	-	12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736
24	ПРИВЕДЕННОЙ И СТАЛИ СТ3			8.906	-	12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			100.5	74.94	103.5	95.74	110.1	100.5	164.7	159.0	169.4
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			142.8	109.2	145.3	135.8	154.7	142.8	237.0	230.8	244.1

19829-02 25

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4.42-42	1КС 4.42-2	1КСД 4.42-33	1КСО 4.42-33	1КСД 4.42-43	1КСО 4.42-43	1КСД 4.42-14	1КСО 4.42-14	1КСД 4.42-24
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	9.851	-	-	-	12.81	9.851	107.1	107.1	107.1
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.906	-	12.11	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	47.86	41.85	56.67	53.24	49.67	47.86	4.038	3.105	9.880
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	28.56	28.18	28.56	28.56	28.56	28.56	36.43	36.47	35.34
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	5.387	4.909	5.866	5.387	5.866	5.387	8.387	7.908	8.387
11												
12	БЕТОН,М КУВ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			0.680	0.670	-	-	-	-	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	0.690	0.680	0.690	0.680	0.690	0.680	0.690
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.250	0.246	-	-	-	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.275	0.271	-	-	-	-	-	-	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.285	0.280	0.285	0.280	0.285	0.280	0.285
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	0.342	0.337	0.342	0.337	0.342	0.337	0.342
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.275	0.271	0.342	0.337	0.342	0.337	0.342	0.337	0.342
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	0.544	0.536	0.552	0.544	0.552	0.544	0.552	0.544	0.552
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.408	0.402	0.414	0.408	0.414	0.408	0.414	0.408	0.414
30												

7982-02 26

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4.42-2.4	1КС 4.42-4	1КСД 4.42-3.4	1КСО 4.42-3.4	1КСД 4.42-4.4	1КСО 4.42-4.4	1КСД 4.42-1.5	1КСО 4.42-1.5	1КСД 4.42-2.5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.830	7.356	8.304	7.830	8.304	7.830	12.06	11.59	12.06
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.908	7.430	8.387	7.908	8.387	7.908	12.18	11.70	12.18
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.908	7.430	8.387	7.908	8.387	7.908	12.18	11.70	12.18
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			148.9	140.7	155.7	152.3	161.5	156.7	219.2	218.3	223.9
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		150.4	142.1	157.3	153.8	163.1	158.3	221.4	220.5	226.1
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		224.1	211.7	234.3	229.2	243.0	235.9	329.9	328.5	337.0
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			158.3	149.5	165.6	161.7	171.5	166.2	233.6	232.2	238.3
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			232.0	219.1	242.7	237.1	251.4	243.8	342.1	340.3	349.1
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			4.325	-	12.32	8.467	13.11	8.818	8.650	4.325	8.650
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			162.6	149.5	178.1	170.3	184.7	175.1	242.3	236.6	247.1
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			236.3	219.1	255.2	245.7	264.6	252.7	350.8	344.6	357.9

19825-02 27

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4.42-2.4	1КС 4.42-4	1КСД 4.42-3.4	1КСО 4.42-3.4	1КСД 4.42-4.4	1КСО 4.42-4.4	1КСД 4.42-1.5	1КСО 4.42-1.5	1КСД 4.42-2.5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	107.1	107.1	107.1	107.1	119.9	116.9	167.3	167.3	167.3
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	7.593	-	14.82	11.39	7.823	6.012	4.038	3.105	9.880
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	35.67	34.97	35.34	35.34	35.34	35.34	60.07	60.11	58.98
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	7.908	7.430	8.387	7.908	8.387	7.908	2.121	1.642	2.121
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	-	0.690	0.680	0.690
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.680	0.670	0.690	0.680	0.690	0.680	-	-	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	0.253	0.250	0.253
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	-	0.279	0.275	0.279
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.280	0.276	0.285	0.280	0.285	0.280	-	-	-
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.337	0.332	0.342	0.337	0.342	0.337	-	-	-
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.337	0.332	0.342	0.337	0.342	0.337	0.279	0.275	0.279
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	0.544	0.536	0.552	0.544	0.552	0.544	0.552	0.544	0.552
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.408	0.402	0.414	0.408	0.414	0.408	0.414	0.408	0.414
30												

19829-02 28

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 27

250

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

КиевЗНИИЭП | ГЛП КОРТ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4.42-2.5	1КС 4.42-4	1КСД 4.42-1.6	1КСО 4.42-1.6	1КСД 4.42-2.6	1КСО 4.42-2.6	1КС 4.42-6	1КСД 4.42-3.5	1КСО 4.42-3.5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			11.59	11.11	12.06	11.59	12.06	11.59	11.11	12.06	11.59
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.70	11.22	12.18	11.70	12.18	11.70	11.22	12.18	11.70
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		11.70	11.22	12.18	11.70	12.18	11.70	11.22	12.18	11.70
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			221.9	213.7	219.2	218.3	223.9	221.9	213.7	228.8	225.4
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		224.2	215.9	221.4	220.5	226.1	224.2	215.9	231.1	227.6
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		334.0	321.7	329.9	328.5	337.0	334.0	321.7	344.3	339.2
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			235.9	227.1	233.6	232.2	238.3	235.9	227.1	243.3	239.3
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			345.7	332.9	342.1	340.3	349.1	345.7	332.9	356.5	350.9
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			4.325	-	8.650	4.325	8.650	4.325	-	12.32	8.467
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			240.2	227.1	242.3	236.6	247.1	240.2	227.1	255.7	247.9
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			350.1	332.9	350.8	344.6	357.9	350.1	332.9	368.9	359.5

19829-02

29

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 28

251

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСО 4.42-2.5	1КС 4.42-4	1КСД 4.42-1.6	1КСО 4.42-1.6	1КСД 4.42-2.6	1КСО 4.42-2.6	1КС 4.42-6	1КСД 4.42-3.5	1КСО 4.42-3.5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	167.3	167.3	167.3	167.3	167.3	167.3	167.3	167.3	167.3
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	7.593	-	4.038	3.105	9.880	7.593	-	14.82	11.39
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	59.31	58.61	60.07	60.11	58.98	59.31	58.61	58.98	58.98
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.642	1.164	2.121	1.642	2.121	1.642	1.164	2.121	1.642
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			0.680	0.670	-	-	-	-	-	0.690	0.680
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	0.690	0.680	0.690	0.680	0.670	-	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.250	0.246	-	-	-	-	-	0.253	0.250
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.275	0.271	-	-	-	-	-	0.279	0.275
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.285	0.280	0.285	0.280	0.276	-	-
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	0.342	0.337	0.342	0.337	0.332	-	-
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.275	0.271	0.342	0.337	0.342	0.337	0.332	0.279	0.275
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	0.544	0.536	0.552	0.544	0.552	0.544	0.536	0.552	0.544
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.408	0.402	0.414	0.408	0.414	0.408	0.402	0.414	0.408
30												

19829-02 30

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 29

252

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСД 4.42-45	1КСО 4.42-45	1КСД 4.42-36	1КСО 4.42-36	1КСД 4.42-46	1КСО 4.42-46	2КСД 4.42-11	2КСО 4.42-11	2КС 4.42-1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			12.06	11.59	12.06	11.59	12.06	11.59	11.08	10.13	9.186
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.18	11.70	12.18	11.70	12.18	11.70	11.19	10.23	9.278
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		12.18	11.70	12.18	11.70	12.18	11.70	11.19	10.23	9.278
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	17.19	17.19	17.19
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	17.36	17.36	17.36
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	-	24.83	24.83	24.83
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			234.5	229.8	228.8	225.4	234.5	229.8	95.92	94.16	85.02
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		236.9	232.1	231.1	227.6	236.9	232.1	96.87	95.10	85.87
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		353.0	345.9	344.3	339.2	353.0	345.9	144.3	141.7	127.9
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			249.1	243.8	243.3	239.3	249.1	243.8	125.4	122.7	112.5
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			365.2	357.6	356.5	350.9	365.2	357.6	180.3	176.7	162.0
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			13.11	8.818	12.32	8.467	13.11	8.818	17.30	8.650	-
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.24	8.906	12.44	8.552	13.24	8.906	17.47	8.736	-
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		13.24	8.906	12.44	8.552	13.24	8.906	17.47	8.736	-
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.24	8.906	12.44	8.552	13.24	8.906	17.47	8.736	-
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			13.24	8.906	12.44	8.552	13.24	8.906	17.47	8.736	-
30												

Киевзнипиэп

Гуртенко

20-6289-02 ЭТ

1.020-1/83.0-6 ОБРМ

ЛИСТ 30

ФОРМАТ А4

253

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.42-4.9	1КНО 4.42-4.9	2КНД 4.42-1.1	2КНО 4.42-1.1	2КН 4.42-1	2КНО 4.42-2.2	2КН 4.42-2	2КНД 4.42-2.3	2КНО 4.42-2.3
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			533.5	523.9	153.4	142.0	123.0	154.2	127.9	167.8	154.2
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			779.2	767.2	213.1	200.8	177.3	219.5	185.1	235.1	219.5
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	468.3	465.4	-	-	-	-	-	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	13.24	8.906	17.47	8.736	-	8.736	-	17.47	8.736
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	7.823	6.012	109.1	107.2	101.0	116.2	101.0	120.8	116.2
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	42.57	42.57	5.094	5.183	2.169	17.11	15.72	16.47	17.11
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.539	1.060	21.79	20.83	19.87	12.15	11.19	13.10	12.15
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	1.660	1.640	1.620	-	-	-	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	1.640	1.620	-	-
21	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.970	0.960	-	-	-	-	-	1.660	1.640
22												
23	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
24	М400		573112									
25	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.559	0.553	0.546	-	-	-	-
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	0.559	0.553	0.546	-	-	-	-
27												
28	М500-		573113									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.602	0.595	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	0.662	0.654	-	-

19829-02 52

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 5I

274

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

КиевЗНИИЭП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КСД 4.42-45	1КСО 4.42-45	1КСД 4.42-36	1КСО 4.42-36	1КСД 4.42-46	1КСО 4.42-46	2КСД 4.42-11	2КСО 4.42-11	2КС 4.42-11
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1,006		-	-	0.285	0.280	0.285	0.280	-	-	-
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	0.342	0.337	0.342	0.337	-	-	-
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.279	0.275	0.342	0.337	0.342	0.337	0.465	0.458	0.452
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.552	0.544	0.552	0.544	0.552	0.544	1.104	1,088	1.072
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.414	0.408	0.414	0.408	0.414	0.408	0,828	0.816	0.804
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

33 20-6282/1

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 32

255

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КСД 4.42-1.2	2КСО 4.42-1.2	2КСО 4.42-2.2	2КС 4.42-2	2КСД 4.42-2.3	2КСО 4.42-2.3	2КС 4.42-3	2КСД 4.42-2.4	2КСО 4.42-2.4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			11.08	10.13	10.13	9.186	11.08	10.13	9.186	17.14	16.20
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.19	10.23	10.23	9.278	11.19	10.23	9.278	17.31	16.36
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		11.19	10.23	10.23	9.278	11.19	10.23	9.278	17.31	16.36
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			122.7	120.9	128.2	111.8	132.1	128.2	111.8	268.1	264.2
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		123.9	122.2	129.5	112.9	133.4	129.5	112.9	270.8	266.8
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		184.7	182.0	193.0	168.3	198.9	193.0	168.3	403.5	397.6
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			135.1	132.4	139.7	122.2	144.6	139.7	122.2	288.1	283.2
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			195.9	192.3	203.2	177.6	210.0	203.2	177.6	420.8	414.0
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			17.30	8.650	8.650	-	17.30	8.650	-	17.30	8.650
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		17.47	8.736	8.736	-	17.47	8.736	-	17.47	8.736
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		17.47	8.736	8.736	-	17.47	8.736	-	17.47	8.736
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.47	8.736	8.736	-	17.47	8.736	-	17.47	8.736
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			17.47	8.736	8.736	-	17.47	8.736	-	17.47	8.736
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			152.6	141.1	148.5	122.2	162.1	148.5	122.2	305.6	291.9
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			213.3	201.0	212.0	177.6	227.5	212.0	177.6	438.2	422.7

19829-02 ЭМ

	1.020-1/83.0-6 05РМ	ЛИСТ 33

256

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КСД 4.42-1.2	2КСО 4.42-1.2	2КСО 4.42-2.2	2КС 4.42-2	2КСД 4.42-2.3	2КСО 4.42-2.3	2КС 4.42-3	2КСД 4.42-2.4	2КСО 4.42-2.4
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	-	-	214.2	214.2
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	17.47	8.736	8.736	-	17.47	8.736	-	17.47	8.736
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	91.78	89.91	98.89	83.70	103.4	98.89	83.70	19.76	15.18
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	32.19	32.28	30.66	29.27	30.02	30.66	29.27	36.80	37.45
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.19	10.23	10.23	9.278	11.19	10.23	9.278	17.31	16.36
11												
12	ВЕТОН,М КУВ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			1.380	1.360	1.360	1.340	-	-	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	1.380	1.360	1.340	1.380	1.360
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.507	0.499	0.499	0.492	-	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.557	0.549	0.549	0.541	-	-	-	-	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.569	0.561	0.553	0.569	0.561
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	0.683	0.673	0.663	0.683	0.673
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.557	0.549	0.549	0.541	0.683	0.673	0.663	0.683	0.673
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.104	1.088	1.088	1.072	1.104	1.088	1.072	1.104	1.088
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.828	0.816	0.816	0.804	0.828	0.816	0.804	0.828	0.816
30												

19829-02 35

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.42-1.1	1КНО 4.42-2.1	1КН 4.42-1	1КНД 4.42-1.2	1КНО 4.42-1.2	1КНД 4.42-2.2	1К Ю 4.42-2.2	1КН 4.42-2	1КНД 4.42-1.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.230	7.230	6.756	7.704	7.230	7.704	7.230	6.756	7.704
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.302	7.302	6.824	7.781	7.302	7.781	7.302	6.824	7.781
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.302	7.302	6.824	7.781	7.302	7.781	7.302	6.824	7.781
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			8.596	8.596	8.596	-	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.682	8.682	8.682	-	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		12.41	12.41	12.41	-	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			64.24	67.88	59.67	78.53	77.65	83.24	81.30	73.09	78.53
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		64.88	68.56	60.27	79.32	78.43	84.07	82.11	73.82	79.32
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		96.67	102.1	89.80	118.1	116.8	125.2	122.3	109.9	118.1
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			80.86	84.54	75.77	87.10	85.73	91.85	89.41	80.64	87.10
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			116.3	121.8	109.0	125.9	124.1	133.0	129.6	116.8	125.9
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			4.325	4.325	-	8.650	4.325	8.650	4.325	-	8.650
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.368	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.368	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.368	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.368	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
30												

19829-02 36

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 35

258

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.42-1.1	1КНО 4.42-2.1	1КН 4.42-1	1КНД 4.42-1.2	1КНО 4.42-1.2	1КНО 4.42-.2	1КНО 4.42-2.2	1КН 4.42-2	1КНД 4.42-1.3
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			85.23	88.91	75.77	95.83	90.10	100.5	93.78	80.64	95.83
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			120.7	126.2	109.0	134.7	128.5	141.7	134.0	116.8	134.7
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	4.368	4.368	-	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	62.29	66.77	59.18	63.22	62.29	69.06	66.77	59.18	63.22
12	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
13	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	2.592	1.784	1.085	16.09	16.14	15.01	15.33	14.63	16.09
14	КАТАНКА											
15	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	15.98	15.98	15.50	7.781	7.302	7.781	7.302	6.824	7.781
16												
17	БЕТОН,М КУБ:											
18	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.960	0.960	0.950	-	-	-	-	-	-
19	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	0.970	0.960	0.970	0.960	0.950	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	-	-	-	-	0.970
21												
22	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
23	М400		573112									
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.324	0.324	0.320	-	-	-	-	-	-
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.324	0.324	0.320	-	-	-	-	-	-
26												
27	М500		573113									
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.356	0.353	0.356	0.353	0.349	-
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	0.392	0.388	0.392	0.388	0.384	-
30												

19829-02 37

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.42-1.1	1КНО 4.42-2.1	1КН 4.42-1	1КНД 4.42-1.2	1КНО 4.42-1.2	1КНД 4.42-2.2	1КНО 4.42-2.2	1КН 4.42-2	1КНД 4.42-1.3
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	-	0.400
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	-	-	-	-	0.480
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.324	0.324	0.320	0.392	0.388	0.392	0.388	0.384	0.480
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.768	0.768	0.760	0.776	0.768	0.776	0.768	0.760	0.776
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.576	0.576	0.570	0.582	0.576	0.582	0.576	0.570	0.582
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-02 38

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 37

ФОРМАТ А4

260

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.42-1.3	1КНД 4.42-2.3	1КНО 4.42-2.3	1КН 4.42-3	1КНД 4.42-3.2	1КНО 4.42-3.2	1КНД 4.42-4.2	1КНО 4.42-4.2	1КНД 4.42-3.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.230	7.704	7.230	6.756	7.704	7.230	7.704	7.230	7.704
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.302	7.781	7.302	6.824	7.781	7.302	7.781	7.302	7.781
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.302	7.781	7.302	6.824	7.781	7.302	7.781	7.302	7.781
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			77.65	83.24	81.30	73.09	88.13	84.73	93.89	89.16	88.13
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		78.43	84.07	82.11	73.82	89.01	85.58	94.83	90.05	89.01
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		116.8	125.2	122.3	109.9	132.6	127.5	141.3	134.1	132.6
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			85.73	91.85	89.41	80.64	96.79	92.88	102.6	97.36	96.79
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			124.1	133.0	129.6	116.8	140.4	134.8	149.0	141.4	140.4
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			4.325	8.650	4.325	-	12.32	8.467	13.11	8.818	12.32
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			90.10	100.5	93.78	80.64	109.2	101.4	115.8	106.2	109.2
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			128.5	141.7	134.0	116.8	152.8	143.3	162.3	150.3	152.8

19829-02 39

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.42-1.3	1КНД 4.42-2.3	1КНО 4.42-2.3	1КН 4.42-3	1КНД 4.42-3.2	1КНО 4.42-3.2	1КНД 4.42-4.2	1КНО 4.42-4.2	1КНД 4.42-3.3
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	-	12.81	9.851	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	62.29	69.06	66.77	59.18	74.00	70.57	67.00	65.19	74.00
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.14	15.01	15.33	14.63	15.01	15.01	15.01	15.01	15.01
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	7.302	7.781	7.302	6.824	7.781	7.302	7.781	7.302	7.781
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	0.970	0.960	0.970	0.960	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.960	0.970	0.960	0.950	-	-	-	-	0.970
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.356	0.353	0.356	0.353	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	0.392	0.388	0.392	0.388	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.396	0.400	0.396	0.392	-	-	-	-	0.400
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.475	0.480	0.475	0.470	-	-	-	-	0.480
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.475	0.480	0.475	0.470	0.392	0.388	0.392	0.388	0.480
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	0.768	0.776	0.768	0.760	0.776	0.768	0.776	0.768	0.776
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.576	0.582	0.576	0.570	0.582	0.576	0.582	0.576	0.582
30												

19829-02 40

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 39

262

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

ОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.42-3.3	1КНД 4.42-4.3	1КНО 4.42-4.3	1КНД 4.42-1.4	1КНО 4.42-1.4	1КНД 4.42-2.4	1КНО 4.42-2.4	1КН 4.42-4	1КНД 4.42-3.4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.230	7.704	7.230	12.24	11.76	12.24	11.76	11.29	12.24
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.302	7.781	7.302	12.36	11.88	12.36	11.88	11.40	12.36
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.302	7.781	7.302	12.36	11.88	12.36	11.88	11.40	12.36
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			84.73	93.89	89.16	173.2	172.4	178.0	176.0	167.8	182.8
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		85.58	94.83	90.05	175.0	174.1	179.7	177.8	169.5	184.7
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		127.5	141.3	134.1	260.7	259.4	267.8	264.9	252.5	275.2
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			92.88	102.6	97.36	187.3	186.0	192.1	189.7	180.9	197.0
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			134.8	149.0	141.4	273.1	271.3	280.2	276.8	264.0	287.6
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			8.467	13.11	8.818	8.650	4.325	8.650	4.325	-	12.32
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			101.4	115.8	106.2	196.1	190.3	200.8	194.0	180.9	209.5
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			143.3	162.3	150.3	281.8	275.7	288.9	281.2	264.0	300.0

19829-02

41

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КПО 4.42-3.3	1КНД 4.42-4.3	1КНО 4.42-4.3	1КНД 4.42-1.4	1КНО 4.42-1.4	1КНД 4.42-2.4	1КНО 4.42-2.4	1КН 4.42-4	1КНД 4.42-3.4
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	12.81	9.851	151.5	151.5	151.5	151.5	151.5	151.5
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	12.44
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	70.57	67.00	65.19	4.038	3.105	9.880	7.593	-	14.82
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	15.01	15.01	15.01	19.49	19.53	18.40	18.72	18.02	18.40
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	7.302	7.781	7.302	12.36	11.88	12.36	11.88	11.40	12.36
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.960	0.970	0.960	0.970	0.960	0.970	0.960	0.950	0.970
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.396	0.400	0.396	0.400	0.396	0.400	0.396	0.392	0.400
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.475	0.480	0.475	0.480	0.475	0.480	0.475	0.470	0.480
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.475	0.480	0.475	0.480	0.475	0.480	0.475	0.470	0.480
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.768	0.776	0.768	0.776	0.768	0.776	0.768	0.760	0.776
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.576	0.582	0.576	0.582	0.576	0.582	0.576	0.570	0.582
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20-62861

24

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ЭТАЛ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.42-3.4	1КНД 4.42-4.4	1КНО 4.42-4.4	1КНД 4.42-1.5	1КНО 4.42-1.5	1КНД 4.42-2.5	1КНО 4.42-2.5	1КН 4.42-5	1КНД 4.42-1.6
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			11.76	12.24	11.76	18.73	18.26	18.73	18.26	17.79	18.73
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.88	12.36	11.88	18.92	18.44	18.92	18.44	17.96	18.92
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		11.88	12.36	11.88	18.92	18.44	18.92	18.44	17.96	18.92
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			179.4	188.6	183.9	264.4	263.5	269.1	267.1	258.9	264.4
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		181.2	190.5	185.7	267.0	266.1	271.8	269.8	261.5	267.0
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		270.1	283.9	276.7	397.9	396.5	405.0	402.0	389.7	397.9
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			193.1	202.9	197.6	285.9	284.6	290.7	288.2	279.5	285.9
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			282.0	296.2	288.6	416.8	415.0	423.9	420.5	407.6	416.8
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			8.467	13.11	8.818	8.650	4.325	8.650	4.325	-	8.650
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			201.7	216.1	206.5	294.7	288.9	299.4	292.6	279.5	294.7
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			290.5	309.5	297.5	425.5	419.4	432.6	424.8	407.6	425.5

19829-02 43

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЭНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.42-3.4	1КНД 4.42-4.4	1КНО 4.42-4.4	1КНД 4.42-1.5	1КНО 4.42-1.5	1КНД 4.42-2.5	1КНО 4.42-2.5	1КН 4.42-5	1КНД 4.42-1.6
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	151.5	164.3	161.3	236.7	236.7	236.7	236.7	236.7	236.7
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	-	8.736
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	11.39	7.823	6.012	4.038	3.105	9.880	7.593	-	4.038
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	18.40	18.40	18.40	43.66	43.70	42.57	42.90	42.20	43.66
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.88	12.36	11.88	1.539	1.060	1.539	1.060	0.582	1.539
11												
12	ВЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	0.970	0.960	0.970	0.960	0.950	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.960	0.970	0.960	-	-	-	-	-	0.970
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.356	0.353	0.356	0.353	0.349	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	0.392	0.388	0.392	0.388	0.384	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.396	0.400	0.396	-	-	-	-	-	0.400
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.475	0.480	0.475	-	-	-	-	-	0.480
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.475	0.480	0.475	0.392	0.388	0.392	0.388	0.384	0.480
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	0.768	0.776	0.768	0.776	0.768	0.776	0.768	0.760	0.776
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.576	0.582	0.576	0.582	0.576	0.582	0.576	0.570	0.582
30												

19829-02

44

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 43

ФОРМАТ А4

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.42-1.6	1КНД 4.42-2.6	1КНО 4.42-2.6	1КН 4.42-6	1КНД 4.42-3.5	1КНО 4.42-3.5	1КНД 4.42-4.5	1КНО 4.42-4.5	1КНД 4.42-3.6
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			18.26	18.73	18.26	17.79	18.73	18.26	18.73	18.26	18.73
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		18.44	18.92	18.44	17.96	18.92	18.44	18.92	18.44	18.92
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		18.44	18.92	18.44	17.96	18.92	18.44	18.92	18.44	18.92
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			263.5	269.1	267.1	258.9	274.0	270.6	279.7	275.0	274.0
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		266.1	271.8	269.8	261.5	276.7	273.3	282.5	277.7	276.7
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		396.5	405.0	402.0	389.7	412.3	407.2	421.0	413.9	412.3
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			284.6	290.7	288.2	279.5	295.6	291.7	301.5	296.2	295.6
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			415.0	423.9	420.5	407.6	431.2	425.7	439.9	432.3	431.2
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			4.325	8.650	4.325	-	12.32	8.467	13.11	8.818	12.32
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			288.9	299.4	292.6	279.5	308.1	300.3	314.7	305.1	308.1
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			419.4	432.6	424.8	407.6	443.7	434.2	453.2	441.2	443.7

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.42-1.6	1КНД 4.42-2.6	1КНО 4.42-2.6	1КН 4.42-6	1КНД 4.42-3.5	1КНО 4.42-3.5	1КНД 4.42-4.5	1КНО 4.42-4.5	1КНД 4.42-3.6
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	236.7	236.7	236.7	236.7	236.7	236.7	249.5	246.5	236.7
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	4.368	8.736	4.368	-	12.44	8.552	13.24	8.906	12.44
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	3.105	9.880	7.593	-	14.82	11.39	7.823	6.012	14.82
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	43.70	42.57	42.90	42.20	42.57	42.57	42.57	42.57	42.57
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.060	1.539	1.060	0.582	1.539	1.060	1.539	1.060	1.539
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	0.970	0.960	0.970	0.960	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.960	0.970	0.960	0.950	-	-	-	-	0.970
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.356	0.353	0.356	0.353	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	0.392	0.388	0.392	0.388	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.396	0.400	0.396	0.392	-	-	-	-	0.400
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.475	0.480	0.475	0.470	-	-	-	-	0.480
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.475	0.480	0.475	0.470	0.392	0.388	0.392	0.388	0.480
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	0.768	0.776	0.768	0.760	0.776	0.768	0.776	0.768	0.776
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.576	0.582	0.576	0.570	0.582	0.576	0.582	0.576	0.582
30												

94 20-62864

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.42-3.6	1КНД 4.42-4.6	1КНО 4.42-4.6	1КНД 4.42-2.8	1КНО 4.42-2.8	1КНД 4.42-1.9	1КНО 4.42-1.9	1КНД 4.42-2.9	1КНО 4.42-2.9
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			18.26	18.73	18.26	18.73	18.26	18.73	18.26	18.73	18.26
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		18.44	18.92	18.44	18.92	18.44	18.92	18.44	18.92	18.44
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		18.44	18.92	18.44	18.92	18.44	18.92	18.44	18.92	18.44
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			270.6	279.7	275.0	407.7	405.8	481.0	480.1	485.7	483.8
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		273.3	282.5	277.7	411.8	409.8	485.8	484.9	490.6	488.6
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		407.2	421.0	413.9	613.6	610.7	723.9	722.6	731.0	728.1
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			291.7	301.5	296.2	430.7	428.3	504.7	503.4	509.5	507.1
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			425.7	439.9	432.3	632.5	629.1	742.8	741.0	749.9	746.5
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			8.467	13.11	8.818	8.650	4.325	8.650	4.325	8.650	4.325
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736	4.368
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736	4.368
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736	4.368
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736	4.368
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			300.3	314.7	305.1	439.5	432.6	513.5	507.7	518.2	511.4
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			434.2	453.2	441.2	641.3	633.5	751.6	745.4	758.6	750.9

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНО 4.42-36	1КНД 4.42-46	1КНО 4.42-46	1КНД 4.42-28	1КНО 4.42-28	1КНД 4.42-19	1КНО 4.42-19	1КНД 4.42-29	1КНО 4.42-29
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	236.7	249.5	246.5	376.7	376.7	455.5	455.5	455.5	455.5
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.552	13.24	8.906	8.736	4.368	8.736	4.368	8.736	4.368
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	11.39	7.823	6.012	9.880	7.593	4.038	3.105	9.880	7.593
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	42.57	42.57	42.57	42.57	42.90	43.66	43.70	42.57	42.90
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.060	1.539	1.060	1.539	1.060	1.539	1.060	1.539	1.060
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.960	0.970	0.960	0.970	0.960	0.970	0.960	0.970	0.960
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.396	0.400	0.396	0.400	0.396	0.400	0.396	0.400	0.396
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.475	0.480	0.475	0.480	0.475	0.480	0.475	0.480	0.475
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.475	0.480	0.475	0.480	0.475	0.480	0.475	0.480	0.475
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.768	0.776	0.768	0.776	0.768	0.776	0.768	0.776	0.768
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.576	0.582	0.576	0.582	0.576	0.582	0.576	0.582	0.576
25												
26												
27												
28												
29												
30												

87 20-6286

ФОРМАТ А4

270

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КН 4.42-9	1КНД 4.42-37	1КНО 4.42-37	1КЧД 4.42-47	1КЮ 4.42-47	1КНД 4.42-48	1КНО 4.42-48	1КНД 4.42-39	1КНО 4.42-39
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			17.79	18.73	18.26	18.73	18.26	18.73	18.26	18.73	18.26
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		17.96	18.92	18.44	18.92	18.44	18.92	18.44	18.92	18.44
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		17.96	18.92	18.44	18.92	18.44	18.92	18.44	18.92	18.44
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82.		093004									
8	ПО СЕРИИ			475.6	328.1	324.7	333.9	329.2	418.4	413.6	490.6	487.2
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		480.3	331.4	328.0	337.2	332.4	422.6	417.8	495.5	492.1
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		715.7	493.8	488.7	502.5	495.4	629.6	622.5	738.3	733.2
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			498.3	350.3	346.4	356.2	350.9	441.5	436.2	514.4	510.5
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			733.7	512.7	507.2	521.4	513.8	648.6	641.0	757.3	751.7
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			-	12.32	8.467	13.11	8.818	13.11	8.818	12.32	8.467
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	12.44	8.552	13.24	8.906	13.24	8.906	12.44	8.552
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	12.44	8.552	13.24	8.906	13.24	8.906	12.44	8.552
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	12.44	8.552	13.24	8.906	13.24	8.906	12.44	8.552
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	12.44	8.552	13.24	8.906	13.24	8.906	12.44	8.552
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			498.3	362.8	355.0	369.4	359.8	454.7	445.1	526.9	519.1
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			733.7	525.2	515.7	534.7	522.7	661.8	649.9	769.7	760.2

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КН 4.42-9	1КНД 4.42-3.7	1КНО 4.42-3.7	1КНД 4.42-4.7	1КНО 4.42-4.7	1КНД 4.42-4.8	1КНО 4.42-4.8	1КНД 4.42-3.9	1КНО 4.42-3.9
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	455.5	236.7	236.7	249.5	246.5	389.5	386.6	455.5	455.5
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	12.44	8.552	13.24	8.906	13.24	8.906	12.44	8.552
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	-	69.52	66.09	62.52	60.71	7.823	6.012	14.82	11.39
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	42.20	42.57	42.57	42.57	42.57	42.57	42.57	42.57	42.57
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	0.582	1.539	1.060	1.539	1.060	1.539	1.060	1.539	1.060
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.950	0.970	0.960	0.970	0.960	0.970	0.960	0.970	0.960
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.392	0.400	0.396	0.400	0.396	0.400	0.396	0.400	0.396
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.470	0.480	0.475	0.480	0.475	0.480	0.475	0.480	0.475
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.470	0.480	0.475	0.480	0.475	0.480	0.475	0.480	0.475
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.760	0.776	0.768	0.776	0.768	0.776	0.768	0.776	0.768
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.570	0.582	0.576	0.582	0.576	0.582	0.576	0.582	0.576
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-02 50

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 49

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.42-49	1КНЮ 4.42-49	2КНД 4.42-11	2КНО 4.42-11	2КН 4.42-1	2КНО 4.42-22	2КН 4.42-2	2КНД 4.42-23	2КНО 4.42-23
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			18.73	18.26	12.97	12.03	11.08	12.03	11.08	12.97	12.03
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		18.92	18.44	13.10	12.15	11.19	12.15	11.19	13.10	12.15
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		18.92	18.44	13.10	12.15	11.19	12.15	11.19	13.10	12.15
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	8.596	8.596	8.596	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	8.682	8.682	8.682	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	12.41	12.41	12.41	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			496.4	491.6	113.0	111.3	102.1	132.0	115.6	135.9	132.0
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		501.3	496.6	114.2	112.4	103.2	133.3	116.7	137.2	133.3
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		747.0	739.9	170.1	167.5	153.7	198.6	173.9	204.5	198.6
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			520.3	515.0	136.0	133.2	123.0	145.4	127.9	150.3	145.4
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			765.9	758.3	195.6	192.0	177.3	210.8	185.1	217.6	210.8
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			13.11	8.818	17.30	8.650	-	8.650	-	17.30	8.650
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.24	8.906	17.47	8.736	-	8.736	-	17.47	8.736
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		13.24	8.906	17.47	8.736	-	8.736	-	17.47	8.736
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.24	8.906	17.47	8.736	-	8.736	-	17.47	8.736
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			13.24	8.906	17.47	8.736	-	8.736	-	17.47	8.736
30												

19829-02 ВМ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.42-4.9	1КНО 4.42-4.9	2КНД 4.42-1.1	2КНО 4.42-1.1	2КН 4.42-1	2КНО 4.42-2.2	2КН 4.42-2	2КНД 4.42-2.3	2КНО 4.42-2.3
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			533.5	523.9	153.4	142.0	123.0	154.2	127.9	167.8	154.2
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			779.2	767.2	213.1	200.8	177.3	219.5	185.1	235.1	219.5
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	468.3	465.4	-	-	-	-	-	-	-
10	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	13.24	8.906	17.47	8.736	-	8.736	-	17.47	8.736
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	7.823	6.012	109.1	107.2	101.0	116.2	101.0	120.8	116.2
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	42.57	42.57	5.094	5.183	2.169	17.11	15.72	16.47	17.11
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.539	1.060	21.79	20.83	19.87	12.15	11.19	13.10	12.15
17												
18	БЕТОН,М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	1.660	1.640	1.620	-	-	-	-
20	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	1.640	1.620	-	-
21	ТЯЖЕЛЫЙ М500			0.970	0.960	-	-	-	-	-	1.660	1.640
22												
23	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
24	М400		573112									
25	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.559	0.553	0.546	-	-	-	-
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	0.559	0.553	0.546	-	-	-	-
27												
28	М500-		573113									
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.602	0.595	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	0.662	0.654	-	-

ЗАВОД КБИ

19829-02 52

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 51

274

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1КНД 4.42-4.9	1КНО 4.42-4.9	2КНД 4.42-1.1	2КНО 4.42-1.1	2КН 4.42-1	2КНО 4.42-2.2	2КН 4.42-2	2КНД 4.42-2.3	2КНО 4.42-2.3
1	М600		573115									
2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.400	0.396	-	-	-	-	-	0.685	0.676
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.480	0.475	-	-	-	-	-	0.822	0.812
4												
5	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.480	0.475	0.559	0.553	0.546	0.662	0.654	0.822	0.812
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
8	ЩЕБЕНЬ		571110	0.776	0.768	1.328	1.312	1.296	1.312	1.296	1.328	1.312
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.582	0.576	0.996	0.984	0.972	0.984	0.972	0.996	0.984
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20-62864

53

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 52

275

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КН 4.42-3	2КНО 4.42-2.4	2КН 4.42-4	2КНД 4.42-2.5	2КНО 4.42-2.5	2КНО 4.42-3.2	2КНО 4.42-4.3	2КНО 4.42-2.6	2КН 4.42-6
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			11.08	12.03	11.08	21.64	20.70	12.03	12.03	20.13	19.18
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.19	12.15	11.19	21.86	20.90	12.15	12.15	20.33	19.38
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		11.19	12.15	11.19	21.86	20.90	12.15	12.15	20.33	19.38
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			115.6	153.0	136.6	192.1	188.2	138.9	147.7	231.3	214.9
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		116.7	154.5	137.9	194.0	190.1	140.2	149.2	233.6	217.1
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		173.9	230.2	205.5	289.1	283.3	209.0	222.3	348.2	323.4
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			127.9	166.7	149.1	215.9	211.0	152.4	161.3	254.0	236.4
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			185.1	242.4	216.7	311.0	304.2	221.1	234.5	368.5	342.8
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			-	8.650	-	17.30	8.650	16.93	17.63	8.650	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	8.736	-	17.47	8.736	17.10	17.81	8.736	-
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	8.736	-	17.47	8.736	17.10	17.81	8.736	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	8.736	-	17.47	8.736	17.10	17.81	8.736	-
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	8.736	-	17.47	8.736	17.10	17.81	8.736	-
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			127.9	175.4	149.1	233.4	219.7	169.5	179.1	262.7	236.4
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			185.1	251.1	216.7	328.5	312.9	238.2	252.3	377.2	342.8

19829-02

54

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 53

276

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КН 4.42-3	2КНО 4.42-2.4	2КН 4.42-4	2КНД 4.42-2.5	2КНО 4.42-2.5	2КНО 4.42-3.2	2КНО 4.42-4.3	2КНО 4.42-2.6	2КН 4.42-6
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	-	19.70	-	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	8.736	-	17.47	8.736	17.10	17.81	8.736	-
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	101.0	137.4	122.2	177.6	173.0	123.8	113.0	213.1	198.0
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	15.72	17.11	15.72	16.47	17.11	16.47	16.47	20.51	19.11
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.19	12.15	11.19	21.86	20.90	12.15	12.15	20.33	19.38
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	-	1.640	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.620	1.640	1.620	1.660	1.640	-	1.640	1.640	1.620
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.602	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	-	0.662	-	-	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.668	0.676	0.668	0.685	0.676	-	0.676	0.676	0.668
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.802	0.812	0.802	0.822	0.812	-	0.812	0.812	0.802
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.802	0.812	0.802	0.822	0.812	0.662	0.812	0.812	0.802
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.296	1.312	1.296	1.328	1.312	1.312	1.312	1.312	1.296
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.972	0.984	0.972	0.996	0.984	0.984	0.984	0.984	0.972
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КНО 4.42-2.7	2КН 4.42-7	2КНД 4.42-2.8	2КНО 4.42-2.8	2КНО 4.42-2.10	2КН 4.42-10	2КНД 4.42-2.11	2КНО 4.42-2.11	2КНД 4.42-2.12
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			20.70	19.75	21.08	20.13	20.13	19.18	21.08	20.13	32.37
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.90	19.95	21.29	20.33	20.33	19.38	21.29	20.33	32.69
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		20.90	19.95	21.29	20.33	20.33	19.38	21.29	20.33	32.69
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			272.8	256.4	300.7	296.9	356.9	340.5	379.9	376.0	472.8
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		275.5	259.0	303.8	299.8	360.5	343.9	383.7	379.7	477.5
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		410.6	385.9	452.6	446.8	537.1	512.4	571.7	565.8	711.5
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			296.5	278.9	325.0	320.2	380.8	363.3	405.0	400.1	510.2
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			431.5	405.8	473.9	467.1	557.5	531.8	593.0	586.2	744.2
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			8.650	-	17.30	8.650	8.650	-	17.30	8.650	17.30
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.736	-	17.47	8.736	8.736	-	17.47	8.736	17.47
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.736	-	17.47	8.736	8.736	-	17.47	8.736	17.47
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.736	-	17.47	8.736	8.736	-	17.47	8.736	17.47
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.736	-	17.47	8.736	8.736	-	17.47	8.736	17.47
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			305.2	278.9	342.5	328.9	389.5	363.3	422.4	408.8	527.7
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			440.2	405.8	491.4	475.8	566.2	531.8	610.4	594.9	761.7

95 20-7829-02

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 55

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КНО 4.42-2.7	2КН 4.42-7	2КНД 4.42-2.8	2КНО 4.42-2.8	2КНО 4.42-2.10	2КН 4.42-10	2КНД 4.42-2.11	2КНО 4.42-2.11	2КНД 4.42-2.12
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	258.6	258.6	258.6	258.6	327.3
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.736	-	17.47	8.736	8.736	-	17.47	8.736	17.47
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	258.4	243.2	283.9	279.3	81.36	66.17	105.2	100.6	126.9
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	17.11	15.72	19.86	20.51	20.51	19.11	19.86	20.51	53.45
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	20.90	19.95	21.29	20.33	20.33	19.38	21.29	20.33	2.497
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.640	1.620	1.660	1.640	1.640	1.620	1.660	1.640	1.660
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.676	0.668	0.685	0.676	0.676	0.668	0.685	0.676	0.685
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.812	0.802	0.822	0.812	0.812	0.802	0.822	0.812	0.822
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.812	0.802	0.822	0.812	0.812	0.802	0.822	0.812	0.822
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.312	1.296	1.328	1.312	1.312	1.296	1.328	1.312	1.328
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.984	0.972	0.996	0.984	0.984	0.972	0.996	0.984	0.996
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-02 57

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К гр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КНО 4.42-2.12	2КНД 4.42-4.16	2КНО 4.42-4.16	2КНД 4.42-3.9	2КНО 4.42-3.9	2КНО 4.42-4.9	2КН 4.42-9	2КНД 4.42-4.13	2КНО 4.42-4.13
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			31.42	32.37	31.42	17.82	16.87	16.87	15.92	28.14	27.19
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		31.73	32.69	31.73	18.00	17.04	17.04	16.08	28.42	27.47
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		31.73	32.69	31.73	18.00	17.04	17.04	16.08	28.42	27.47
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			468.9	642.7	633.2	284.3	277.5	286.3	254.2	430.1	420.6
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		473.6	649.1	639.6	287.1	280.3	289.2	256.7	434.4	424.8
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		705.7	967.2	953.0	427.8	417.6	431.0	382.6	647.2	633.0
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			505.3	681.8	671.3	305.1	297.3	306.3	272.8	462.8	452.3
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			737.4	999.9	984.7	445.8	434.7	448.0	398.6	675.6	660.4
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			8.650	26.22	17.63	24.64	16.93	17.63	-	26.22	17.63
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.736	26.48	17.81	24.88	17.10	17.81	-	26.48	17.81
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.736	26.48	17.81	24.88	17.10	17.81	-	26.48	17.81
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.736	26.48	17.81	24.88	17.10	17.81	-	26.48	17.81
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.736	26.48	17.81	24.88	17.10	17.81	-	26.48	17.81
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			514.1	708.3	689.1	330.0	314.4	324.1	272.8	489.3	470.1
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			746.1	1026.	1002.	470.7	451.8	465.8	398.6	702.1	678.3

20-62864

85

1824

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КНО 4.42-2.12	2КНД 4.42-4.16	2КНО 4.42-4.16	2КНД 4.42-3.9	2КНО 4.42-3.9	2КНО 4.42-4.9	2КИ 4.42-9	2КНД 4.42-4.13	2КНО 4.42-4.13
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	327.3	606.8	600.9	140.0	140.0	159.7	140.0	244.4	238.5
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	8.736	26.48	17.81	24.88	17.10	17.81	-	26.48	17.81
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	122.4	15.64	12.02	130.6	123.8	113.0	101.0	173.4	169.8
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	54.10	56.84	56.84	16.47	16.47	16.47	15.72	33.85	33.85
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.539	2.497	1.539	18.00	17.04	17.04	16.08	11.04	10.08
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.640	1.660	1.640	1.660	1.640	1.640	1.620	1.660	1.640
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.676	0.685	0.676	0.685	0.676	0.676	0.668	0.685	0.676
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.812	0.822	0.812	0.822	0.812	0.812	0.802	0.822	0.812
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.812	0.822	0.812	0.822	0.812	0.812	0.802	0.822	0.812
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.312	1.328	1.312	1.328	1.312	1.312	1.296	1.328	1.312
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.984	0.996	0.984	0.996	0.984	0.984	0.972	0.996	0.984
25												
26												
27												
28												
29												
30												

65 20-62861

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 58

ФОРМАТ А4

1982

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КНД 4.42-2.14	2КНО 4.42-2.14	2КНД 4.42-2.17	2КНО 4.42-2.17	2КНД 4.42-1.15	2КНО 4.42-1 15	2КНД 4.42-2.15	2КНО 4.42-2.15	2КНД 4.42-3.15
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			32.37	31.42	32.37	31.42	32.37	31.42	32.37	31.42	32.37
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		32.69	31.73	32.69	31.73	32.69	31.73	32.69	31.73	32.69
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		32.69	31.73	32.69	31.73	32.69	31 73	32.69	31.73	32.69
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			609.2	605.3	745.4	741.5	818.8	817.1	828.3	824.4	838.0
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		615.3	611.4	752.9	748.9	827.0	825.3	836.5	832.6	846.4
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		916.8	911.0	1121.	1115.	1232.	1229.	1246.	1240.	1261.
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			648.0	643.1	785.6	780.7	859.7	857.0	869.2	864.4	879.1
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			949.5	942.7	1154.	1147.	1265.	1261.	1279.	1272.	1293.
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			17.30	8.650	17.30	8.650	17.30	8.650	17.30	8.650	24.64
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736	24.88
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736	24.88
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736	24.88
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736	24.88
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			665.5	651.9	803.0	789.4	877.2	865.7	886.7	873.1	904.0
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			967.0	951.5	1171.	1156.	1282.	1270.	1296.	1281.	1318.

20-62861 09

1.020-1/83.0-6 05РМ	ЛИСТ 59

ФОРМАТ А4

282

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КНД 4.42-2.14	2КНО 4.42-2.14	2КНД 4.42-2.17	2КНО 4.42-2.17	2КНД 4.42-1.15	2КНО 4.42-1.15	2КНД 4.42-2.15	2КНО 4.42-2.15	2КНД 4.42-3.15
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	572.3	572.3	706.4	706.4	790.1	790.1	790.1	790.1	790.1
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736	17.47	8.736	24.88
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	19.76	15.18	19.76	15.18	8.076	6.209	19.76	15.18	29.63
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	53.45	54.10	56.84	57.49	59.02	59.11	56.84	57.49	56.84
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.497	1.539	2.497	1.539	2.497	1.539	2.497	1.539	2.497
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	-	1.660	1.640	1.660	1.640	1.660
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.660	1.640	1.660	1.640	-	-	-	-	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.610	0.602	0.610	0.602	0.610
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	-	0.670	0.662	0.670	0.662	0.670
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.685	0.676	0.685	0.676	-	-	-	-	-
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.822	0.812	0.822	0.812	-	-	-	-	-
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.822	0.812	0.822	0.812	0.670	0.662	0.670	0.662	0.670
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.328	1.312	1.328	1.312	1.328	1.312	1.328	1.312	1.328
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.996	0.984	0.996	0.984	0.996	0.984	0.996	0.984	0.996
30												

19 20-62861

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КНО 4.42-3.15	2КНД 4.42-4.15	2КНО 4.42-4.15	3КНД 4.42-1.1	3КНО 4.42-1.1	3КН 4.42-1	3КНД 4.42-1.2	3КНО 4.42-1.2	3КНО 4.42-2.2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			31.42	32.37	31.42	18.25	16.83	15.40	18.25	16.83	16.83
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		31.73	32.69	31.73	18.43	16.99	15.56	18.43	16.99	16.99
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		31.73	32.69	31.73	18.43	16.99	15.56	18.43	16.99	16.99
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			831.3	849.6	840.1	174.4	171.7	158.0	174.4	171.7	182.7
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		839.6	858.1	848.5	176.1	173.4	159.6	176.1	173.4	184.5
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1251.	1278.	1264.	262.4	258.5	237.8	262.4	258.5	274.9
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			871.3	890.8	880.2	194.5	190.4	175.2	194.5	190.4	201.5
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1282.	1311.	1296.	280.9	275.5	253.4	280.9	275.5	291.9
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			16.93	26.22	17.63	25.95	12.97	-	25.95	12.97	12.97
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		17.10	26.48	17.81	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		17.10	26.48	17.81	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.10	26.48	17.81	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			17.10	26.48	17.81	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			888.4	917.2	898.1	220.8	203.5	175.2	220.8	203.5	214.6
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			1299.	1337.	1313.	307.1	288.6	253.4	307.1	288.6	305.0

20-6286/29

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КНО 4. 42-3. 15	2КНД 4. 42-4. 15	2КНО 4. 42-4. 15	3КНД 4. 42-1. 1	3КНО 4. 42-1. 1	3КН 4. 42-1	3КНД 4. 42-1. 2	3КНО 4. 42-1. 2	3КНО 4. 42-2. 2
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	790.1	815.8	809.8	-	-	-	-	-	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	17.10	26.48	17.81	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	22.78	15.64	12.02	154.9	152.1	142.8	154.9	152.1	165.6
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	56.84	56.84	56.84	21.19	21.32	16.80	21.19	21.32	18.90
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.539	2.497	1.539	18.43	16.99	15.56	18.43	16.99	16.99
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			1.640	1.660	1.640	2.350	2.320	2.300	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	-	-	2.350	2.320	2.320
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.602	0.610	0.602	0.863	0.852	0.845	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.662	0.670	0.662	0.949	0.937	0.929	-	-	-
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	0.969	0.957	0.957
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	-	-	1.163	1.148	1.148
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.662	0.670	0.662	0.949	0.937	0.929	1.163	1.148	1.148
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.312	1.328	1.312	1.880	1.856	1.840	1.880	1.856	1.856
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.984	0.996	0.984	1.410	1.392	1.380	1.410	1.392	1.392
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КН 4.42-2	3КНО 4.42-3.2	3КНО 4.42-1.3	3КНО 4.42-2.3	3КН 4.42-3	3КНО 4.42-3.4	3КНО 4.42-4.4	3КН 4.42-4	3КНД 4.42-1.5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			15.40	16.83	16.83	16.83	15.40	16.83	16.83	15.40	23.09
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		15.56	16.99	16.99	16.99	15.56	16.99	16.99	15.56	23.32
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		15.56	16.99	16.99	16.99	15.56	16.99	16.99	15.56	23.32
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			158.0	193.0	206.4	217.3	192.7	258.5	271.8	223.5	259.0
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		159.6	194.9	208.5	219.5	194.6	261.1	274.5	225.8	261.6
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		237.8	290.4	310.6	327.1	290.0	389.0	409.0	336.4	389.7
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			175.2	211.9	225.4	236.5	210.2	278.1	291.5	241.3	284.9
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			253.4	307.4	327.6	344.1	305.6	406.0	426.0	352.0	413.1
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			-	25.40	12.97	12.97	-	25.40	26.45	-	25.95
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	25.65	13.10	13.10	-	25.65	26.71	-	26.20
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	25.65	13.10	13.10	-	25.65	26.71	-	26.20
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	25.65	13.10	13.10	-	25.65	26.71	-	26.20
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	25.65	13.10	13.10	-	25.65	26.71	-	26.20
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			175.2	237.6	238.6	249.6	210.2	303.7	318.2	241.3	311.1
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			253.4	333.1	340.7	357.2	305.6	431.7	452.7	352.0	439.3

20-62861

49

	1.020-1/83.0-6 05РМ	ЛИСТ 63

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КН 4. 42-2	3КНО 4. 42-3.2	3КНО 4. 42-1.3	3КНО 4. 42-2.3	3КН 4. 42-3	3КНО 4. 42-3.4	3КНО 4. 42-4.4	3КН 4. 42-4	3КНД 4. 42-1.5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	-	29.55	-	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	25.65	13.10	13.10	-	25.65	26.71	-	26.20
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	142.8	177.0	152.1	165.6	142.8	243.1	227.0	209.0	240.4
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.80	17.93	56.33	53.90	51.81	17.93	17.93	16.80	21.19
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	15.56	16.99	16.99	16.99	15.56	16.99	16.99	15.56	23.32
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.300	2.320	2.320	2.320	2.300	2.320	2.320	2.300	2.350
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.949	0.957	0.957	0.957	0.949	0.957	0.957	0.949	0.969
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.138	1.148	1.148	1.148	1.138	1.148	1.148	1.138	1.163
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.138	1.148	1.148	1.148	1.138	1.148	1.148	1.138	1.163
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.840	1.856	1.856	1.856	1.840	1.856	1.856	1.840	1.880
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.380	1.392	1.392	1.392	1.380	1.392	1.392	1.380	1.410
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-02 65

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4.42-1.5	3КНД 4.42-1.7	3КНО 4.42-1.7	3КНД 4.42-2.6	3КНО 4.42-2.6	3КН 4.42-6	3КНД 4.42-2.9	3КНО 4.42-2.9	3КНО 4.42-2.8
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			21.67	37.95	36.53	26.66	25.24	23.82	37.95	36.53	36.53
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		21.89	38.33	36.89	26.93	25.49	24.06	38.33	36.89	36.89
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		21.89	38.33	36.89	26.93	25.49	24.06	38.33	36.89	36.89
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			256.3	366.0	363.4	335.3	329.4	304.8	488.0	482.2	455.0
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		258.9	369.7	367.0	338.6	332.7	307.8	492.9	487.0	459.5
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		385.8	550.9	546.9	504.5	495.8	458.7	734.4	725.6	684.7
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			280.8	408.0	403.9	365.5	358.2	331.9	531.2	523.9	496.4
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			407.7	589.2	583.8	531.5	521.3	482.8	772.7	762.5	721.6
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			12.97	25.95	12.97	25.95	12.97	-	25.95	12.97	12.97
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			293.9	434.2	417.0	391.7	371.3	331.9	557.4	537.0	509.5
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			420.8	615.4	596.9	557.7	534.4	482.8	798.9	775.6	734.7

99 20-6282-19

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4.42-1.5	3КНД 4.42-1.7	3КНО 4.42-1.7	3КНД 4.42-2.6	3КНО 4.42-2.6	3КН 4.42-6	3КНД 4.42-2.9	3КНО 4.42-2.9	3КНО 4.42-2.8
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	193.5	193.5	-	-	-	302.4	302.4	245.0
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	-	26.20	13.10	13.10
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	237.6	154.9	152.1	320.7	313.8	291.0	172.4	165.6	195.6
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	21.32	51.38	51.52	17.93	18.90	16.80	48.12	49.09	49.09
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	21.89	8.136	6.699	26.93	25.49	24.06	8.136	6.699	6.699
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.320	2.350	2.320	2.350	2.320	2.300	2.350	2.320	2.320
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.957	0.969	0.957	0.969	0.957	0.949	0.969	0.957	0.957
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.148	1.163	1.148	1.163	1.148	1.138	1.163	1.148	1.148
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.148	1.163	1.148	1.163	1.148	1.138	1.163	1.148	1.148
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.856	1.880	1.856	1.880	1.856	1.840	1.880	1.856	1.856
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.392	1.410	1.392	1.410	1.392	1.380	1.410	1.392	1.392
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19829-02 67

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 66

ФОРМАТ А4

289

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КН 4.42-8	3КНД 4.42-3.10	3КНО 4.42-3.10	3КНД 4.42-2.11	3КНО 4.42-2.11	3КНД 4.42-3.14	3КНО 4.42-3.14	3КНД 4.42-4.14	3КНО 4.42-4.14
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			35.10	41.21	39.79	46.00	44.58	46.00	44.58	46.00	44.58
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		35.46	41.62	40.19	46.46	45.02	46.46	45.02	46.46	45.02
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		35.46	41.62	40.19	46.46	45.02	46.46	45.02	46.46	45.02
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			430.3	641.8	631.6	754.8	748.9	937.3	927.1	954.6	940.4
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		434.7	648.2	638.0	762.3	756.4	946.7	936.4	964.1	949.8
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		647.7	965.9	950.6	1135.	1127.	1410.	1395.	1436.	1415.
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			470.1	689.9	678.1	808.8	801.5	993.1	981.4	1010.	994.8
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			683.1	1007.	990.8	1182.	1172.	1457.	1440.	1483.	1460.
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			-	36.96	25.40	25.95	12.97	36.96	25.40	39.33	26.45
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	37.33	25.65	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	37.33	25.65	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	37.33	25.65	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	37.33	25.65	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			470.1	727.2	703.8	835.0	814.6	1030.	1007.	1050.	1021.
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			683.1	1044.	1016.	1208.	1185.	1494.	1465.	1522.	1487.

19829-02 ВЗ

	1.020-1/83.0-6 05РМ	ЛИСТ 67

ФОРМАТ А4

2.90

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЭКН 4.42-8	ЭКНД 4.42-3.10	ЭКНО 4.42-3.10	ЭКНД 4.42-2.11	ЭКНО 4.42-2.11	ЭКНД 4.42-3.14	ЭКНО 4.42-3.14	ЭКНД 4.42-4.14	ЭКНО 4.42-4.14
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	245.0	302.4	302.4	708.0	708.0	874.1	874.1	912.6	903.7
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	37.33	25.65	26.20	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	172.8	324.4	314.1	29.63	22.78	44.45	34.16	23.47	18.03
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	47.00	51.52	51.52	67.72	68.69	71.12	71.12	71.12	71.12
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	5.263	11.42	9.993	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.300	2.350	2.320	2.350	2.320	2.350	2.320	2.350	2.320
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М600		573115									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.949	0.969	0.957	0.969	0.957	0.969	0.957	0.969	0.957
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.138	1.163	1.148	1.163	1.148	1.163	1.148	1.163	1.148
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.138	1.163	1.148	1.163	1.148	1.163	1.148	1.163	1.148
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.840	1.880	1.856	1.880	1.856	1.880	1.856	1.880	1.856
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.380	1.410	1.392	1.410	1.392	1.410	1.392	1.410	1.392
25												
26												
27												
28												
29												
30												

69 ZD-62861

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиовЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНД 4. 42-1. 12	3КНО 4. 42-1. 12	3КНД 4. 42-2. 12	3КНО 4. 42-2. 12	3КНД 4. 42-2. 13	3КНО 4. 42-2. 13	3КНД 4. 42-1. 15	3КНО 4. 42-1. 15	3КНД 4. 42-2. 15
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			46.00	44.58	46.00	44.58	46.00	44.58	46.00	44.58	46.00
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		46.46	45.02	46.46	45.02	46.46	45.02	46.46	45.02	46.46
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		46.46	45.02	46.46	45.02	46.46	45.02	46.46	45.02	46.46
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			1157.	1154.	1171.	1165.	1171.	1165.	1157.	1154.	1171.
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1168.	1165.	1182.	1177.	1182.	1177.	1168.	1165.	1182.
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1741.	1737.	1762.	1753.	1762.	1753.	1741.	1737.	1762.
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1215.	1210.	1229.	1222.	1229.	1222.	1215.	1210.	1229.
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1787.	1782.	1808.	1798.	1808.	1798.	1787.	1782.	1808.
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			25.95	12.97	25.95	12.97	25.95	12.97	25.95	12.97	25.95
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1241.	1224.	1255.	1235.	1255.	1235.	1241.	1224.	1255.
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			1813.	1795.	1835.	1811.	1835.	1811.	1813.	1795.	1835.

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 69

ФОРМАТ А4

292

ЗАВОД КБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЭКНД 4.42-1.12	ЭКНО 4.42-1.12	ЭКНД 4.42-2.12	ЭКНО 4.42-2.12	ЭКНД 4.42-2.13	ЭКНО 4.42-2.13	ЭКНД 4.42-1.15	ЭКНО 4.42-1.15	ЭКНД 4.42-2.15
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	1125.	1125.	1125.	1125.	1125.	1125.	1125.	1125.	1125.
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20	13.10	26.20
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	12.11	9.314	29.63	22.78	29.63	22.78	12.11	9.314	29.63
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	74.38	74.51	71.12	72.09	71.12	72.09	74.38	74.51	71.12
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			2.350	2.320	2.350	2.320	-	-	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	2.350	2.320	-	-	-
15	ТЯЖЕЛЫЙ М600			-	-	-	-	-	-	2.350	2.320	2.350
16												
17	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
18	М500		573113									
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.863	0.852	0.863	0.852	-	-	1.135	1.120	1.135
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.949	0.937	0.949	0.937	-	-	1.248	1.232	1.248
21												
22	М600		573115									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	0.969	0.957	-	-	-
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	1.163	1.148	-	-	-
25												
26	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.949	0.937	0.949	0.937	1.163	1.148	1.248	1.232	1.248
27												
28	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
29	ЩЕБЕНЬ		571110	1.880	1.856	1.880	1.856	1.880	1.856	1.880	1.856	1.880
30	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.410	1.392	1.410	1.392	1.410	1.392	1.410	1.392	1.410

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К гр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КНО 4.42-2.15	3КНД 4.42-3.12	3КНО 4.42-3.12	3КНД 4.42-4.12	3КНО 4.42-4.12	3КНД 4.42-3.15	3КНО 4.42-3.15	2КБД 4.42-1.1	2КВО 4.42-1.1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			44.58	46.00	44.58	46.00	44.58	46.00	44.58	12.09	11.14
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		45.02	46.46	45.02	46.46	45.02	46.46	45.02	12.21	11.25
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		45.02	46.46	45.02	46.46	45.02	46.46	45.02	12.21	11.25
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			1165.	1185.	1175.	1203.	1188.	1185.	1175.	73.90	72.14
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1177.	1197.	1187.	1215.	1200.	1197.	1187.	74.64	72.86
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1753.	1784.	1769.	1810.	1789.	1784.	1769.	111.2	108.5
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1222.	1244.	1232.	1261.	1245.	1244.	1232	86.85	84.12
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1798.	1831.	1814.	1857.	1834.	1831.	1814.	123.4	119.8
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			12.97	36.96	25.40	39.33	26.45	36.96	25.40	20.44	11.79
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65	20.64	11.90
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65	20.64	11.90
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65	20.64	11.90
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65	20.64	11.90
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1235.	1281.	1258.	1301.	1272.	1281.	1258.	107.5	96.03
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			1811.	1868.	1839.	1896.	1860.	1868.	1839.	144.0	131.7

19829-02 24

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: 3КНО 4.42-2.15	3КНД 4.42-3.12	3КНО 4.42-3.12	3КНД 4.42-4.12	3КНО 4.42-4.12	3КНД 4.42-3.15	3КНО 4.42-3.15	2КБД 4.42-1.1	2КВО 4.42-1.1
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	1125.	1125.	1125.	1163.	1154.	1125.	1125.	-	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	13.10	37.33	25.65	39.72	26.71	37.33	25.65	20.64	11.90
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	22.78	44.45	34.16	23.47	18.03	44.45	34.16	8.076	6.209
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	72.09	71.12	71.12	71.12	71.12	71.12	71.12	66.56	66.65
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	3.454	2.018	12.21	11.25
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	-	-	-	1.550	1.530
14	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	2.350	2.320	2.350	2.320	-	-	-	-
15	ТЯЖЕЛЫЙ М600			2.320	-	-	-	-	2.350	2.320	-	-
16												
17	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
18	М400		573112									
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	0.522	0.516
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	0.522	0.516
21												
22	М500		573113									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		1.120	0.863	0.852	0.863	0.852	1.135	1.120	-	-
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		1.232	0.949	0.937	0.949	0.937	1.248	1.232	-	-
25												
26	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.232	0.949	0.937	0.949	0.937	1.248	1.232	0.522	0.516
27												
28	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
29	ЩЕБЕНЬ		571110	1.856	1.880	1.856	1.880	1.856	1.880	1.856	1.240	1.224
30	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.392	1.410	1.392	1.410	1.392	1.410	1.392	0.930	0.918

19829-02 73

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КБД 4.42-2.1	2КБО 4.42-2.1	2КБ 4.42-1	2КБД 4.42-3.2	2КБО 4.42-3.2	2КБД 4.42-4.2	2КБО 4.42-4.2	2КБ 4.42-2	2КБД 4.42-4.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			12.09	11.14	10.19	12.09	11.14	12.09	11.14	10.19	12.09
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.21	11.25	10.29	12.21	11.25	12.21	11.25	10.29	12.21
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		12.21	11.25	10.29	12.21	11.25	12.21	11.25	10.29	12.21
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			83.32	79.43	63.01	126.6	119.8	138.1	128.6	96.53	138.1
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		84.15	80.22	63.64	127.8	121 0	139.5	129.9	97.49	139.5
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		125.3	119.5	94.82	190.5	180.3	207.8	193.6	145.2	207.8
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			96.36	91.48	73.94	140.1	132.2	151.7	141.2	107.7	151.7
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			137.6	130.7	105.1	202.7	191.5	220.1	204.9	155.5	220.1
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			20.44	11.79	3.140	27.78	20.07	29.36	20.77	3.140	29.36
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.64	11.90	3.171	28.05	20.27	29.65	20.98	3.171	29.65
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		20.64	11.90	3.171	28.05	20.27	29.65	20.98	3.171	29.65
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			20.64	11.90	3.171	28.05	20.27	29.65	20.98	3.171	29.65
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			20.64	11.90	3.171	28.05	20.27	29.65	20.98	3.171	29.65
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			117.0	103.3	77.11	168.1	152.5	181.4	162.2	110.9	181.4
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			158.2	142.7	108.2	230.8	211.8	249.7	225.9	158.7	249.7

20-62861 74

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 73

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КБД 4.42-2.1	2КБО 4.42-2.1	2КБ 4.42-1	2КБД 4.42-3.2	2КБО 4.42-3.2	2КБД 4.42-4.2	2КБО 4.42-4.2	2КБ 4.42-2	2КВД 4.42-4.3
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	-	-	25.63	19.70	-	25.63
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	20.64	11.90	3.171	28.05	20.27	29.65	20.98	3.171	29.65
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	19.76	15.18	-	123.6	116.8	109.6	106.0	94.05	109.6
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	64.39	65.04	63.64	4.198	4.198	4.198	4.198	3.446	4.198
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	12.21	11.25	10.29	12.21	11.25	12.21	11.25	10.29	12.21
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М300			1.550	1.530	1.520	-	-	-	-	-	-
14	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	-	1.550	1.530	1.550	1.530	1.520	-
15	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	-	-	-	-	-	-	-	1.550
16												
17	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
18	М400		573112									
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.522	0.516	0.512	-	-	-	-	-	-
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.522	0.516	0.512	-	-	-	-	-	-
21												
22	М500		573113									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	0.569	0.562	0.569	0.562	0.558	-
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	-	0.626	0.618	0.626	0.618	0.614	-
25												
26	М600		573115									
27	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	-	0.639
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	-	-	-	-	-	-	-	0.767
29												
30	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.522	0.516	0.512	0.626	0.618	0.626	0.618	0.614	0.767

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВД 4.42-2.1	2КБО 4.42-2.1	2КБ 4.42-1	2КВД 4.42-3.2	2КБО 4.42-3.2	2КВД 4.42-4.2	2КБО 4.42-4.2	2КВ 4.42-2	2КВД 4.42-4.3
1	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
2	ЩЕБЕНЬ		571110	1.240	1.224	1.216	1.240	1.224	1.240	1.224	1.216	1.240
3	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.930	0.918	0.912	0.930	0.918	0.930	0.918	0.912	0.930
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

94 20-62864

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 75

ФОРМАТ А4

298

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КБО 4.42-4.3	2КБД 4.42-3.4	2КБО 4.42-3.4	2КБД 4.42-4.4	2КБО 4.42-4.4	3КБД 4.42-1.1	3КБО 4.42-1.1	3КБО 4.42-2.1	3КБ 4.42-1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			11.14	20.50	19.56	20.50	19.56	17.36	15.94	15.94	14.52
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.25	20.71	19.75	20.71	19.75	17.54	16.10	16.10	14.66
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		11.25	20.71	19.75	20.71	19.75	17.54	16.10	16.10	14.66
6												
7	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			128.6	271.9	265.1	283.4	273.9	106.9	104.3	115.2	90.60
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		129.9	274.6	267.7	286.2	276.7	108.0	105.3	116.3	91.51
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		193.6	409.1	398.9	426.5	412.2	160.9	156.9	173.4	136.3
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			141.2	295.3	287.5	306.9	296.4	125.5	121.4	132.4	106.1
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			204.9	429.8	418.7	447.2	432.0	178.4	173.0	189.5	151.0
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			20.77	27.78	20.07	29.36	20.77	29.09	16.11	16.11	3.140
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.98	28.05	20.27	29.65	20.98	29.38	16.27	16.27	3.171
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		20.98	28.05	20.27	29.65	20.98	29.38	16.27	16.27	3.171
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			20.98	28.05	20.27	29.65	20.98	29.38	16.27	16.27	3.171
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			20.98	28.05	20.27	29.65	20.98	29.38	16.27	16.27	3.171
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			162.2	323.3	307.7	336.6	317.4	154.9	137.7	148.7	109.3
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			225.9	457.9	438.9	476.9	453.0	207.8	189.3	205.7	154.1

19829-02 77

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2КВО 4.42-4.3	2КБД 4.42-3.4	2КБО 4.42-3.4	2КБД 4.42-4.4	2КВО 4.42-4.4	3КБД 4.42-1.1	3КВО 4.42-1.1	3КВО 4.42-2.1	3КВ 4.42-1
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	19.70	240.7	240.7	266.4	260.4	-	-	-	-
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	20.98	28.05	20.27	29.65	20.98	29.38	16.27	16.27	3.171
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	106.0	29.63	22.78	15.64	12.02	12.11	9.314	22.78	-
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	95.89	96.03	93.60	91.51
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.25	20.71	19.75	20.71	19.75	17.54	16.10	16.10	14.66
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	-	2.240	2.210	2.210	2.190
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			1.530	1.550	1.530	1.550	1.530	-	-	-	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М400		573112									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.755	0.745	0.745	0.738
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	-	-	0.755	0.745	0.745	0.738
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.631	0.639	0.631	0.639	0.631	-	-	-	-
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		0.757	0.767	0.757	0.767	0.757	-	-	-	-
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.757	0.767	0.757	0.767	0.757	0.755	0.745	0.745	0.738
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.224	1.240	1.224	1.240	1.224	1.792	1.768	1.768	1.752
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.918	0.930	0.918	0.930	0.918	1.344	1.326	1.326	1.314
30												

84 20-62864

1.020-1/83.0-6 05РМ	ЛИСТ 77

ФОРМАТ А4

300

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КБД 4.42-2.2	3КБО 4.42-2.2	3КБ 4.42-2	3КБД 4.42-1.7	3КБО 4.42-1.7	3КБД 4.42-2.7	3КБО 4.42-2.7	3КБО 4.42-3.3	3КБО 4.42-4.3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			17.36	15.94	14.52	45.42	44.00	45.42	44.00	15.94	15.94
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		17.54	16.10	14.66	45.88	44.44	45.88	44.44	16.10	16.10
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		17.54	16.10	14.66	45.88	44.44	45.88	44.44	16.10	16.10
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			121.0	115.2	90.60	559.2	556.5	573.3	567.5	173.9	187.2
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		122.2	116.3	91.51	564.8	562.1	579.0	573.1	175.7	189.1
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		182.1	173.4	136.3	841.5	837.6	862.8	854.0	261.8	281.8
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			139.8	132.4	106.1	610.6	606.5	624.9	617.6	191.8	205.2
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			199.7	189.5	151.0	887.4	882.0	908.7	898.4	277.9	297.9
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			29.09	16.11	3.140	29.09	16.11	29.09	16.11	28.54	29.59
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		29.38	16.27	3.171	29.38	16.27	29.38	16.27	28.82	29.89
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		29.38	16.27	3.171	29.38	16.27	29.38	16.27	28.82	29.89
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			29.38	16.27	3.171	29.38	16.27	29.38	16.27	28.82	29.89
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			29.38	16.27	3.171	29.38	16.27	29.38	16.27	28.82	29.89
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			169.2	148.7	109.3	640.0	622.8	654.3	633.9	220.6	235.1
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			229.1	205.7	154.1	916.8	898.3	938.0	914.7	306.7	327.8

19829-02 79

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КБД 4.42-2.2	3КБО 4.42-2.2	3КВ 4.42-2	3КБД 4.42-1.7	3КБО 4.42-1.7	3КБД 4.42-2.7	3КБО 4.42-2.7	3КБО 4.42-3.3	3КБО 4.42-4.3
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	-	543.7	543.7	543.7	543.7	-	29.55
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	29.38	16.27	3.171	29.38	16.27	29.38	16.27	28.82	29.89
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	29.63	22.78	-	12.11	9.314	29.63	22.78	170.0	153.9
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	92.63	93.60	91.51	51.92	52.05	48.66	49.63	5.658	5.658
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	17.54	16.10	14.66	2.872	1.436	2.872	1.436	16.10	16.10
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			2.240	2.210	2.190	2.240	2.210	2.240	2.210	2.210	2.210
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М500		573113									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.823	0.811	0.804	0.823	0.811	0.823	0.811	0.811	0.811
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.905	0.893	0.885	0.905	0.893	0.905	0.893	0.893	0.893
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.905	0.893	0.885	0.905	0.893	0.905	0.893	0.893	0.893
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	1.792	1.768	1.752	1.792	1.768	1.792	1.768	1.768	1.768
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.344	1.326	1.314	1.344	1.326	1.344	1.326	1.326	1.326
25												
26												
27												
28												
29												
30												

08 20-62814

1.020-1/83.0-6 05РМ

ЛИСТ 79

ФОРМАТ А4

1302

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КБД 4.42-3.4	3КВО 4.42-3.4	3КБД 4.42-3.7	3КВО 4.42-3.7	3КБД 4.42-4.7	3КВО 4.42-4.7	3КБД 4.42-4.6	3КВО 4.42-4.6	3КВО 4.42-4.5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			17.36	15.94	45.42	44.00	45.42	44.00	22.21	20.79	20.79
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		17.54	16.10	45.88	44.44	45.88	44.44	22.43	20.99	20.99
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		17.54	16.10	45.88	44.44	45.88	44.44	22.43	20.99	20.99
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			184.1	173.9	588.0	577.8	605.3	591.1	266.9	252.7	271.8
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		186.0	175.7	593.9	583.6	611.3	597.0	269.6	255.3	274.5
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		277.1	261.8	884.9	869.5	910.9	889.5	401.7	380.4	409.1
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			203.5	191.8	639.7	628.0	657.2	641.4	292.0	276.3	295.5
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			294.7	277.9	930.7	914.0	956.8	934.0	424.2	401.4	430.1
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			40.10	28.54	40.10	28.54	42.47	29.59	42.47	29.59	29.59
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		40.50	28.82	40.50	28.82	42.90	29.89	42.90	29.89	29.89
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		40.50	28.82	40.50	28.82	42.90	29.89	42.90	29.89	29.89
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			40.50	28.82	40.50	28.82	42.90	29.89	42.90	29.89	29.89
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			40.50	28.82	40.50	28.82	42.90	29.89	42.90	29.89	29.89
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			244.0	220.6	680.2	656.8	700.1	671.3	334.9	306.2	325.4
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			335.2	306.7	971.2	942.8	999.7	963.9	467.1	431.3	460.0

20-62861 48

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КБД 4.42-3.4	3КВО 4.42-3.4	3КБД 4.42-3.7	3КВО 4.42-3.7	3КБД 4.42-4.7	3КВО 4.42-4.7	3КБД 4.42-4.6	3КВО 4.42-4.6	3КБО 4.42-4.5
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	-	543.7	543.7	582.2	573.3	38.45	29.55	29.55
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	40.50	28.82	40.50	28.82	42.90	29.89	42.90	29.89	29.89
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	180.3	170.0	44.45	34.16	23.47	18.03	225.5	220.1	239.3
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	5.658	5.658	48.66	48.66	48.66	48.66	5.658	5.658	5.658
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	17.54	16.10	2.872	1.436	2.872	1.436	22.43	20.99	20.99
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			-	-	2.240	2.210	2.240	2.210	-	-	2.210
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			2.240	2.210	-	-	-	-	2.240	2.210	-
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	0.823	0.811	0.823	0.811	-	-	0.811
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		-	-	0.905	0.893	0.905	0.893	-	-	0.893
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.924	0.912	-	-	-	-	0.924	0.912	-
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		1.109	1.094	-	-	-	-	1.109	1.094	-
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.109	1.094	0.905	0.893	0.905	0.893	1.109	1.094	0.893
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.792	1.768	1.792	1.768	1.792	1.768	1.792	1.768	1.768
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.344	1.326	1.344	1.326	1.344	1.326	1.344	1.326	1.326
30												

20-62861

28

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КБ 4. 42-4	3КБД 4. 42-4. 8	3КВО 4. 42-4. 8						
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			19.36	28.71	27.28						
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		19.56	28.99	27.56						
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		19.56	28.99	27.56						
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			223.6	376.9	362.7						
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		225.8	380.7	366.3						
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		336.5	567.2	545.9						
11												
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			245.4	409.7	393.9						
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			356.1	596.2	573.4						
15												
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
18	ПО СЕРИИ			3.140	42.47	29.59						
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.171	42.90	29.89						
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.171	42.90	29.89						
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.171	42.90	29.89						
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.171	42.90	29.89						
25												
26	ИТОГО СТАЛИ											
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			248.6	452.6	423.8						
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			359.2	639.1	603.3						

20-6286/83

1.020-1/83.0-6 ОУРМ

ЛИСТ 82

ФОРМАТ А4

305

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ГРИГОР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 3КБ 4.42-4	3КБД 4.42-4.8	3КБО 4.42-4.8						
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
3	КРУГЛАЯ Ф32-250		093100	-	215.6	206.7						
4	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	3.171	42.90	29.89						
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	221.3	159.3	153.9						
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	4.531	23.04	23.04						
9	КАТАНКА											
10	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	19.56	11.61	10.17						
11												
12	БЕТОН,М КУБ:											
13	ТЯЖЕЛЫЙ М400			2.190	-	-						
14	ТЯЖЕЛЫЙ М500			-	2.240	2.210						
15												
16	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
17	М500		573113									
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.804	-	-						
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.10		0.885	-	-						
20												
21	М600		573115									
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	0.924	0.912						
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.20		-	1.109	1.094						
24												
25	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.885	1.109	1.094						
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ		571110	1.752	1.792	1.768						
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.314	1.344	1.326						
30												

48 20-6287/82

	1.020-1/83.0-6 ОВМ	ЛИСТ 83

306

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх Кпр	Код материала	Кол-во на марку								
				1КВД 4,48-2.2	1КВО 4.48-2.1	1КВО 4.48-2.2	1КВ 4.48-1	2КВД 4.48-2.1	2КВД 4.48-3.1	2КВД 4.48-4.1	2КВО 4.48-2.1	2КВО 4.48-3.1
I	Сталь стержневая арматурная, кг		093000									
2	Класс А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	по серии			5,4	5,0	5,0	4,6	II,2	II,2	II,2	I0,4	I0,4
4	с учетом коэф.отхода	I,0I		5,5	5,I	5,I	4,7	II,3	II,3	II,3	I0,5	I0,5
5	приведенный к классу А-I	I,00		5,5	5,I	5,I	4,7	II,3	II,3	II,3	I0,5	I0,5
6												
7	Класс А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	по серии			8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
9	с учетом коэф.отхода	I,0I		8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
I0	приведенный к классу А-I	I,43		I2,4	I2,4	I2,4	I2.4	I2,4	I2,4	I2,4	I2,4	I2,4
II												
I2	Класс А-II ГОСТ 5781-82		093005									
I3	по серии			53,0	50,7	50,7	42,8	III,9	II6,7	I22,5	I07,2	III,0
I4	с учетом коэф.отхода	I,0I		53,6	5I,2	5I,2	43,2	II3,0	II7,9	I23,7	I08,3	II2,I
I5	приведенный к классу А-I	I,49		79,8	76,3	76,3	64,4	I68,3	I75,7	I84,3	I6I,3	I67,0
I6												
I7	Итого стали стерж.арматуры, кг		093000									

НАЧ ОТД	УРАНОВ	
Н КОНТР	КИРЮХИНА	
РУК ГР	КАРНЮШИНА	
СТ ИНЖ	КОСТЕНКО	
СТ ИНЖ	ПЕТРОВА	
ИНЖЕНЕР	РЫЛЬЦОВА	

I.020-I/83.0-6 06РМ

Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 2-II

Стадия	Лист	Листов
	1	84

ГСПИ-I0

ФОРМАТ А4

1982-02 85

307

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Кол-во на марку								
				1КВД 4.48-2.2	1КВО 4.48-2.1	1КВЭ 4.48-2.2	1КВ 4.48-1	2КВД 4.48-2.1	2КВД 4.48-3.1	2КВД 4.48-4.1	2КВО 4.48-2.1	2КВО 4.48-3.1
1	в натуральной массе			67,8	65,0	65,0	56,6	133,0	137,9	143,7	127,5	131,3
2	приведенной к классу А-I			97,7	93,8	93,8	81,5	192,0	199,4	208,0	184,2	189,9
3	сталь сорт.конструкционная,кг		095000									
4	полосовая ГОСТ 103-76		093100									
5	по серии			11,8	7,5	7,5	3,1	20,5	24,2	25,0	11,8	15,9
6	с учетом коэф. отхода	1,01		11,9	7,6	7,6	3,1	20,7	24,4	25,3	11,9	16,1
7	приведенная к классу С38/23	1,00		11,9	7,6	7,6	3,1	20,7	24,4	25,3	11,9	16,1
8												
9	Итого стали сорт.констр.,кг		095000									
10	в натуральной массе			11,9	7,6	7,6	3,1	20,7	24,4	25,3	11,9	16,1
11	приведенной к классу С38/23			11,9	7,6	7,6	3,1	20,7	24,4	25,3	11,9	16,1
12												
13	Итого стали											
14	стержневой арматурной и											
15	сортовой конструкционной,кг											
16	в натуральной массе			79,7	72,6	72,6	59,7	153,7	162,3	169,0	139,4	147,4
17	прив. к классам А-I и С38/23			109,6	101,4	101,4	84,6	212,7	223,8	233,3	196,1	206,0
18												
19	в т.ч. по укруп.сортаменту,кг											
20	сталь крупносортная		095100									
21	полосовая В=60-200			11,9	7,6	7,6	3,1	20,7	24,4	25,3	11,9	16,1

98 20-6286/1

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Кол-во на марку								
				1КВД 4.48-2.2	1КВО 4.48-2.1	1КВО 4.48-2.2	1КВ 4.48-1	2КВД 4.48-2.1	2КВД 4.48-3.1	2КВД 4.48-4.1	2КВО 4.48-2.1	2КВО 4.48-3.1
1	сталь среднесортная		093200									
2	круглая ⌀ 20-40			50,7	48,4	48,4	40,8	108,7	113,6	119,4	104,0	107,8
3	сталь мелкосортная		093300									
4	круглая ⌀ 10-18			2,8	2,8	2,8	2,4	4,3	4,3	4,3	4,2	4,3
5	катанка		093400									
6	круглая ⌀ 6-8			14,2	13,8	13,8	13,4	20,0	20,0	20,0	19,3	19,2
7												
8	Итого стали прив. к классу А-I			97,7	93,8	93,8	81,5	192,0	199,4	208,0	184,2	189,9
9	то же к классу С38/23			11,9	7,6	7,6	3,1	20,7	24,4	25,3	11,9	16,1
10	Всего стали, кг											
11	в натуральном исчислении			79,7	72,6	72,6	59,7	153,7	162,3	169,0	139,4	147,4
12	прив. к классам А-I и С38/23			109,6	101,4	101,4	84,6	212,7	223,8	233,3	196,1	206,0
13												
14	Бетон, м куб											
15	тяжелый М 200			-	0,67	-	0,66	-	-	-	-	-
16	тяжелый М 300			0,68	-	0,67	-	1,47	1,47	1,47	1,45	1,45
17												
18	Цемент, т		573000									
19	М400		573114									
20	с учетом коэф. отхода	1.006		0,23	0,18	0,22	0,18	0,5	0,5	0,5	0,49	0,49
21	приведенный к марке 400	1,00		0,23	0,18	0,22	0,18	0,5	0,5	0,5	0,49	0,49

20-6286/87

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл.	Подпись и дата	Взам инв №

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котк кпр	Код материала	Кол-во на марку								
				1КВД 4.48-2.2	1КВО 4.48-2.1	1КВО 4.48-2.2	1КВ 4.48-1	2КВД 4.48-2.1	2КВД 4.48-3.1	2КВД 4.48-4.1	2КВО 4.48-2.1	2КВО 4.48-3.1
1	Итого цемента прив. к марке 400			0,23	0,18	0,22	0,18	0,5	0,5	0,5	0,49	0,49
2												
3	Инертные заполнители, м куб		571000									
4	Песок естественный	0,6	571104	0,41	0,40	0,40	0,40	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87
5	Щебень	0,8	571110	0,54	0,54	0,54	0,53	1,18	1,18	1,18	1,16	1,16
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												

88 20-62864

I.020-I/83.0-6 ОВРМ

Лист 4

Копировал

Формат А4

310

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КВО 4.48-4.I	2КВО 4.48-3.2	2КВО 4.48-4.2	2КВ 4.48-I	2КВ 4.48-2	3КВД 4.48-2.I	3КВД 4.48-3.I	3КВД 4.48-4.2	3КВО 4.48-2.I
I	Сталь арматурная стержневая, кг		093000									
2	Класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			I0,4	I0,4	I0,4	9,6	9,6	I7,0	I7,0	I7,0	I5,8
4	с учетом коэф-та отхода	I,0I		I0,5	I0,5	I0,5	9,7	9,7	I7,2	I7,2	I7,2	I5,9
5	приведенной к классу А-I	I,00		I0,5	I0,5	I0,5	9,7	9,7	I7,2	I7,2	I7,2	I5,9
6												
7	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		094004									
8	по серии			8,6	-	-	8,6	-	8,6	8,6	-	8,6
9	с учетом коэф-та отхода	I,0I		8,7	-	-	8,7	-	8,7	8,7	-	8,7
I0	приведенной к классу А-I	I,43		I2,4	-	-	I2,4	-	I2,4	I2,4	-	I2,4
II												
I2	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		094005									
I3	по серии			II5,4	I42,9	I47,3	9I,4	I23,3	I70,8	I80,5	233,4	I63,7
I4	с учетом коэф-та отхода	I,0I		II6,5	I44,3	I48,8	92,3	I24,5	I72,5	I82,3	235,7	I65,4
I5	приведенной к классу А-I	I,49		I73,7	2I5,I	22I,7	I37,5	I85,6	257,0	27I,7	35I,2	246,4
I6												
I7	Итого стали стержн.арматурн., кг		093000									
I8	в натуральной массе			I35,7	I54,8	I59,3	II0,7	I34,2	I98,4	208,2	252,9	I90,0
I9	приведенной к классу А-I			I96,6	225,6	232,2	I59,6	I95,3	286,6	30I,3	368,4	274,7
20												
2I												

68 20-62861

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 5

ФОРМАТ А4

311

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КВО 4.48-4.1	2КВО 4.48-3.2	2КВО 4.48-4.2	2КВ 4.48-1	2КВ 4.48-2	3КВД 4.48-2.1	3КВД 4.48-3.1	3КВД 4.48-4.2	3КВО 4.48 2.1
I	Сталь сорт.конструкционная,кг		095000									
2	Полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
3	по серии			I6,3	I5,9	I6,3	3,I	3,I	29,2	36,5	38,2	I6,I
4	с учетом коэф. отхода	I,0I		I6,5	I6,I	I6,5	3,I	3,I	29,5	36,9	38,6	I6,3
5	приведенная к классу С38/23	I,00		I6,5	I6,I	I6,5	3,I	3,I	29,5	36,9	38,6	I6,3
6												
7	Итого стали сорт.констр.,кг		095000									
8	в натуральной массе			I6,5	I6,I	I6,5	3,I	3,I	29,5	36,9	38,6	I6,3
9	приведенной к классу С38/23			I6,5	I6,I	I6,5	3,I	3,I	29,5	36,9	38,6	I6,3
I0												
II	Итого стали											
I2	стержневой арматурной и											
I3	сортовой конструкционной, кг											
I4	в натуральной массе			I52,2	I70,9	I75,8	II3,8	II3,3	227,9	245,I	29I,5	206,3
I5	прив. к классам А-I и С38/23			2I3,I	24I,7	248,7	I62,7	I98,4	3I6,I	338,2	407,0	29I,0
I6												
I7	в т.ч. по укруп.сортаменту,кг											
I8	сталь крупносортная		095I00									
I9	полосовая В = 60-200			I6,5	I6,I	I6,5	3,I	3,I	29,5	36,9	38,6	I6,3
20	сталь среднесортная		093200									
2I	круглая ⌀ 20-40			II2,3	I26,5	I30,9	88,8	I07,5	I66,7	I76,5	2I6,3	I59,7

06 20-62861

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КВО 4.48-4.I	2КВО 4.48-3.2	2КВО 4.48-4.2	2КВ 4.48-I	2КВ 4.48-2	3КВД 4.48-2.I	3КВД 4.48-3.I	3КВД 4.48-4.2	3КВО 4.48-2.I
I	Сталь мелкосортная		093300									
2	Круглая ∅ I0-I8			4,3	I7,8	I7,8	3,6	I7,2	5,8	5,8	I9,4	5,7
3	Катанка		093400									
4	круглая ∅6-8			I9,I	I0,5	I0,6	I8,3	9,7	25,9	25,9	I7,2	24,6
5												
6	Итого стали, прив.к классу А-I			I96,6	225,6	232,2	I59,6	I95,3	286,6	30I,3	368,4	274,7
7	То же к классу С38/23			I6,5	I6,I	I6,5	3,I	3,I	29,5	36,9	38,6	I6,3
8	Всего стали, кг											
9	В натуральном исчислении			I52,2	I70,9	I75,8	II3,8	I37,3	227,9	234,I	29I,5	206,3
I0	Приведен. к классам А-I и С38/23			2I3,I	24I,7	248,7	I62,7	I98,4	3I6,I	338,2	407,0	29I,0
II												
I2	Бетон, м куб											
I3	тяжелый М 300			I,45			I,43		2,26	2,26		2,23
I4	тяжелый М 400				I,45	I,45		I,43			2,26	
I5												
I6	Цемент, т		573000									
I7	М 300		573II4									
I8	с учетом коэф. отхода	I,006		0,49			0,48		0,76	0,76		0,75
I9	приведенный к марке 400	0,90		0,44			0,43		0,68	0,68		0,68
20												
2I												

20-62861 94

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл	Подпись и дата	Взам инв.№

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КВО 4.48-4.I	2КВО 4.48-3,2	2КВО 4.48-4.2	2КВ 4.48-I	2КВ 4.48-2	3КВД 4.48-2.I	3КВД 4.48-3.I	3КВД 4.48-4.2	3КВО 4.48-2.I
I	Цемент, т		573000									
2	М 400		573II4									
3	с учетом коэф. отхода	I.006			0,53	0,53		0,52			0,83	
4	приведенный к марке 400	I,0			0,53	0,53		0,52			0,83	
5												
6												
7	Итого цемента прив.к марке 400			0,44	0,53	0,53	0,43	0,52	0,68	0,68	0,83	0,68
8												
9	Инертные заполнители, м куб		57I000									
I0	Щебень	0,8	57III0	0,39	0,42	0,42	0,34	0,42	0,54	0,54	0,66	0,54
II												
I2												
I3												
I4												
I5												
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				3КВО 4.48-3.I	3КВО 4.48-4.I	3КВО 4.48-3.2	3КВО 4.48-4.2	3КВО 4.48-4.3	3КВ 4.48-I	3КВ 4.48-2	3КВ 4.48-3	2КСД 4.48-2.I
I	Сталь арматурная стержневая, кг		093000									
2	класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			I5,8	I5,8	I5,8	I5,8	27,5	I4,5	I4,5	26,2	II,8
4	с учетом коэф-та отхода	I,0I		I5,9	I5,9	I5,9	I5,9	27,8	I4,7	I4,7	26,5	II,9
5	приведенной к классу А-I	I,00		I5,9	I5,9	I5,9	I5,9	27,8	I4,7	I4,7	26,5	II,9
6												
7	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		094004									
8	по серии			8,6	8,6	-	-	-	8,6	-	-	I7,2
9	с учетом коэф.-та	I,0I		8,7	8,7	-	-	-	8,7	-	-	I7,3
I0	приведенной к классу А-I	I,43		I2,4	I2,4	-	-	-	I2,4	-	-	24,8
II												
I2	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		094005									
I3	по серии			I7I,3	I80,2	2I2,7	22I,5	272,6	I40,0	I8I,4	232,5	II7,4
I4	с учетом коэф-та отхода	I,0I		I73,0	I82,0	2I4,9	223,8	275,4	I4I,4	I83,2	234,8	II8,6
I5	приведенной к классу А-I	I,49		257,8	27I,I	320,I	333,4	4I0,3	2I0,7	273,0	349,9	I76,6
I6												
I7	Итого стали стержн.арматурн.,кг		093000									
I8	в натуральной массе			I97,6	206,6	230,8	239,7	303,2	I64,8	I97,9	26I,3	I47,8
I9	приведенной к классу А-I			286,I	299,4	336,0	349,3	438,I	237,8	237,7	376,4	2I3,3
20												
2I												

19829-02 93

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 9

Копировал

Формат А4

315

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл.	Подпись и дата	Взам инв.№

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				3КВ0 4.48-3.I	3КВ0 4.48-4.I	3КВ0 4.48-3.2	3КВ0 4.48-4.2	3КВ0 4.48-4.3	3КВ 4.48-I	3КВ 4.48-2	3КВ 4.48-3	2КСД 4.48-2.I
I	Сталь сорт.конструкционная,кг		095000									
2	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
3	по серии			24,4	25,I	24,4	25,I	25,I	3,I	3,I	3,I	I7,4
4	с учетом коэф. отхода	I,0I		24,6	25,3	24,6	25,3	25,3	3,I	3,I	3,I	I7,6
5	приведенная к классу С38/23	I,00		24,6	25,3	24,6	25,3	25,3	3,I	3,I	3,I	I7,6
6												
7	Итого стали сорт.констр.,кг		095000									
8	в натуральной массе			24,6	25,3	24,6	25,3	25,3	3,I	3,I	3,I	I7,6
9	приведенной к классу С38/23			24,6	25,3	24,6	25,3	25,3	3,I	3,I	3,I	I7,6
I0												
II	Итого стали											
I2	стержневой арматурной и											
I3	сортовой конструкционной,кг											
I4	в натуральной массе			222,2	23I,9	255,4	265,0	328,5	I67,9	20I,0	264,4	I65,4
I5	прив. к классам А-I и С38/23			3I0,7	324,7	360,6	374,6	463,4	240,9	290,8	379,5	230,9
I6												
I7	в т.ч. по укруп.сортаменту, кг											
I8	сталь крупносортная		095I00									
I9	полосовая В = 60-200			24,6	25,3	24,6	25,3	25,3	3,I	3,I	3,I	I7,6
20	сталь среднесортная		093200									
2I	круглая ⌀ 20-40			I67,3	I76,3	I95,5	204,4	252,6	I36,8	I65,0	2I3,2	II5,5

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх Кпр	Код материала	Количество на марку								
				3КВ0 4.48-3.I	3КВ0 4.48-4,I	3КВ0 4.48-3.2	3КВ0 4.48-4.2	3КВ0 4.48-4.3	3КВ 4.48-I	3КВ 4.48-2	3КВ 4.48-3	2КСД 4.48-2.I
I	Сталь мелкосортная		093300									
2	круглая ∅ I0-I8			5,7	5,7	I9,4	I9,4	22,8	4,6	I8,2	2I,6	3,0
3	катанка		093400									
4	круглая ∅ 6-8			24,6	24,6	I5,9	I5,9	27,8	23,4	I4,7	26,5	29,3
5												
6	Итого стали прив. к классу A-I			286,I	299,4	336,0	349,3	438,I	237,8	287,7	376,4	2I3,3
7	То же к классу C38/23			24,6	25,3	24,6	25,3	25,3	3,I	3,I	3,I	I7,6
8	Всего стали, кг											
9	В натуральном исчислении			I97,6	206,6	230,8	239,7	303,2	I64,8	I97,9	26I,3	I47,8
I0	привед. к классам A-I и C38/23			3I0,7	324,7	360,6	374,6	463,4	240,9	290,8	379,5	230,9
II												
I2	Бетон, м куб											
I3	тяжелый М300			2,23	2,23				2,2	2,2	2,2	I,58
I4	тяжелый М400					2,23	2,23	2,23				
I5												
I6	Цемент, т		573000									
I7	М 400		573II4									
I8	с учетом коэф. отхода	I.006		0,75	0,75				0,74	0,74	0,74	0,53
I9	приведенный к марке 400	I.00		0,75	0,75				0,74	0,74	0,74	0,53
20												
2I												

19829-02 95

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 11

Копировал

Формат А4

5141

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл	Подпись и дата	Взам.инв.№

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				3КВО 4.48-3.I	3КВО 4.48-4.I	3КВО 4.48-3.2	3КВО 4.48-4.2	3КВ 4.48-4.3	3КВ 4.48-I	3КВ 4.48-2	3КВ 4.48-3	2КСД 4.48-2.I
I	Цемент, т		573000									
2	М 500		573II4									
3	с учетом коэф. отхода	I.006				0,82	0,82	0,82				
4	приведенный к марке 400	I,I				0,90	0,90	0,90				
5												
6	Итого цемента прив. к марке 400			0,75	0,75	0,90	0,90	0,90	0,74	0,74	0,74	0,53
7												
8	Инертные заполнители, м куб		57I000									
9	Песок естественный	0,6	57II04	I,34	I,34	I,34	I,34	I,32	I,32	I,32	I,32	0,95
I0	Щебень	0,8	57III0	I,78	I,78	I,78	I,78	I,76	I,76	I,76	I,76	I,26
II												
I2												
I3												
I4												
I5												
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

96 20-6286/

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 12

318

Копировал

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КСД 4.48-3.I	2КСД 4.48-3.2	2КСД 4.48-4.2	2КСД 4.48-3.4	2КСД 4.48-4.4	2КСД 4.48-4.5	2КСО 4.48-2.I	2КСО 4.48-3.I	2КСО 4.48-4.I
I	Сталь стержневая арматурная, кг		093000									
2	Класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			II,8	II,8	II,8	I9,4	I9,4	I9,4	II,0	II,0	II,0
4	с учетом коэф. отхода	I,0I		II,9	II,9	II,9	I9,5	I9,5	I9,5	II,I	II,I	II,I
5	приведенной к классу А-I	I,00		II,9	II,9	II,9	I9,5	I9,5	I9,5	II,I	II,I	II,I
6												
7	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		093004									
8	по серии			I7,2	-	-	-	-	-	I7,2	I7,2	I7,2
9	с учетом коэф. отхода	I,0I		I7,4	-	-	-	-	-	I7,4	I7,4	I7,4
I0	приведенный к классу А-I	I,43		24,8	-	-	-	-	-	24,8	24,8	24,8
II												
I2	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		093005									
I3	по серии			I27,I	I73,9	I85,4	244,8	256,3	3I3,I	II2,7	I20,3	I29,I
I4	с учетом коэф. отхода	I,0I		I28,4	I75,6	I87,3	247,3	258,8	3I6,2	II3,9	I2I,5	I30,4
I5	приведенный к классу А-I	I,49		I9I,3	26I,7	279,0	368,4	385,7	47I,2	I69,6	I8I,0	I94,3
I6												
I7	Итого стали стержн.арматурн.,кг		093000									
I8	в натуральной массе			I57,7	I87,5	I99,2	266,8	278,3	335,7	I42,4	I6I,I	I58,9
I9	приведенной к классу А-I			220,6	273,6	290,9	387,9	405,2	490,7	205,5	2I6,9	230,2
20												
2I												

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 13

Копировал

Формат А4

319

79829-02 97

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл.	Подпись и дата	Взам.инв №

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КСД 4.48-3.I	2КСД 4.48-3.2	2КСД 4.48-4.2	2КСД 4.48-3.4	2КСД 4.48-4.4	2КСД 4.48-4.5	2КСО 4.48-2.I	2КСО 4.48-3.I	2КСО 4.48-4.I
I	Сталь сорт.конструкционная, кг		095000									
2	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
3	по серии			24,7	24,7	26,4	24,7	26,4	26,4	8,6	I6,9	I7,7
4	с учетом коэф. отхода	I,0I		25,0	25,0	26,6	25,0	26,6	26,6	8,7	I7,I	I7,9
5	приведенная к классу С38/23	I,00		25,0	25,0	26,6	25,0	26,6	26,6	8,7	I7,I	I7,9
6												
7	Итого стали сорт.констр.,кг		095000									
8	в натуральной массе			25,0	25,0	26,6	25,0	26,6	26,6	8,7	I7,I	I7,9
9	приведенной к классу С38/23			25,0	25,0	26,6	25,0	26,6	26,6	8,7	I7,I	I7,9
I0												
II	Итого стали											
I2	стержневой арматурной и											
I3	сортовой конструкционной, кг											
I4	в натуральной массе			I82,7	2I2,5	225,8	29I,9	304,9	362,3	I5I,0	I78,2	I76,8
I5	привед. к классам А-I и С38/23			245,6	298,6	3I7,5	4I2,9	43I,8	5I7,3	2I4,2	234,0	248,I
I6												
I7	в т.ч. по укруп.сортаменту,кг											
I8	сталь крупносортная		095I00									
I9	полосовая В = 60-200			25,0	25,0	26,6	25,0	26,6	26,6	8,7	I7,I	I7,9
20	сталь среднесортная		093200									
2I	круглая ⌀ 20-40			I25,4	I45,4	I57,I	2I7,I	228,8	286,I	II0,9	II7,3	I27,4

19829-02 98

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 14

Копировал

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КСД 4.48-3.1	2КСД 4.48-3.2	2КСД 4.48-4.2	2КСД 4.43-3.4	2КСД 4.48-4.4	2КСД 4.48-4,5	2КСО 4.48-2.1	2КСО 4.48-3.1	2КСО 4.48-4.1
I	Сталь мелкосортная		093300									
2	круглая ∅ I0-I8			3,0	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	3,0	3,0	3,0
3	катанка		093400									
4	круглая ∅ 6-8			29,3	II,9	II,9	I9,5	I9,5	I9,5	28,5	28,5	28,5
5												
6	Итого стали прив. к классу А-I			220,6	273,6	290,9	387,9	405,2	490,7	205,5	2I6,9	230,2
7	То же к классу С38/23			25,0	25,0	26,6	25,0	26,6	26,6	8,7	I7,I	I7,9
8												
9	В натуральном исчислении			I82,7	2I2,5	225,8	29I,9	304,9	362,3	I5I,0	I782	I768
I0	привед. к классам А-I и С38/23			245,6	298,6	3I7,5	4I2,9	43I,8	5I7,3	2I4,2	234,0	248,I
II												
I2	Бетон, м куб											
I3	тяжелый М 300			I,58						I,56	I,56	I,56
I4	тяжелый М 400				I,58	I,58	I,58	I,58				
I5	тяжелый М 500								I,58			
I6												
I7	Цемент, т		573000									
I8	М 400		573II4									
I9	с учетом коэф. отхода	I,006		0,53						0,53	0,53	0,53
20	приведенный к марке 400	I,00		0,53						0,53	0,53	0,53
2I												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл	Подпись и дата	Взам.инв №

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КСД 4.48-3.I	2КСД 4.48-3.2	2КСД 4.48-4.2	2КСД 4.48-3.4	2КСД 4.48-4.4	2КСД 4.48-4.5	2КСО 4.48-2.I	2КСО 4.48-3.I	2КСО 4.48-4.I
I	Цемент, т		573000									
2	М 500		573II4									
3	с учетом коэф. отхода	I.006			0,58	0,58	0,58	0,58				
4	приведенный к марке 400	I,I			0,64	0,64	0,64	0,64				
5												
6	Цемент, т		573000									
7	М 600		573II4									
8	с учетом коэф. отхода	I.006							0,65			
9	приведенный к марке 400	I,2										
I0												
II	Итого цемента прив. к марке 400			0,53	0,64	0,64	0,64	0,64	0,78	0,53	0,53	0,53
I2												
I3	Инертные заполнители, м куб		57I000									
I4	Песок естественный	0,6	57II04	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94
I5	Щебень	0,8	57III0	I,26	I,26	I,26	I,26	I,26	I,26	I,25	I,25	I,25
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

19829-02 100

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Кол-во на марку								
				2КС0 4.48-3.2	2КС0 4.48-4.2	2КС0 4.48-3.3	2КС0 4.48-4.3	2КС0 4.48-3.4	2КС0 4.48-4.4	2КС0 4.48-4.5	2КС 4.48-I	2КС 4.48-2
I	Сталь стержневая арматурная, кг		093000									
2	Класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			II,0	II,0	I8,5	I8,5	I8,5	I8,5	I8,5	I0,2	I0,2
4	с учетом коэф. отхода	I,0I		II,I	II,I	I8,7	I8,7	I8,7	I8,7	I8,7	I0,3	I0,3
5	приведенной к классу А-I	I,00		II,I	II,I	I8,7	I8,7	I8,7	I8,7	I8,7	I0,3	I0,3
6												
7	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		093004									
8	по серии			-	-	-	-	-	-	-	I7,2	-
9	с учетом коэф. отхода	I,0I		-	-	-	-	-	-	-	I7,4	-
I0	приведенный к классу А-I	I,43		-	-	-	-	-	-	-	24,8	-
II												
I2	Класс А-Ш ГОСТ 578I-82		093005									
I3	по серии			I67,I	I75,9	200,4	209,2	238,0	246,8	303,6	96,9	I43,7
I4	с учетом коэф. отхода	I,0I		I68,7	I77,6	202,4	2II,3	240,3	249,3	306,6	97,9	I45,I
I5	приведенный к классу А-I	I,49		25I,4	264,7	30I,5	3I4,8	358,I	37I,4	456,9	I45,8	2I6,2
I6												
I7	Итого стали стержн.арматурн,кг		093000									
I8	в натуральной массе			I79,8	I88,7	22I,I	230,0	259,0	268,0	325,3	I256	I55,4
I9	приведенной к классу А-I			262,5	275,8	320,2	333,5	376,8	390,I	475,6	I809	2265
20												
2I												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл	Подпись и дата	Взам инв.№

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КС0 4.48-3.2	2КС0 4.48-4.2	2КС0 4.48-3.3	2КС0 4.48-4.3	2КС0 4.48-3.4	2КС0 4.48-4.4	2КС0 4.48-4.5	2КС 4.48-I	2КС 4.48-2
I	Сталь сорт.конструкционная, кг		095000									
2	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
3	по серии			I69	I7,7	I6,9	I7,7	I6,9	I7,7	I7,7	-	-
4	с учетом коэф. отхода	I,0I		I7,I	I7,9	I7,I	I7,9	I7,I	I7,9	I7,9	-	-
5	приведенная к классу С38/23	I,00		I7,I	I7,9	I7,I	I7,9	I7,I	I7,9	I7,9	-	-
6												
7	Итого стали сорт. констр.,кг		095000									
8	в натуральной массе			I7,I	I7,9	I7,I	I7,9	I7,I	I7,9	I7,9	-	-
9	приведенной к классу С38/23			I7,I	I7,9	I7,I	I7,9	I7,I	I7,9	I7,9	-	-
I0												
II	Итого стали											
I2	стержневой арматурной и											
I3	сортовой конструкционной, кг											
I4	в натуральной массе			I969	206,6	238,2	247,9	276,I	2859	343,2	I25,6	I55,4
I5	прив. к классам А-I и С38/23			279,6	293,7	337,2	35I,4	393,8	4080	493,5	I80,9	226,4
I6												
I7	в т.ч. по укруп. сортаменту,кг											
I8	сталь крупносортная		095I00									
I9	полосовая В = 60-200			I7,I	I7,9	I7,I	I7,9	I7,I	I7,9	I7,9	-	-
20	сталь среднесортная		093200									
2I	круглая ⌀ 20-40			I38,5	I47,4	I72,2	I8I,I	2I0,I	2I9,I	276,4	95,8	II5,7

19825-02 20I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КСО 4.48-3.2	2КСО 4.48-4.2	2КСО 4.48-3.3	2КСО 4.48-4.3	2КСО 4.48-3.4	2КСО 4.48-4.4	2КСО 4.48-4.5	2КС 4.48-I	2КС 4.48-2
I	сталь мелкосортная		093300									
2	круглая ⌀ I0-I8			30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	2,2	29,4
3	катанка		093400									
4	круглая ⌀ 6-8			II,I	II,I	I8,7	I8,7	I8,7	I8,7	I8,7	27,6	I0,3
5												
6	Итого стали, прив.к классу A-I			262,5	275,8	320,2	333,5	376,8	387,9	475,6	I80,9	226,5
7	То же к классу C38/23			I7,I	I7,9	I7,I	I7,9	I7,I	I7,9	I7,9	-	-
8	Всего стали, кг											
9	В натуральном исчислении			I96,9	206,6	238,2	2479	276,I	285,9	343,2	I25,6	226,4
I0	приведен. к классам A-I и C38/23			279,6	293,7	337,2	35I,4	3938	408,0	493,5	I80,9	226,4
II												
I2	Бетон, м куб											
I3	тяжелый М 300										I,54	
I4	тяжелый, М 400			I,56	I,56	I,56	I,56	I,56	I,56			I,54
I5	тяжелый, М 500									I,56		
I6												
I7	Цемент, т		573000									
I8	М 400		573II4									
I9	с учетом коэф. отхода	I,006									0,52	
20	приведенный к марке 400	I,00									0,52	
2I												

19829-02 103

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх Кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КСО 4.48-3.2	2КСО 4.48-4.2	2КСО 4.48-3.3	2КСО 4.48-4.3	2КСО 4.48-3.4	2КСО 4.48-4.4	2КСО 4.48-4.5	2КС 4.58-I	2КС 4.48-2
I	Цемент, т		573000									
2	М 500		573II4									
3	с учетом коэф. отхода	I.006		0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53			0,57
4	приведенный к марке 400	I,I		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58			0,62
5												
6	Цемент, т		573000									
7	М 600		573II4									
8	с учетом коэф. отхода	I.006								0,64		
9	приведенный к марке 400	I,2								0,77		
I0												
II	Итого цемента прив. к марке 400			0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,77	0,52	0,62
I2												
I3	Инертные заполнители, м куб		57I000									
I4	Песок естественный	0,6	57II04	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,92	0,92
I5	Щебень	0,8	57III0	I,25	I,25	I,25	I,25	I,25	I,25	I,25	I,23	I,23
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

Инв. № 20-62861

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх Кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КС 4.48-3	2КС 4.48-4	2КНД 4.48-2.I	2КНД 4.48-3.I	2КНД 4.48-4.I	2КНД 4.48-2.2	2КНД 4.48-3.2	2КНД 4.48-4.2	2КНД 4.48-2.3
I	Сталь стержневая арматурная, кг		093000									
2	Класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			I7,7	I7,7	I3,4	I3,4	I3,4	I3,4	I3,4	I3,4	22,8
4	с учетом коэф. отхода	I.0I		I7,9	I7,9	I3,5	I3,5	I3,5	I3,5	I3,5	I3,5	23,0
5	приведенной к классу А-I	I.00		I7,9	I7,9	I3,5	I3,5	I3,5	I3,5	I3,5	I3,5	23,0
6												
7	класс А-III ГОСТ 578I-82		093004									
8	по серии			-	-	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	-
9	с учетом коэф. отхода	I,0I		-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	-
I0	приведенный к классу А-I	I,43		-	-	I2,4	I2,4	I2,4	I2,4	I2,4	I2,4	-
II												
I2	класс А-III ГОСТ 578I-82		093005									
I3	по серии			I77,0	2I4,5	I28,9	I38,6	I50,I	I95,7	205,4	2I6,9	273,4
I4	с учетом коэф. отхода	I.0I		I78,7	2I6,7	I30,2	I40,0	I5I,6	I97,6	207,5	2I9,I	276,I
I5	приведенный к классу А-I	I.49		266,3	322,9	I94,0	208,6	225,9	294,5	309,2	326,4	4II,4
I6												
I7	Итого стали стержн.арматурн.,кг		093000									
I8	в натуральной массе			I96,6	234,6	I52,4	I62,2	I73,8	2I9,8	229,7	24I,3	299,I
I9	приведенной к классу А-I			284,2	340,8	244,2	234,5	25I,8	320,4	335,I	352,3	434,4
20												
2I												

I.020-I/83.0 -6 06РМ

Лист 21

ФОРМАТ А4

327

19829-02 105

ЗАВОД КБИ

https://zavodjbi.com/

Инв №подл	Подпись и дата	Взам.инв.№

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх Кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КС 4.48-3	2КС 4.48-4	2КНД 4.48-2.1	2КНД 4.48-3.1	2КНД 4.48-4.1	2КНД 4.48-2.2	2КНД 4.48-3.2	2КНД 4.48-4.2	2КНД 4.48-2.3
I	Сталь сорт.конструкционная,кг		095000									
2	полосовая ГОСТ I03-76		093100									
3	по серии			-	-	I7,4	24,7	26,4	I7,4	24,7	26,4	I7,4
4	с учетом коэф. отхода	I,0I		-	-	I7,5	25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	I7,5
5	приведенная к классу С38/23	I,00		-	-	I7,5	25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	I7,5
6												
7	Итого стали сорт.констр.,кг		095000									
8	в натуральной массе			-	-	I7,5	25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	I7,5
9	приведенной к классу С38/23			-	-	I7,5	25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	I7,5
I0												
II	Итого стали											
I2	стержневой арматурной и											
I3	сортовой конструкционной, кг											
I4	в натуральной массе			I96,6	234,6	I69,9	I87,2	200,4	237,2	254,7	267,9	3I6,6
I5	прив. к классам А-I и С38/23			284,2	340,8	26I,7	259,2	278,4	337,9	360,I	378,9	45I,9
I6												
I7	в т.ч. по укруп.сортаменту, кг											
I8	сталь крупносортная		095I00									
I9	полосовая В = 60-200			-	-	I7,5	25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	I7,5
20	сталь среднесортная		093200									
2I	круглая ⌀ 20-40			I49,4	I87,4	I29,4	I39,2	I508	I946	2045	2I6I	256I

901 20-62864

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КС 4.48-3	2КС 4.48-4	2КНД 4.48-2.I	2КНД 4.48-3.I	2КНД 4.48-4.I	2КНД 4.48-2.2	2КНД 4.48-3.2	2КНД 4.48-4.2	2КНД 4.48-2.3
I	Сталь мелкосортная		093300									
2	круглая ⌀ I0-I8			29,4	29,4	0,8	0,8	0,8	3,0	3,0	3,0	20,0
3	катанка		093400									
4	круглая ⌀ 6-8			I7,8	I7,8	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	23,0
5												
6	Итого стали прив. к классу А-I			2842	3408	2442	2345	25I8	3204	335I	352,3	
7	То же к классу С38/23			I7,8	I7,8	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	23,0
8	Всего стали, кг											
9	в натуральном исчислении			I966	2346	I699	I872	2004	2372	2547	267,9	
I0	привед. к классам А-I и С38/23			284,2	340,8	26I7	2592	2784	3379	360I	3789	
II												
I2	Бетон, м куб											
I3	тяжелый М 300					I,8	I,8	I,8	I,8	I,8	I,8	I,8
I4	тяжелый 400			I,54	I,54							
I5												
I6	Цемент, т		573000									
I7	М 400		573II4									
I8	с учетом коэф. отхода	I,006				0,6I	0,6I	0,6I	0,6I	0,6I	0,6I	0,6I
I9	приведенный к марке 400	I,00				0,6I	0,6I	0,6I	0,6I	0,6I	0,6I	0,6I
20												
2I												

I9829-02 707

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 23

ФОРМАТ А4

329

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КС 4.48-3	2КС 4.48-4	2КНД 4.48-2.I	2КНД 4.48-3.I	2КНД 4.48-4.I	2КНД 4.48-2,2	2КНД 4.48-3.2	2КНД 4.48-4.2	2КНД 4.48 2.3
1	Цемент, т		573000									
2	М 400		573II4									
3	с учетом коэф. отхода	I.006		0,57	0,57							
4	приведенный к марке 400	I,I		0,62	0,62							
5												
6	Итого цемента прив.к марке 400			0,62	0,62	0,6I	0,6I	0,6I	0,6I	0,6I	0,6I	0,6I
7												
8	Инертные заполнители, м куб		57I000									
9	Песок естественный	0,6	57II04	0,92	0,92	I,08	I,08	I,08	I,08	I,08	I,08	I,08
I0	Щебень	0,8	57III0	I.23	I,23	I,44	I,44	I,44	I,44	I,44	I,44	I,44
II												
I2												
I3												
I4												
I5												
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

19829-02 108

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 24

331

Формат А4

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх Кпр	Код материала	Количество на марку								
				2КНД 4.48-3.3	2КНД 4.48-4.3	2КНД 4.48-2.4	2КНД 4.48-3.4	2КНД 4.48-4.4	2КНД 4.48-3.5	2КНД 4.48-4.5	2КНД 4.48-3.7	2КНД 4.48-4.7
I	Сталь арматурная стержневая,кг		093000									
2	Класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	35,0	35,0
4	с учетом коэф-та отхода	I.0I		23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	35,4	35,4
5	приведенной к классу А-I	I.00		23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	35,4	35,4
6												
7	класс А-III ГОСТ 578I-82		094005									
8	по серии			283,0	294,6	352,5	362,2	373,7	362,2	373,7	539,0	550,5
9	с учетом коэф-та отхода	I,0I		286,0	297,6	356,0	365,9	377,5	365,9	377,5	544,4	556,0
I0	приведенной к классу А-I	I,49		426,I	443,4	530,4	545,I	562,4	545,I	562,4	8II,2	828,4
II												
I2	Итого стали стержн.арматурн.,кг		093000									
I3	в натуральной массе			309,0	320,6	379,0	388,9	400,5	388,9	400,5	579,8	59I,4
I4	приведенной к классу А-I			449,I	467,4	553,4	568,I	585,4	568,I	585,4	846,6	863,9
I5												
I6	Сталь сорт.конструкционная, кг		095000									
I7	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
I8	по серии			24,7	26,4	I7,4	24,7	26,4	24,7	26,4	24,7	26,4
I9	с учетом коэф. отхода	I,0I		25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	25,0	25,0	25,0	26,6
20	приведенная к классу С38/23	I,00		25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	25,0	25,0	25,0	26,6
2I												

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 25

ФОРМАТ А4

ICC

19829-02 109

ЗАВОД КБИ

https://zavodjbi.com/

Инв №подл.	Подпись и дата	Взам инв №

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К стх К пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КНД 4.48-3.3	2КНД 4.48-4.3	2КНД 4.48-2.4	2КНД 4.48-3.4	2КНД 4.48-4.4	2КНД 4.48-3.5	2КНД 4.48-4.5	2КНД 4.48-3.7	КНД 4.48-4.7
I	Итого стали сорт.констр.,кг		095000									
2	в натуральной массе			25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	25,0	25,0	25,0	26,6
3	приведенной к классу С38/23			25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	25,0	25,0	25,0	26,6
4												
5	Итого стали											
6	Стержневой арматурной и											
7	сортовой конструкции, кг											
8	в натуральной массе			334,0	347,2	396,5	413,9	427,I	413,9	425,5	604,8	6I8,0
9	привед. к классам А-I и С38/23			474,I	494,0	570,9	593,I	6I2,0	593,I	6I0,4	87I,6	890,4
I0												
II	в т.ч. по укруп.сортаменту, кг											
I2	сталь крупносортная		095I00									
I3	полосовая В = 60-200			25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	25,0	25,0	25,0	26,6
I4	сталь среднесортная		093200									
I5	круглая ⌀ 20-40			266,0	277,6	336,0	345,9	357,5	345,9	357,5	5I5,8	532,6
I6	сталь мелкосортная		093300									
I7	круглая ⌀ I0-I3			20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	56,5	56,5
I8	катанка		093400									
I9	круглая ⌀ 6-8			23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	2,3	2,3
20												
2I												

ИО 20-62861

I.020-I/83.0-6 06 РМ

Лист 26

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	коэф. к отх к пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КНД 4.48-3.3	2КНД 4.48-4.3	2КНД 4.48-2.4	2КНД 4.48-3.4	2КНД 4.48-4.4	2КНД 4.48-3.5	2КНД 4.48-4.5	2КНД 4.48-3.7	2КНД 4.48-4.7
I	Итого стали прив. к классу А-I			449,I	467,4	553,4	568,I	585,4	568,I	585,4	846,6	863,8
2	то же к классу С38/23			25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	25,0	25,0	25,0	26,6
3	Всего стали, кг											
4	в натуральном исчислении			334,0	347,2	396,5	4I3,9	427,I	4I3,9	425,5	604,8	6I8,0
5	привед. к классам А-I и С38/23			474,I	494,0	570,9	593,I	6I2,0	593,I	6I0,4	87I,6	890,4
6												
7	Бетон, м.куб.											
8	Тяжелый М 400			I,8	I,8	I,8	I,8	I,8	I,8	I,8		
9	тяжелый М 500										I,8	I,8
I0												
II	Цемент, т		573000									
I2	М500		573II4									
I3	с учетом коэф. отхода	I006		0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66		
I4	приведенный к марке 400	I.I		0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73		
I5												
I6	Цемент,т		573000									
I7	М600		573II4									
I8	с учетом коэф. отхода	I006									0,74	0,74
I9	приведенный к марке 400	I.2									0,89	0,89
20												
2I	Итого цемента прив.к марке 400			0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,89	0,89

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 27

Копировал Формат А4

333

19829-02 111

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв №

номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх к пр	Код материала	Количество на марку								
				2КНД 4.48-3.3	2КНД 4.48-4.3	2КНД 4.48-2.4	2КНД 4.48-3.4	2КНД 4.48-4.4	2КНД 2.48-3.5	2КНД 4.48-4.5	2КНД 4.48-3.7	2КНД 4.48-4.7
I	Инертные заполнители, м.куб		57I000									
2	Песок естественный	0,6	57II04	I,08	I,08	I,08	I,08	I,08	I,08	I,08	I,08	I,08
3	щебень	0,8	57III0	I,44	I,44	I,44	I,44	I,44	I,44	I,44	I,44	I,44
4												
5												
6												
7												
8												
9												
I0												
II												
I2												
I3												
I4												
I5												
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

I.020-I/83.0-6 06 РМ

Лист 28

334

Формат А4

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КНД 4.48-4.8	2КНД 4.48-4.9	2КНО 4.48-2.I	2КНО 4.48-3.I	2КНО 4.48-4.I	2КНО 4.48-2.2	2КНО 4.48-3.2	2КНО 4.48-4.2	2КНО 4.48-2.3
I	Сталь арматурная стержневая, кг		093000									
2	класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			35,0	35,0	I2,6	I2,6	I2,6	I2,6	I2,6	I2,6	2I,9
4	с учетом коэф-та отхода	I.0I		35,4	35,4	I2,7	I2,7	I2,7	I2,7	I2,7	I2,7	22,2
5	приведенной к классу А-I	I.00		35,4	35,4	I2,7	I2,7	I2,7	I2,7	I2,7	I2,7	22,2
6												
7	класс А-III ГОСТ 578I-82		094004									
8	по серии					8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,7	
9	с учетом коэф-та отхода	I.0I				8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	
I0	приведенной к классу А-I	I.43				I2,4	I2,4	I2,4	I2,4	I2,4	I2,4	
II												
I2	класс А-III ГОСТ 578I-82		094005									
I3	по серии			687,8	844,3	I24,2	I3I,8	I40,6	I9I,0	I98,6	207,4	268,7
I4	с учетом коэф-та отхода	I.0I		694,6	852,7	I25,4	I33,I	I42,0	I92,9	200,6	209,5	27I,I
I5	приведенной к классу А-I	I.49		933,3	I270,5	I86,9	I98,3	2II,6	287,4	298,9	3I2,2	404,4
I6												
I7	Итого стали срежн.арматурн., кг		093000									
I8	в натуральной массе			730,0	888,I	I46,8	I54,5	I63,4	2I4,3	222,0	230,9	293,3
I9	приведенной к классу А-I			I028,7	I305,9	2I2,0	223,5	236,7	3I2,5	324,0	337,3	426,6
20												
2I												

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 19829-02 743

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл.	Подпись и дата	Взам инв №

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КНД 4.48-4.8	2КНД 4.48-4.9	2КНО 4.48-2.I	2КНО 4.48-3.I	2КНО 4.48-4.I	2КНО 4.48-2.2	2КНО 4.48-3.2	2КНО 4.48-4.2	2КНО 4.48-2.3
I	Сталь сорт.конструкционная,кг		095000									
2	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
3	по серии			26,4	26,4	8,6	I6,9	I7,7	8,6	I6,9	I7,7	8,6
4	с учетом коэф. отхода	I.0I		26,6	26,6	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7
5	приведенная к классу С38/23	I.00		26,6	26,6	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7
6												
7	Итого стали сорт.констр.,кг		095000									
8	в натуральной массе			26,6	26,6	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7
9	приведенной к классу С38/23			26,6	26,6	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7
I0												
II	Итого стали											
I2	стержневой арматурной и											
I3	сортовой конструкции, кг											
I4	в натуральной массе			756,6	9I4,7	I68,2	I7I,6	I8I,3	223,0	239,I	248,8	302,3
I5	прив. к классам А-I и С38/23			I055,3	I332,5	237,I	240,6	254,6	32I,2	34I,I	355,2	435,3
I6												
I7	в т.ч. по укруп.сортименту,кг											
I8	сталь крупносортная		095I00									
I9	полосовая В = 60-200			26,6	26,6	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7
20	сталь среднесортная		093200									
2I	круглая ø 20-40			667,8	825,9	I24,7	I32,3	I4I,2	I90,0	I97,6	206,5	25I,5

19829-02 114

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КНД 4.48-4.8	2КНД 4.48-4.9	2КНО 4.48-2.I	2КНО 4.48-3.I	2КНО 4.48-4.I	2КНО 4.48-2.2	2КНО 4.48-3.2	2КНО 4.48-4.2	2КНО 4.48-2.3
I	сталь мелкосортная		093300									
2	круглая ø I0-I8			59,9	59,9	0,7	0,8	0,8	0,3	0,3	0,3	I9,6
3	катанка		093400									
4	круглая ø 6-8			2,3	2,3	2I,4	2I,4	2I,4	2I,4	2I,4	2I,4	22,2
5												
6	Итого стали прив.к классу А-I			I028,7	I305,9	2I2,0	223,5	236,7	3I2,5	324,0	337,3	426,6
7	То же по классу С38/23			2,3	2,3	2I,4	2I,4	2I,4	2I,4	2I,4	2I,4	22,2
8	Всего стали, кг											
9	в натуральном исчислении			756,6	9I4,7	I68,2	I7I,6	I8I,3	223,0	239,I	248,8	302,3
I0	привед.к классам А-I и С38/23			I055,3	I332,5	237,I	240,6	254,6	32I,2	34I,I	355,2	435,3
II												
I2	Бетон, м.куб.											
I3	тяжелый М300					I,78	I,78	I,78	I,78	I,78	I,78	
I4	тяжелый М400											I,78
I5	тяжелый М500			I,8	I,8							
I6												
I7	Цемент, т		573000									
I8	М400		573II4									
I9	с учетом коэф.отхода	I.006				0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
20	приведенный к марке 400	I.00				0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
2I												

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 31

Копировал

Формат А4

337

19829-02 115

ЗАВОД ЖБИ

Инв № подл	Подпись и дата	Взам.инв №

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КНД 4.48-4.8	2КНД 4.48-4.9	2КНО 4.48-2.I	2КНО 4.48-3.I	2КНО 4.48-4.I	2КНО 4.48-2.2	2КНО 4.48-3.2	2КНО 4.48-4.2	2КНО 4.48-2.3
I	Цемент, т		573000									
2	М 500		573II4									
3	с Учетом коэф. отхода	I.006										0,65
4	приведенный к марке 400	I.I										0,72
5												
6	Цемент, т		573000									
7	М 600		573II4									
8	с учетом коэф. отхода	I.006		0,74	0,74							
9	приведенный к марке 400	I.2		0,89	0,89							
I0												
II	Итого цемента прив. к марке 400			0,89	0,89	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,72
I2												
I3	Инертные заполнители, м куб		57I000									
I4	песок естественный	0,6	57II04	I,08	I,08	I,07	I,07	I,07	I,07	I,07	I,07	I,07
I5	щебень	0,8	57III0	I,44	I,44	I,42	I,42	I,42	I,42	I,42	I,42	I,42
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

19829-02 116

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 32

ФОРМАТ А4

338

ЗАВОД КБИ

https://zavodjbi.com/

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КНО 4.48-3.3	2КНО 4.48-4.3	2КНО 4.48-2.4	2КНО 4.48-3.4	2КНО 4.48-4.4	2КНО 4.48-2.5	2КНО 4.48-3.5	2КНО 4.48-4.5	2КНО 4.48-3.6
I	Сталь арматурная стержневая,кг		093000									
2	класс А-I ГОСТ 6728I-82		093009									
3	по серии			2I,9	2I,9	2I,9	2I,9	2I,9	2I,9	2I,9	2I,9	34,2
4	с учетом коэф-та отхода	I.0I		22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	34,5
5	приведенный к классу А-I	I.00		22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	34,5
6												
7	класс А-III ГОСТ 5781-82		094005									
8	по серии			276,3	285,I	347,8	3554	364,2	347,8	355,4	364,2	497,8
9	с учетом коэф-та отхода	I.0I		279,I	288,0	35I,3	3590	367,9	35I,3	359,0	367,8	502,8
I0	приведенной к классу А-I	I.49		4I5,8	429,I	523,4	5348	548,I	523,4	534,8	548I	749,I
II												
I2	Итого стали стержн.арматурн.,кг		093000									
I3	в натуральной массе			30I,3	3I0,2	373,5	38I2	390,I	373,5	38I,2	390I	537,3
I4	приведенной к классу А-I			438,0	45I,3	545,6	5570	570,3	547,6	557,0	570,3	783,6
I5												
I6	Сталь сорт.конструкционная,кг		095000									
I7	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
I8	по серии			I6,9	I7,7	8,6	I6,9	I7,7	8,6	I6,9	I7,7	I6,9
I9	с учетом коэф. отхода	I.0I		I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	I7,I
20	приведенная к классу С38/23	I.00		I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	I7,I
2I												

7487-20-02 7Н7

https://zavodjbi.com/

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Номер строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр	Код материала	Количество на марку								
				2КНО 4.48-3.3	КНО 4.48-4.3	2КНО 4.48-2.4	2КНО 4.48-3.4	2КНО 4.48-4.4	2КНО 4.48-2.5	2КНО 4.48-3.5	2КНО 4.48-4.3	2КНО 4.48-3.6
I	Итого стали, сорт.констр.,кг		095000									
2	в натуральной массе			I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	I7,I
3	приведенной к классу С38/23			I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	I7,I
4												
5	Итого стали											
6	стержневой арматурной и											
7	сортовой конструкционной, кг											
8	в натуральной массе			3I8,4	328,I	382,2	398,3	408,0	382,2	398,3	408,0	554,4
9	прив. к классам А-I и С38/23			455,I	469,2	554,3	574,I	588,2	556,3	574,I	588,2	800,7
I0												
II	в т.ч. по упруп.сортаменту, кг											
I2	сталь крупносортная		095I00									
I3	полосовая В = 60-200			I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	I7,I
I4	сталь среднесортная		093200									
I5	круглая ø 20-40			259,I	268,0	33I,4	339,0	347,9	33I,4	339,0	374,9	479,4
I6	сталь мелкосортная		093300									
I7	круглая ø I0-I8			20,0	20,0	I9,9	20,0	20,0	I9,9	20,0	20,0	56,5
I8	катанка		093400									
I9	круглая ø 6-8			22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	I,4
20												
2I	Итого стали привед.к классу А-I			438,0	45I,3	545,6	557,0	570,3	547,6	557,0	570,3	783,6

I.020-I/83.0-6 06 РМ

Лист 34

19829-02 118

ЗАВОД КБИ

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр	Код материала	Количество на марку								
				2КНО 4.48-3.3	2КНО 4.48-4.3	2КНО 4.48-2.4	2КНО 4.48-3.4	2КНО 4.48-4.4	2КНО 4.48-2.5	2КНО 4.48-3.5	2КНО 4.48-4.5	2КНО 4.48-3.6
I	То же к классу С38/23			I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	I7,I
2	Всего стали, кг											
3	в натуральном исчислении			3I8,4	328,I	382,2	398,3	408,0	382,2	398,3	408,0	554,4
4	привед. к классам А-I и С38/23			455,I	469,2	554,3	574,I	588,2	556,3	574,I	588,2	800,7
5												
6	Бетон, м куб											
7	тяжелый м 400			I,78	I,78	I,78	I,78	I,78				
8	тяжелый М 500								I,78	I,78	I,78	I,78
9												
I0	Цемент, т		573000									
II	М 500		573II4									
I2	с учетом коэф. отхода	I.006		0,65	0,65	0,65	0,65	0,65				
I3	приведенный к марке 400	I.I		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72				
I4												
I5	Цемент, т		573000									
I6	М 600		573II4									
I7	с учетом коэф. отхода	I.006							0,73	0,73	0,73	0,73
I8	приведенный к марке 400	I.2							0,88	0,88	0,88	0,88
I9												
20	Итого цемента прив.к марке 400			0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,88	0,88	0,88	0,88
2I												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КНО 4.48-3.3	2КНО 4.48-4.3	2КНО 4.48-2.4	2КНО 4.48-3.4	2КНО 4.48-4.4	2КНО 4.48-2.5	2КНО 4.48-3.5	2КНО 4.48-4.5	2КНО 4.48-3.6
I	Инертные заполнители, м куб		571000									
2	Песок естественный	0,6	571104	I,07	I,07	I,07	I,07	I,07	I,07	I,07	I,07	I,07
3	щебень	0,8	571110	I,42	I,42	I,42	I,42	I,42	I,42	I,42	I,42	I,42
4												
5												
6												
7												
8												
9												
I0												
II												
I2												
I3												
I4												
I5												
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

20-6286/1

420

I.020-I/83.0-6 06 РМ

Лист 36

342

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КНО 4.48-4.6	2КНО 4.48-4.7	КНО 4.48-4.8	2КНО 4.48-4.9	2КН 4.48-I	2КН 4.48-2	2КН 4.48-3	2КН 4.48-5	2КН 4.48-6
I	Сталь стержневая арматурная,кг		093000									
2	Класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			34,2	34,2	34,2	34,2	II,7	II,7	2I,I	2I,I	33,3
4	с учетом коэф. отхода	I.0I		34,5	34,5	34,5	34,5	II,9	II,9	2I,3	2I,3	33,7
5	приведенный к классу А-I	I.00		34,5	34,5	34,5	34,5	II,9	II,9	2I,3	2I,3	33,7
6												
7	класс А-III ГОСТ 578I-82		093004									
8	по серии			-	-	-	-	8,6	8,6	-	-	-
9	с учетом коэф. отхода	I.0I		-	-	-	-	8,7	8,7	-	-	-
I0	приведенный к классу А-I	I.43		-	-	-	-	I2,4	I2,4	-	-	-
II												
I2	класс А-III ГОСТ 578I-82		093005									
I3	по серии			506,6	54I,0	678,3	834,8	I08,4	I75,2	252,9	332,0	474,4
I4	с учетом коэф. отхода	I.0I		5II,7	546,4	685,0	843,I	I09,5	I77,0	255,4	335,3	479,I
I5	приведенный к классу А-I	I.49		762,4	8I4,I	I020,7	I256,2	I63,I	263,7	380,6	499,6	7I3,9
I6												
I7	Итого стали сверж.арматурн.,кг		093000									
I8	в натуральной массе			546,2	580,9	7I9,5	877,6	I30,I	I97,6	276,7	356,6	5I2,8
I9	приведенной к классу А-I			796,9	848,6	I055,2	I290,7	I87,4	288,0	40I,9	520,9	747,6
20												
2I												

19829-02 121

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 37

Формат А4

343

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КН0 4.48-4.6	2КН0 4.48-4.7	2КН0 4.48-4.8	2КН0 4.48-4.9	2КН 4.48-I	2КН 4.48-2	2КН 4.48-3	2КН 4.48-5	2КН 4.48-6
I	Сталь сорт.конструкционная,кг		095000									
2	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
3	по серии			I7,7	I7,7	I7,7	I7,7	-	-	-	-	-
4	с учетом коэф. отхода	I.0I		I7,9	I7,9	I7,9	I7,9	-	-	-	-	-
5	приведенная к классу С38/23	I.00		I7,9	I7,9	I7,9	I7,9	-	-	-	-	-
6												
7	Итого стали сорт. констр.,кг		095000									
8	в натуральной массе			I7,9	I7,9	I7,9	I7,9	-	-	-	-	-
9	приведенной к классу С38/23			I7,9	I7,9	I7,9	I7,9	-	-	-	-	-
I0												
II	Итого стали											
I2	стержневой арматурной и											
I3	сортовой конструкционной, кг											
I4	в натуральной массе			564,I	598,8	737,4	895,5	I3QI	I97,6	276,7	356,6	5I2,8
I5	прив. к классам А-I и С38/23			8I4,8	866,5	I073I	I308,6	I87,4	288,0	40I,9	520,9	747,6
I6												
I7	в т.ч.по укруп.сортаменту, кг											
I8	сталь крупносортная		I95I00									
I9	полосовая В = 60-200			I7,9	I7,9	I7,9	I7,9	-	-	-	-	-
20	сталь среднесортная		093200									
2I	круглая ⌀ 20-40			I88,3	523,0	658,2	8I6,3	I09,6	I74,9	236,2	3I6,I	456,5

	I.020-I/83.0-6 06 РМ	Лист 38

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КНО 4.48-4.6	2КНО 4.48-4.7	2КНО 4.48-4.8	2КНО 4.48-4.9	2КН 4.48-I	2КН 4.48-2	2КН 4.48-3	2КН 4.48-5	2КН 4.48-6
I	сталь мелкосортная		093300									
2	круглая ∅ I0-I8			56,5	56,5	59,9	59,9	-	2,2	I9,2	I9,2	55,7
3	катанка		093400									
4	круглая ∅ 6-8			I,4	I,4	I,4	I,4	20,5	20,5	2I,3	2I,3	0,59
5												
6	Итого стали прив.к классу А-I			796,9	848,6	I055,2	I290,7	I87,7	288,0	40I,9	520,9	747,6
7	то же к классу С38/23			I7,9	I7,9	I7,9	I7,9	-	-	-	-	-
8	Всего стали, кг											
9	в натуральном исчислении			564,I	598,6	737,4	895,5	I30,I	I97,6	276,7	356,6	5I2,8
I0	привед. к классам А-I и С38/23			8I4,8	866,5	I073,I	I308,6	I87,4	288,0	40I,9	520,9	747,6
II												
I2	Бетон, м куб											
I3	тяжелый М 500							I,76	I,76			
I4	тяжелый М 400									I,76		
I5	тяжелый М 500			I,78	I,78	I,78	I,78				I,76	I,76
I6												
I7	Цемент, т		573000									
I8	М 400		573II4									
I9	с учетом коэф. отхода	I.006						0,59	0,59			
20	приведенный к марке 400	I.00						0,59	0,59			
2I												

20-6286/82

123

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КНО 4.48-4.6	2КНО 4.48-4.7	2КНО 4.48-4.8	2КНО 4.48-4.9	2КН 4.48-I	2КН 4.48-2	2КН 4.48-3	2КН 4.48-5	2КН 4.48-6
I	Цемент, т		573000									
2	М 500		573II4									
3	с учетом коэф. отхода	I.006								0,65		
4	приведенный к марке 400	I.I								0,7I		
5												
6	Цемент, т		573000									
7	М 600		573II4									
8	с учетом коэф. отхода	I.006		0,73	0,73	0,73	0,73				0,73	0,73
9	приведенный к марке 400	I.2		0,88	0,88	0,88	0,88				0,87	0,87
I0												
II	Итого цемента прив. к марке 400			0,88	0,88	0,88	0,88	0,59	0,59	0,7I	0,87	0,87
I2												
I3	Инертные исполнители, м куб		57I000									
I4	песок естественный	0.6	57II04	I,07	I,07	I,07	I,07	I,06	I,06	I,06	I,06	I,06
I5	щебень	0.8	57III0	I,4	I,4	I,4	I,4	I,4	I,4	I,4	I,4	I,4
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

19829-02 124

I.020-I/83.0-6 06 РМ

Лист 40

Формат А4

346

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. Котх. Кпр.	код материала	количество на марку								
				2КНД 4.48 (60)-2.1	2КНД 4.48 (60)-3.1	2КНД 4.48 (60)-2.2	2КНД 4.48 (60)-3.2	2КНД 4.48 (60)-4.2	2КНД 4.48 (60)-2.3	2КНД 4.48 (60)-3.3	2КНД 4.48 (60-)4.3	2КНД 4.48 (60)-2.4
I	Сталь стержневая арматурная, кг		093000									
2	класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			I4,6	I4,6	I4,6	I4,6	I4,6	25,0	25,0	25,0	25,0
4	с учетом коэф.отхода	I,0I		I4,8	I4,8	I4,8	I4,8	I4,8	25,3	25,3	25,3	25,3
5	приведенный к классу А-I	I,00		I4,8	I4,8	I4,8	I4,8	I4,8	25,3	25,3	25,3	25,3
6												
7	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		093004									
8	по серии											
9	с учетом коэф. отхода	I,0I		8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	-	-	-	-
I0	приведенный к классу А-I	I,43		8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	-	-	-	-
II				I2,4	I2,4	I2,4	I2,7	I2,7	-	-	-	-
I2	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		093005									
I3	по серии			I43,I	I52,8	2I6,6	229,3	240,8	303,7	3I3,4	324,9	394,2
I4	с учетом коэф. отхода	I,0I		I44,5	I54,4	22I,8	23I,6	243,2	306,7	3I6,6	328,2	398,I
I5	приведенный к классу А-I	I,49		2I5,3	230,0	330,5	345,I	362,4	457,0	47I,7	489,0	593,2
I6												
I7	Итого стали стерж.арматурн.,кг		093000									
I8	в натуральной массе			I68,0	I77,0	245,3	255,I	266,7	332,0	34I,9	353,5	423,4
I9	приведенной к классу А-I			242,5	257,2	357,7	372,6	389,9	482,3	497,0	5I4,3	6I8,5
20												
2I												

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл	Подпись и дата	Взам инв №

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. Котх. Кпр.	код материала	количество на марку								
				2КНД 4.48 (60)-2.1	2КНД 4.48 (60)-3.1	2КНД 4.48 (60)-2.2	2КНД 4.48 (60)-3.2	2КНД 4.48 (60)-4.2	2КНД 4.48 (60)-2.3	2КНД 4.48 (60)-3.3	2КНД 4.48 (60)-4.3	2КНД 4.48 (60)-2.4
I	Сталь сорт.конструкционная, кг		095000									
2	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
3	по серии			I7,4	24,7	I7,4	24,7	26,4	I7,4	24,7	26,4	I7,4
4	с учетом коэф. отхода	I,0I		I7,5	25,0	I7,5	25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	I7,5
5	приведенная к классу С38/23	I,00		I7,5	25,0	I7,5	25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	I7,5
6												
7	Итого стали сорт.констр.,кг		095000									
8	в натуральной массе			I7,5	25,0	I7,5	25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	I7,5
9	приведенной к классу С38/23			I7,5	25,0	I7,5	25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	I7,5
I0												
II	Итого стали											
I2	стержневой арматурной и											
I3	сортовой конструкционной, кг											
I4	в натуральной массе			I85,5	202,9	262,8	280,I	293,3	349,5	366,9	733,6	440,9
I5	прив.к классам А-I и С38/23			260,0	282,2	375,2	397,6	4I6,5	499,8	522,0	540,9	636,0
I6												
I7	в т.ч. по укруп.сортаменту, кг											
I8	сталь крупносортная		095I00									
I9	полосовая В=60-200			I7,5	25,0	I7,5	25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	I7,5
20	сталь среднесортная		093200									
2I	круглая ∅ 20-40			I4I,5	I5I,4	2I8,8	228,6	240,2	286,8	295,7	308,2	378,I

19829-02 126

I.020-I/83.0-6 06 РМ

Лист 42

348

Формат А4

https://zavodjbi.com/

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. Котх. Кпр.	код материала	количество на марку								
				2КНД 4.48 (60)-2.1	2КНД 4.48 (60)-3.1	2КНД 4.48 (60)-2.2	2КНД 4.48 (60)-3.2	2КНД 4.48 (60)-4.2	2КНД 4.48 (60)-2.3	2КНД 4.48 (60)-3.3	2КНД 4.48 (60)-4.3	2КНД 4.48 (60)-2.4
I	сталь мелкосортная		093300									
2	круглая ∅ I0-I8			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	I9,9	I9,9	I9,9	I9,9
3	катанка		093400									
4	круглая ∅ 6-8			23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	25,3	25,3	25,3	25,3
5												
6	Итого стали прив.к классу A-I			242,5	257,2	357,7	372,6	389,9	482,3	497,0	5I4,3	6I8,5
7	то же к классу C38/23			I7,5	25,0	I7,5	25,0	26,6	I7,5	25,0	26,6	I7,5
8	Всего стали, кг											
9	в натуральном исчислении			I85,5	202,9	262,8	280,7	293,3	349,5	366,9	733,6	440,9
I0	приведен.к классам A-I и C38/23			260	282,2	375,2	397,6	4I6,5	499,8	522,0	540,9	636,0
II												
I2	Бетон, м куб											
I3	тяжелый M300			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0				
I4	тяжелый M400								2,0	2,0	2,0	2,0
I5												
I6	Цемент, т		573000									
I7	M400		573II4									
I8	с учетом коэф.отхода	I.006		0,67	0,67	0,67	0,67	0,67				
I9	приведенный к марке 400	I.0		0,67	0,67	0,67	0,67	0,67				
20												
2I												

20-62861 427

I.020-I/83.0-6 06 РМ

Лист 43

Формат А4

349

https://zavodjbi.com/

Инв №подл	Подпись и дата	Взам.инв №

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. Котх. Кпр.	код материала	количество на марку								
				2КНД 4.48 (60)-2.I	2КНД 4.48 (60)-3.I	2КНД 4.48 (60)-2.2	2КНД 4.48 (60)-3.2	2КНД 4.48 (60)-4.2	2КНД 4.48 (60)-2.3	2КНД 4.48 (60-3.3	2КНД 4.48 (60)-4.3	2КНД 4.48 (60)-2.4
I	Цемент, т		573000									
2	М 500		573II4									
3	с учетом коэф. отхода	I.006							0,73	0,73	0,73	0,73
4	приведенный к марке 400	I.I							0,8I	0,8I	0,8I	0,8I
5												
6	Итого цемента прив. к марке 400			0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,8I	0,8I	0,8I	0,8I
7												
8	Инертные заполнители, м куб.		57I000									
9	песок естественный	0,6	57II04	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2
I0	щебень	0,8	57IIIO	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6
II												
I2												
I3												
I4												
I5												
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

19829-02

128

I.020-I/83.0-6 06 РМ

Лист 44

Формат А4

350

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	количество на марку								
				2КНД 4.48 (60)-3.4	2КНД 4.48 (60)-4.4	2КНД 4.48 (60)-3.5	2КНД 4.48 (60)-4.5	2КНД 4.48 (60)-3.7	2КНД 4.48 (60)-4.7	2КНД 4.48 (60)-4.9	2КНО 4.48 (60)-2.I	2КНО 4.48 (60)-3.I
I	Сталь стержневая арматурная, кг		093000									
2	класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			25,0	25,0	25,0	25,0	38,6	38,6	38,6	I3,8	I3,8
4	с учетом коэф.отхода	I,0I		25,3	25,3	25,3	25,3	39,0	39,0	39,0	I4,0	I4,0
5	приведенный к классу А-I	I,00		25,3	25,3	25,3	25,3	39,0	39,0	39,0	I4,0	I4,0
6												
7	Класс А-Ш ГОСТ 578I-82		093004									
8	по серии			-	-	-	-	-	-	-	8,6	8,6
9	с учетом коэф.отхода	I,0I		-	-	-	-	-	-	-	8,7	8,7
I0	приведенный к классу А-I	I,43		-	-	-	-	-	-	-	I2,4	I2,4
II												
I2	Класс А-Ш ГОСТ 578I-82		093005									
I3	по серии			403,9	4I5,4	403,9	4I5,4	604,3	6I5,6	939,I	I38,4	I46,0
I4	с учетом коэф.отхода	I,0I		408,0	4I9,6	408,0	4I9,6	6I0,4	622,0	948,5	I39,8	I47,5
I5	приведенный к классу А-I	I,49		607,9	625,2	607,9	625,2	909,5	926,8	I4I3,2	208,3	2I9,7
I6												
I7	Итого стали стержн. арматур., кг		093000									
I8	в натуральной массе			433,3	444,9	433,7	444,9	649,4	66I,0	987,5	I62,5	I70,2
I9	приведенной к классу А-I			633,2	650,5	633,2	650,5	948,5	965,8	I452,2	234,7	246,0
20												
2I												

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 45

Копировал

Формат А4

19829-02 129

https://zavodjbi.com/

Инв №подл	Подпись и дата	Взам инв №

номер строки	Наименование материала и единица измерения	коэф. Котх. Кпр.	код материала	количество на марку								
				2КНД 4.48 (60)-3.4	2КНД 4.48 (60)-4.4	2КНД 4.48 (60)-3.5	2КНД 4.48 (60)-4.5	2КНД 4.48 (60)-3.7	2КНД 4.48 (60)-4.7	2КНД 4.48 (60)-4.9	2КНО 4.48 (60)-2.I	2КНО 4.48 (60)-3.I
I	Сталь сорт.конструкционная, кг		095000									
2	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
3	по серии			24,72	26,4	24,7	26,4	24,7	26,4	26,4	8,6	I6,9
4	с учетом коэф.отхода	I.0I		25,0	26,6	25,0	26,6	25,0	26,6	26,6	8,7	I7,I
5	приведенная к классу С38/23	I.00		25,0	26,6	25,0	26,6	25,0	26,6	26,6	8,7	I7,I
6												
7	Итого стали сорт. констр., кг		095000									
8	в натуральной массе			25,0	26,6	25,0	26,6	25,0	26,6	26,6	8,7	I7,I
9	приведенной к классу С38/23			25,0	26,6	25,0	26,6	25,0	26,6	26,6	8,7	I7,I
I0												
II	Итого стали											
I2	стержневой арматурной и											
I3	сортовой конструкционной, кг											
I4	в натуральной массе			458,3	47I,5	458,3	47I,5	674,4	687,6	I0I4,I	I7I,2	I87,3
I5	прив.к классам А-I и С38/23			658,2	677,I	658,2	677,I	973,5	992,4	I478,8	243,4	263,I
I6												
I7	в т.ч. по укруп.сортаменту, кг											
I8	сталь крупносортная		095I00									
I9	полосовая В=60-200			25,0	26,6	25,0	26,6	25,0	26,6	26,6	8,7	I7,I
20	сталь среднесортная		093200									
2I	круглая ⌀ 20-40			388,0	399,6	388,0	399,6	590,3	60I,9	92I,6	I36,9	I44,6

I.020-I/83.0-6 06 РМ

Лист 46

Формат А4

19829-02

130

352

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КНД 4.48 (60)-3.4	2КНД 4.48 (60)-4.4	2КНД 4.48 (60)-3.5	2КНД 4.48 (60)-4.5	2КНД 4.48 (60)-3.7	2КНД 4.48 (60)-4.7	2КНД 4.48 (60)-4.9	2КНО 4.48 (60)-2.I	2КНО 4.48 (60)-3.I
I	сталь мелкосортная		093300									
2	круглая ⌀ I0-I8			20,0	20,0	20,0	20,0	56,8	56,8	63,6	3,0	3,0
3	катанка		093400									
4	круглая ⌀ 6-8			25,3	25,3	25,3	25,3	2,3	2,3	2,3	22,6	22,6
5												
6	Итого стали прив. к классу А-I			633,2	650,5	633,2	650,5	948,5	965,8	I452,2	234,7	246,0
7	то же к классу С38/23			25,0	26,6	25,0	26,6	25,0	26,6	26,6	8,7	I7,I
8	Всего стали, кг											
9	в натуральном исчислении			458,3	47I,5	458,3	47I,5	674,4	687,6	I0I4,I	I7I,2	I87,3
I0	привед. к классам А-I и С38/23			658,2	677,I	658,2	677,I	973,5	992,4	I478,8	243,4	263,I
II												
I2	Бетон, м куб.											
I3	тяжелый М300										I,97	I,97
I4	тяжелый М400			2,0	2,0							
I5	тяжелый М 500					2,0	2,0	2,0	2,0			
I6	тяжелый М 600									2,0		
I7												
I8	Цемент, т		573000									
I9	М 400		573II4									
20	с учетом коэф.отхода	I.006									0,66	0,66
2I	приведенный к марке 400	I.00									0,66	0,66

20-62851

131

I.020-I/83.0-6 06 РМ

Лист 47

Формат А4

353

Инв №подл	Подпись и дата	Взам инв №

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. Котх. К пр.	код материала	количество на марку								
				2КНД 4.48 (60)-3.4	2КНД 4.48 (60)-4.4	2КНД 4.48 (60)-3,5	2КНД 4.48 (60)-4,5	2КНД 4.48 (60)-3.7	2КНД 4.48 (60)-4.7	2КНД 4.48 (60)-4.9	2КНО 4.48 (60)-2.I	2КНО 4.48 (60)-3.I
I	Цемент, т		573000									
2	М 500		573II4									
3	с учетом коэф.отхода	I.006		0,73	0,73							
4	приведенный к марке 400	I.I		0,8I	0,8I							
5												
6	Цемент, т		573000									
7	М 600		573II4									
8	с учетом коэф.отхода	I.006				0,83	0,83	0,83	0,83	0,83		
9	приведенный к марке 400	I.2				0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		
I0												
II	Итого цемента прив. к марке 400			0,8I	0,8I	0,99	0,99	0,99	0,99		0,66	0,66
I2												
I3	Инертные заполнители, м куб		57I000									
I4	песок естественный	0,6	57II04	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2
I5	щебень	0,8	57III0	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

19829-02 132

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. Котх. К пр.	код материала	количество на марку								
				2КНО 4.48 (60)-4.1	2КНО 4.48 (60)-2.2	2КНО 4.48 (60)-3.2	2КНО 4.48 (60)-4.2	2КНО 4.48 (60)-2.3	2КНО 4.48 (60)-3.3	2КНО 4.48 (60)-4.3	2КНО 4.48 (60)-2.4	2КНО 4.48 (60)-3.4
I	Сталь арматурная стержневая,кг		093000									
2	класс А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	по серии			I3,8	I3,8	I3,8	I3,8	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
4	с учетом коэф-та отхода	I,0I		I4,0	I4,0	I4,0	I4,0	24.5	24,5	24,5	24,5	24,5
5	приведенной к классу А-I	I,00		I4,0	I4,0	I4,0	I4,0	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
6												
7	класс А-Ш ГОСТ 5781-82		094004									
8	по серии			8,6	8,6	8,6	8,6	-	-	-	-	-
9	с учетом коэф-та отхода	I,0I		8,7	8,7	8,7	8,7	-	-	-	-	-
I0	приведенной к классу А-I	I,43		I2,4	I2,4	I2,4	I2,4	-	-	-	-	-
II												
I2	класс А-Ш ГОСТ 5781-82		094005									
I3	по серии			I54,8	2I4,9	222,5	23I,3	293,0	306,6	3I5,4	389,5	397,I
I4	с учетом коэф-та отхода	I,0I		I56,4	2I7,I	224,7	233,6	302,0	309,7	3I8,6	393,4	40I,I
I5	приведенной к классу А-I	I,49		233,0	323,5	334,8	348,I	450,0	46I,5	474,7	586,2	597,6
I6												
I7	Итого стали стержн.арматурн.,кг		093000									
I8	в натуральной массе			I79,I	239,8	247,4	256,3	326,5	33I,2	343,I	4I7,9	425,6
I9	приведенной к классу А-I			259,4	349,9	36I,2	374,5	474,5	486,0	499,2	6I0,7	622,I
20												
2I												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв №

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. К отх. К пр.	код материала	количество на марку								
				2КНО 4.48 (60)-4.1	2КНО 4.48 (60)-2.2	2КНО 4.48 (60)-3.2	2КНО 4.48 (60)-4.2	2КНО 4.48 (60)-2.3	2КНО 4.48 (60)-3.3	2КНО 4.48 (60)-4.3	2КНО 4.48 (60)-2.4	2КНО 4.48 (60)-3.4
I	Сталь сорт.конструкционная, кг		095000									
2	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
3	по серии			I7,7	8,6	I6,9	I7,7	8,6	I6,9	I7,7	8,6	I6,9
4	с учетом коэф.отхода	I,0I		I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I
5	приведенная к классу С38/23	I,00		I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I
6												
7	Итого стали сорт.констр., кг		095000									
8	в натуральной массе			I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I
9	приведенной к классу С38/23			I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I
I0												
II	Итого стали											
I2	стержневой арматурной и											
I3	сортовой конструкционной, кг											
I4	в натуральной массе			I97,0	248,5	264,5	274,2	335,2	35I,3	36I,0	426,6	442,7
I5	прив. к классам А-I и С38/23			277,3	358,6	378,3	392,4	483,2	503,I	5I7,I	6I9,4	639,2
I6												
I7	в т.ч. по укруп.сортаменту, кг											
I8	сталь крупносортная		095I00									
I9	полосовая В=60-200			I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I
20	сталь среднесортная		093200									
2I	круглая ⌀ 20-40			I53,3	2I4,I	22I,7	228,3	282,I	289,7	298,6	373,6	38I,I

https://zavodjbi.com/

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. К отх. К пр.	код материала	количество на марку								
				2КНО 4.48 (60)-4.I	2КНО 4.48 (60)-2.2	2КНО 4.48 (60)-3.2	2КНО 4.48 (60)-4.2	2КНО 4.48 (60)-2.3	2КНО 4.48 (60)-3.3	2КНО 4.48 (60)-4.3	2КНО 4.48 (60)-2.4	2КНО 4.48 (60)-3.4
I	сталь мелкосортная		093300									
2	круглая ø I0-I8			3,0	2,95	3,0	3,0	I9,9	20,0	20,0	I9,9	20,0
3	катанка		093400									
4	круглая ø 6-8			22,6	22,6	22,6	22,6	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
5												
6	Итого стали прив. к классу А-I			259,4	349,9	36I,2	374,5	474,5	486,0	499,2	6I0,7	622,I
7	то же к классу С38/23			I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	8,7	I7,I
8	Всего стали, кг											
9	в натуральном исчислении			I97,0	248,5	264,5	274,2	335,2	35I,3	36I,0	426,6	442,7
I0	привед. к классам А-I и С38/23			277,3	358,6	378,3	392,4	483,2	503,I	5I7,I	6I9,4	639,2
II												
I2	Бетон, м куб											
I3	тяжелый М 300			I,97	I,97	I,97	I,97					
I4	тяжелый М 400							I,97	I,97	I,97	I,97	I,97
I5												
I6	Цемент, т		573000									
I7	М 400		573II4									
I8	с учетом коэф.отхода	I.006		0,66	0,66	0,66	0,66	-	-	-	-	-
I9	приведенный к марке 400	I.00		0,66	0,66	0,66	0,66	-	-	-	-	-
20												
2I												

I.020-I/83.0-6 ОбРМ

Лист 51

Формат А4

19829-02 135

357

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв. №

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. К отх К пр.	код материала	количество на марку								
				2КНО 4.48 (60)-4.1	2КНО 4.48 (60)-2.2	2КНО 4.48 (60)-3.2	2КНО 4.48 (60)-4.2	2КНО 4.48 (60)-2.3	2КНО 4.48 (60)-3.3	2КНО 4.48 (60)-4.3	2КНО 4.48 (60)-2.4	2КНО 4.48 (60)-3,4
I	Цемент, т		573000									
2	М 500		573II4									
3	с учетом коэф.отхода	I.006		-	-	-	-	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
4	приведенный к марке 400	I,I		-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
5												
6	Итого цемента прив. к марке 400			0,66	0,66	0,66	0,66	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
7												
8	Инертные заполнители, м куб.		57I000									
9	песок естественный	0,6	57II04	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2	I,2
I0	щебень	0,8	57III0	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6	I,6
II												
I2												
I3												
I4												
I5												
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

1829-02 135

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 52

358

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

номер строки	Наименование материала и единица измерения	коэф. К отх. К пр.	код материала	количество на марку								
				2КНО 4.48 (60)-4.4	2КНО 4.48 (60)-4.5	2КНО 4.48 (60)-2.6	2КНО 4.48 (60)-3.6	2КНО 4.48 (60)-4.6	2КНО 4.48 (60)-4.7	2КНО 4.48 (60)-3,8	2КНО 4.48 (60)-4.8	2КНО 4.48 (60)-3.9
I	Сталь арматурная стержневая, кг		093000									
2	класс А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	по серии			24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	37,8	37,8	37,8
4	с учетом коэф-та отхода	I.0I		24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	38,2	38,2	38,2
5	приведенной к классу А-I	I.00		24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	38,2	38,2	38,2
6												
7	класс А-Ш ГОСТ 5781-82		094005									
8	по серии			405,9	405,9	422,4	430,0	438,8	609,7	584,9	593,7	920,7
9	с учетом коэф-та отхода	I.0I		4I0,0	4I0,0	426,6	434,3	443,2	6I5,8	590,7	599,6	930,0
I0	приведенной к классу А-I	I.49		6I0,9	6I0,9	665,6	647,I	660,3	9I7,5	880,2	893,4	I385,6
II												
I2	Итого стали стержн.арматурн.,кг		093000									
I3	в натуральной массе			434,4	434,4	45I,0	458,7	467,6	640,2	628,9	637,8	968,2
I4	приведенной к классу А-I			635,3	635,3	690,0	67I,5	684,7	94I,9	9I8,4	93I,6	I423,8
I5												
I6	Сталь сорт.конструкционная, кг		095000									
I7	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
I8	по серии			I7,7	I7,7	8,6	I6,9	I7,7	I7,7	I6,9	I7,7	I6,9
I9	с учетом коэф. отхода	I.0I		I7,9	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	I7,9	I7,I	I7,9	I7,I
20	приведенная к классу С38/23	I.00		I7,9	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	I7,9	I7,I	I7,9	I7,I
2I												

19829-02 137

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 53

359

Копировал

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. К отх. К пр.	код материала	количество на марку								
				2КНО 4.48 (60)-4.4	2КНО 4.48 (60)-4.5	2КНО 4.48 (60)-2.6	2КНО 4.48 (60)-3.6	2КНО 4.48 (60)-4.6	2КНО 4.48 (60)-4.7	2КНО 4.48 (60)-3.8	2КНО 4.48 (60)-4.8	2КНО 4.48 (60)-3.9
I	Итого стали сорт.констр.,кг		095000									
2	в натуральной массе			I7,9	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	I7,9	I7,I	I7,9	I7,I
3	приведенной к классу С38/23			I7,9	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	I7,9	I7,I	I7,9	I7,I
4												
5	Итого стали											
6	стержневой арматурной и											
7	сортовой конструкционной, кг											
8	в натуральной массе			452,3	452,3	459,7	475,8	485,5	658,I	646,0	655,7	985,3
9	прив.к классам А-I и С38/23			653,2	653,2	698,7	688,6	702,6	959,8	935,7	945,5	I440,9
I0												
II	В т.ч. по укруп.сортаменту, кг											
I2	сталь крупносортная		095I00									
I3	полосовая В=60-200			I7,9	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	I7,9	I7,I	I7,9	I7,I
I4	сталь среднесортная		093200									
I5	круглая ⌀ 20-40			390,0	390,0	403,2	4I0,9	4I9,7	592,3	567,3	576,2	903,2
I6	сталь мелкосортная		093300									
I7	круглая ⌀ I0-I8			20,0	20,0	23,3	23,4	23,4	23,4	60,2	60,2	63,6
I8	катанка		093400									
I9	круглая ⌀ 6-8			24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	I,4	I,4	I,4
20												
2I	Итого стали прив. к классу А-I			635,3	635,3	690,0	67I,5	684,7	94I,9	9I8,4	93I,6	I423,8

19829-02 138

I.020-I/83.0-6 ОВРМ

Лист 54

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. К отх. К пр.	код материала	количество на марку								
				2КНО 4.48 (60)-4.4	2КНО 4.48 (60)-4.5	2КНО 4.48 (60)-2.6	2КНО 4.48 (60)-3.6	2КНО 4.48 (60)-4.6	2КНО 4.48 (60)-4.7	2КНО 4.48 (60)-3.8	2КНО 4.48 (60)-4.8	2КНО 4.48 (60)-3.9
I	то же к классу С38/23			I7,9	I7,9	8,7	I7,I	I7,9	I7,9	I7,I	I7,9	I7,I
2	Всего стали, кг											
3	в натуральном исчислении			452,3	452,3	459,7	475,8	485,5	658,I	646,0	655,7	985,3
4	привед. к классам А-I и С38/23			653,2	653,2	698,7	688,6	702,6	959,8	935,7	949,5	I440,9
5												
6	Бетон, м куб											
7	тяжелый М400			I,97								
8	тяжелый М500				I9,7	I,97	I,97	I,97	I,97	I,97	I,97	
9	тяжелый М600											I,97
I0												
II	Цемент,т		573000									
I2	М500		573II4									
I3	с учетом коэф. отхода	I.006		0,72								
I4	приведенный к марке 400	I,I		0,8								
I5												
I6	Цемент, т		573000									
I7	М 600		573II4									
I8	с учетом коэф.отхода	I.006			0,8I	0,8I	0,8I	0,8I	0,8I	0,8I	0,8I	
I9	приведенный к марке 400	I,2			0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	
20												
2I												

20-6286/139

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 55

361

Копировал

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл.	Подпись и дата	Взам инв №

№ строки	наименование материала и единица измерения	коэф. К отх. К пр.	код материала	количество на марку								
				2КНО 4.48 (60)-4.4	2КНО 4.48 (60)-4.5	2КНО 4.48 (60)-2.6	2КНО 4.48 (60)-3.6	2КНО 4.48 (60)-4.6	2КНО 4.48 (60)-4.7	2КНО 4.48 (60)-3.8	2КНО 4.48 (60)-4.8	2КНО 4.48 (60)-3.9
I	Цемент, т		573000									
2	М600		573II4									
3	с учетом коэф.отхода	I.006										
4	приведенный к марке 400	I,2										
5												
6	Итого цемента прив. к марке 400			0,8	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	
7												
8	Инертные заполнители, м куб	0,	571000									
9	песок естественный	0,6	57II04	I,I8	I,I8	I,I8	I,I8	I,I8	I,I8	I,I8	I,I8	I,I8
I0	щебень	0,8	57III0	I,58	I,58	I,58	I,58	I,58	I,58	I,58	I,58	I,58
II												
I2												
I3												
I4												
I5												
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

19829-02 140

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 56

362

https://zavodjbi.com/

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. К отх. К пр.	код материала	количество на марку								
				2КНО 4.48 (60)-4.9	2КН 4.48 (60)-I	2КН 4.48 (60)-2	2КН 4.48 (60)-3	2КН 4.48 (60)-4	2КН 4.48 (60)-6	2КН 4.48 (60)-8	3КБД 4.48 (60)-2.I	3КБД 4.48 (60)-3.I
I	Сталь арматурная стержневая, кг		093000									
2	класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			37,8	I3,0	I3,0	23,4	23,4	23,4	37,0	I8,6	I8,6
4	с учетом коэф-та отхода	I.0I		38,2	I3,I	I3,I	23,6	23,6	23,6	37,4	I8,8	I8,8
5	приведенной к классу А-I	I.00		38,2	I3,I	I3,I	23,6	23,6	23,6	37,4	I8,8	I8,8
6												
7	класс А-III ГОСТ 578I-82		094004									
8	по серии			-	8,6	8,6	-	-	-	-	-	-
9	с учетом коэф-та отхода	I.0I		-	8,7	8,7	-	-	-	-	-	-
I0	приведенной к классу А-I	I.43		-	I2,4	I2,4	-	-	-	-	-	-
II												
I2	класс А-III ГОСТ 578I-82		094005									
I3	по серии			929,6	I22,6	I99,I	283,2	373,7	406,6	56I,5	I84,5	I94,3
I4	с учетом коэф-та отхода	I.0I		938,9	I23,8	20I,I	286,0	377,4	4I0,6	567,I	I86,3	I96,2
I5	приведенной к классу А-I	I.49		I398,9	I84,5	299,6	426,2	562,4	6II,8	845,0	277,6	292,3
I6												
I7	Итого стали стержн.арматурн, кг		093000									
I8	в натуральной массе			977,I	I45,6	222,9	309,6	40I,0	434,2	604,5	205,I	2I5,0
I9	приведенной к классу А-I			I437,I	2I0,0	325,I	449,8	586,0	635,4	882,4	296,4	3II,I
20												
2I												

20-62861 474

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 57

363

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл.	Подпись и дата	Взам инв №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Количество на марку								
				2КНО 4.48 (60)-4.9	2КН 4.48 (60)-I	2КН 4.48 (60)-2	2КН 4.48 (60)-3	2КН 4.48 (60)-4	2КН 4.48 (60)-6	2КН 4.48 (60)-8	3КБД 4.48-2.I	3КБД 4.48-3.I
I	Сталь сорт.конструкционная, кг		095000									
2	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
3	по серии			I7,7	-	-	-	-	-	-	29,2	35,6
4	с учетом коэф.отхода	I,0I		I7,9	-	-	-	-	-	-	29,5	35,9
5	приведенная к классу С38/23	I.00		I7,9	-	-	-	-	-	-	29,5	35,9
6												
7	Итого стали сорт.констр., кг		095000									
8	в натуральной массе			I7,9	-	-	-	-	-	-	29,5	35,9
9	приведенной к классу С38/23			I7,9	-	-	-	-	-	-	29,5	35,9
I0												
II	Итого стали											
I2	стержневой арматурной и											
I3	сортовой конструкционной, кг											
I4	в натуральной массе			995,0	I45,6	222,9	309,6	40I,0	434,2	604,5	234,6	250,9
I5	прив. к классам А-I и С38/23			I455,0	2I0,0	325,I	449,8	586,0	635,4	882,4	325,6	347,0
I6												
I7	в т.ч. по укруп.сортаменту, кг											
I8	сталь крупносортная		095I00									
I9	полосовая В=60-200			I7,9	-	-	-	-	-	-	29,5	35,9
20	сталь среднесортная		093200									
2I	круглая ⌀ 20-40			9I2,I	I2I,6	I98,9	266,8	358,2	388,0	544,5	I80,5	I90,4

20-6286 1/42

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл	Подпись и дата	Взам инв №

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. К отх К пр.	код материала	количество на марку								
				2КН0 4.48 (60)-4.9	2КН 4.48 (60)-I	2КН 4.48 (60)-2	2КН 4.48 (60)-3	2КН 4.48 (60)-4	2КН 4.48 (60)-6	2КН 4.48 (60)-8	3КБД 4.48-2.I	3КБД 4.48-3.I
I	сталь мелкосортная		093300									
2	круглая ⌀ I0-I8			63,6	2,2	2,2	I9,2	I9,2	22,6	59,4	5,8	5,8
3	катанка		093400									
4	круглая ⌀ 6-8			I,4	2I,8	2I,8	23,6	23,6	23,6	0,6	I8,8	I8,8
5												
6	Итого стали прив. к классу А-I			I437,I	2I0,0	325,I	449,8	586,0	635,4	882,4	296,4	3II,I
7	то же к классу С38/23			I7,9	-	-	-	-	-	-	29,5	35,9
8	Всего стали, кг											
9	в натуральном исполнении			995,0	I45,6	222,9	309,6	40I,0	434,2	604,5	234,6	250,9
I0	привед. к классам А-I и С38/23			I455,0	2I0,0	325,I	449,8	586,0	635,4	882,4	325,6	347,0
II												
I2	Бетон, м куб											
I3	тяжелый М 300				I,95	I.95					2,48	2,48
I4	тяжелый М 400						I,95	I,95				
I5	тяжелый М500								I,95	I,95		
I6	тяжелый М600			I,97								
I7												
I8	Цемент, т		573000									
I9	М 400		573II4									
20	с учетом коэф. отхода	I.006			0,66	0,66					0,84	0,84
2I	праведенный к марке 400	I.00			0,66	0,66					0,84	0,84

20-62864 743

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. Котх. К пр.	код материала	количество на марку								
				2КНО 4.48 (60)-4.9	2КН 4.48 (60)-I	2КН 4.48 (60)-2	2КН 4.48 (60)-3	2КН 4.48 (60)-4	2КН 4.48 (60)-6	2КН 4.48 (60)-8	3КБД 4.48-2.I	3КБД 4.48-3.I
I	Цемент, т		573000									
2	М 500		573II4									
3	с учетом коэф.отхода	I.006					0,72	0,72				
4	приведенный к марке 400	I.I					0,79	0,79				
5												
6	Цемент, т		573000									
7	М 600		573II4									
8	с учетом коэф.отхода	I.006		0,85					0,8	0,8		
9	приведенный к марке 400	I.2		I,02					0,97	0,97		
I0												
II	Итого цемента прив. к марке 400			I,02	0,66	0,66	0,79	0,79	0,97	0,97	0,84	0,84
I2												
I3	Инертные заполнители, м куб		57I000									
I4	песок естественный	0,6	57II04	I,I8	I,I7	I,I7	I,I7	I,I7	I,I7	I,I7	I,49	I,49
I5	щебень	0,8	57III0	I,58	I,56	I,56	I,56	I,56	I,56	I,56	2,0	2,0
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 60

Формат А4

366

19829-02 144

https://zavodjbi.com/

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам инв №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх; Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				ЗКБД 4.48-4.3	ЗКБД 4.48-2.4	ЗКБД 4.48-3.4	ЗКБД 4.48-4.4	ЗКБО 4.48-2.I	ЗКБО 4.48-3.I	ЗКБО 4.48-4.I	ЗКБО 4.48-4.2	ЗКБО 4.48-4.3
I	Сталь стержневая арматурная, кг		093000									
2	класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			I8,6I	32,I	32,I	32,I	I7,4	I7,4	I7,4	I7,4	I7,4
4	с учётом коэффициента отхода	I,0I		I8,8	32,5	32,5	32,5	I7,6	I7,6	I7,6	I7,6	I7,6
5	приведённой к классу А-I	I,00		I8,8	32,5	32,5	32,5	I7,6	I7,6	I7,6	I7,6	I7,6
6												
7	класс А-III ГОСТ 578I-82		093005									
8	по серии			3I7,7	442,5	452,3	463,7	I77,5	I85,0	I93,9	224,9	305,9
9	с учётом коэффициента отхода	I,0I		320,9	446,9	456,8	468,4	I79,2	I86,8	I95,8	227,2	308,9
I0	приведённой к классу А-I	I,49		478,2	665,9	680,6	697,9	267,I	278,4	29I,8	338,5	460,3
II												
I2	Итого стали стержн. арматурн., кг		093000									
I3	в натуральной массе			339,7	479,4	489,3	500,9	I96,8	204,4	2I3,4	244,8	326,5
I4	приведённой к классу А-I			497,0	698,4	7I3,I	730,4	284,7	296,0	309,4	356,I	477,9
I5												
I6	сталь сорт. конструкционная, кг		095000									
I7	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
I8	по серии			38,2	29,2	35,6	38,2	I6,I	24,4	25,I	25,I	25,I
I9	с учётом коэффициента отхода	I,0I		38,6	29,5	36,0	38,6	I6,3	24,6	25,4	25,4	25,4
20	приведённая к классу С38/23	I,00		38,6	29,5	36,0	38,6	I6,3	24,6	25,4	25,4	25,4
2I												

19829-02 145

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 61

Формат А4

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				ЗКБД 4.48-4.3	ЗКБД 4.48-2.4	ЗКБД 4.48-3.4	ЗКБД 4.48-4.4	ЗКБО 4.48-2.I	ЗКБО 4.48-3.I	ЗКБО 4.48-4.I	ЗКБО 4.48-4.2	ЗКБО 4.48-4.3
I	Итого стали сорт.констр., кг											
2	в натуральной массе			38,6	29,5	36,0	38,6	I6,3	24,6	25,4	25,4	25,4
3	приведённой к классу С38/23			38,6	29,5	36,0	38,6	I6,3	24,6	25,4	25,4	25,4
4												
5	Итого стали											
6	стержневой арматурной и											
7	сортовой конструкционной, кг											
8	в натуральной массе			378,3	508,9	525,3	539,5	2I3,I	229,0	238,8	270,2	35I,9
9	привед.к классам А-I и С38/23			535,6	727,9	749,I	769,0	30I,0	320,6	334,8	38I,2	503,3
I0												
II	в т.ч.по укруп.сортаменту,кг											
I2	сталь крупносортная		095I00									
I3	полосовая В=60-200			38,6	29,5	36,0	38,6	I6,3	24,6	25,4	25,4	25,4
I4	сталь среднесортная		093200									
I5	круглая Ø 20-40			3I5,I	44I,I	450,9	458,0	I74,8	I8I,0	I90,0	22I,4	300,2
I6	сталь мелкосортная		093300									
I7	круглая Ø I0-I8			5,8	5,8	5,8	5,8	4,4	5,7	5,7	5,7	5,7
I8	катанка		093400									
I9	круглая Ø 6-8			I8,8	32,5	32,5	32,5	I7,6	I7,6	I7,6	I7,6	I7,6
20												
2I	Итого стали привед.к классу А-I			497,0	698,4	7I3,I	730,4	284,7	296,0	390,4	356,I	477,9

I,020-I/83.0-6 06РМ

Лист 62

Формат А4

19829-02 146

368

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

Инв №подл.	Подпись и дата	Взам инв №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				3КБД 4.48-4.3	3КБД 4.48-2.4	3КБД 4.48-3.4	3КБД 4.48-4.4	3КБО 4.48-2.I	3КБО 4.48-3.I	3КБО 4.48 4.I	3КБО 4.48-4.2	3КБО 4.48-4.3
I	То же к классу С38/23			38,6	29,5	36,0	38,6	I6,3	24,6	25,4	25,4	25,4
2	Всего стали, кг											
3	в натуральном исчислении			378,3	508,9	525,3	539,5	2I3,I	229,0	238,8	270,2	35I,9
4	привед.к классам А-I и С38/23			535,6	727,9	749,I	769,0	30I,0	320,6	334,8	38I,2	503,3
5												
6	Бетон, м куб											
7	Тяжелый М300			2,48				2,45	2,45	2,45		2,45
8	Тяжелый М400				2,48	2,48	2,48				2,45	
9												
I0	Цемент, т		573000									
II	М400		573II4									
I2	с учетом коэффициента отхода	I,006		0,84	-	-	-	0,83	0,83	0,83	-	0,83
I3	приведенный к марке 400	I,00		0,84	-	-	-	0,83	0,83	0,83	-	0,83
I4												
I5	Цемент, т		573000									
I6	М500		573II4									
I7	с учетом коэффициента отхода	I,006		-	0,9I	0,9I	0,9I	-	-	-	0,9	-
I8	приведенный к марке 400	I,I		-	I,0	I,0	I,0	-	-	-	0,99	-
I9												
20	Итого цемента прив.к марке 400			0,84	I,0	I,0	I,0	0,83	0,83	0,83	0,99	0,83
2I												

20-62861 747

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 63

Формат А4 769

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				ЗКБД 4.48-4.3	ЗКБД 4.48-2.4	ЗКБД 4.48-3.4	ЗКБД 4.48-4.4	ЗКБО 4.48-2.I	ЗКБО 4.48-3.I	ЗКБО 4.48-4.I	ЗКБО 4.48-4.2	ЗКБО 4.48-4.3
I	Инертные заполнители, м куб		57I000									
2	Песок естественный	0,6	57II04	I,49	I,49	I,49	I,49	I,47	I,47	I,47	I,47	I,47
3	Щебень	0,8	57III0	I,98	I,98	I,98	I,98	I,96	I,96	I,96	I,96	I,96
4												
5												
6												
7												
8												
9												
I0												
II												
I2												
I3												
I4												
I5												
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

941 20-62861

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 64

Формат А4

370

https://zavodjbi.com/

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				3КБО 4.48-2.4	3КБО 4.48-3.4	3КБО 4.48-4.4	3КБ 4.48-I	3КБ 4.48-2	2КБД 4.48-2.I	2КБД 4.48-3.I	2КБД 4.48-4.I	2КБД 4.48-2.3
I	Сталь стержневая арматурная, кг		093000									
2	Класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			30,9		30,9	I6,I	I6,I	I2,8	I2,8	I2,8	I2,8
4	с учетом коэффициента отхода	I,0I		3I,2		3I,2	I6,3	I6,3	I3,0	I3,0	I3,0	I3,0
5	приведенной к классу А-I	I,00		3I,2		3I,2	I6,3	I6,3	I3,0	I3,0	I3,0	I3,0
6												
7	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		093005									
8	по серии			435,5	4430	45I,9	I52,5	I83,5	I25,8	I35,6	I36,4	269,6
9	с учётом коэффициента отхода	I,0I		439,9	4474	456,4	I54,0	I85,3	I27,I	I37,0	I37,7	272,3
I0	приведенной к классу А-I	I,49		655,4	666,6	680,I	229,5	276,2	I89,3	204,I	205,2	405,7
II												
I2	Итого стали стержн,арматурн.,кг		093000									
I3	в натуральной массе			47I,I	478,6	487,6	I70,3	20I,6	I40,I	I50,0	I50,7	285,3
I4	приведенной к классу А-I			686,6	697,8	7II,3	245,8	292,5	202,3	2I7,I	2I8,2	4I8,7
I5												
I6	сталь сорт.конструкционная, кг		095000									
I7	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
I8	по серии			I6,I	24,4	25,I	-	-	20,5	24,2	25,0	20,5
I9	с учётом коэффициента отхода	I,0I		I6,3	24,6	25,4	-	-	20,7	24,4	25,3	25,3
20	приведённая к классу С38/23	I,00		I6,3	24,6	25,4	-	-	20,7	24,4	25,3	25,3
2I												

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 65

371

19829-02 149

Формат А4

https://zavodjbi.com/

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				3КБО 4.47-2.4	3КБО 4.48-3.4	3КБО 4.48-4.4	3КБ 4.48-I	3КБ 4.48-2	2КБД 4.48-2.I	2КБД 4.48-3.I	2КБД 4.48-4.I	2КБД 4.48-2.3
I	Итого стали сорт.констр., кг											
2	в натуральной массе			I6,3	24,6	25,4	-	-	20,7	24,4	25,3	25,3
3	приведённой к классу С38/23			I6,3	24,6	25,4	-	-	20,7	24,4	25,3	25,3
4												
5	Итого стали											
6	стержневой арматурной и											
7	сортовой конструкционной, кг											
8	в натуральной массе			487,4	503,2	5I3,0	I70,3	20I,6	I60,8	I74,4	I76,0	3I0,6
9	привед. к классам А-I и С38/23			702,9	722,4	736,7	245,8	292,5	223,0	24I,5	243,5	444,0
I0												
II	в т.ч.по укруп.сортаменту, кг											
I2	сталь крупносортная		095I00									
I3	полосовая В=60-200			I6,3	24,6	25,4	-	-	20,7	24,4	25,3	25,3
I4	сталь среднесортная		093200									
I5	круглая Ø 20-40			435,4	44I,6	450,6	I50,7	I82,0	I22,69	I3I4	I33,4	28I,0
I6	сталь мелкосортная		093300									
I7	круглая Ø I0-I8			4,4	5,8	5,8	3,3	3,3	4,3	4,3	4,3	4,3
I8	катанка		093400									
I9	круглая Ø 6-8			3I,2	3I,2	3I,2	I6,3	I6,3	I2,8	I2,8	I2,8	I2,8
20												
2I	Итого стали привед.к классу А-I			686,6	697,8	7II,3	245,8	292,5	202,3	2I7,I	2I8,2	4I8,7

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 66

Формат А4

19829-02 150

372

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				3КБО 4.48-2.4	3КБО 4.48-3.4	3КБО 4.48-4.4	3КБ 4.48-I	3КБ 4.48-2	2КБД 4.48-2.I	2КБД 4.48-3.I	2КБД 4.48-4.I	2КБД 4.48-2.3
I	то же к классу С38/23			I6,3	24,6	25,4	-	-	20,7	24,4	25,3	25,3
2	Всего стали, кг											
3	в натуральном исчислении			487,4	503,2	5I3,0	I70,3	20I,6	I60,8	I74,4	I76,0	3I0,6
4	привед.к классам А-I и С38/23			702,9	722,4	736,7	245,8	292,5	223,0	24I,5	243,5	444,0
5												
6	Бетон, м куб											
7	тяжелый М300						2,42		I,69	I,69	I,69	I,69
8	тяжелый М400			2,45	2,45	2,45		2,42				
9												
I0	Цемент, т		573000									
II	М400		573II4									
I2	с учетом коэффициента отхода	I,006		-	-	-	0,82	-	0,57	0,57	0,57	0,57
I3	приведенный к марке 400	I,00		-	-	-	0,82	-	0,57	0,57	0,57	0,57
I4												
I5	Цемент, т		573000									
I6	М500		573II4									
I7	с учетом коэффициента отхода	I,006		0,9	0,9	0,9	-	0,89	-	-	-	-
I8	приведенный к марке 400	I,I		0,99	0,99	0,99	-	0,98	-	-	-	-
I9												
20	Итого цемента прив.к марке 400			0,99	0,99	0,99	0,82	0,98	0,57	0,57	0,57	0,57
2I												

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 67

Формат А4

19829-02 151

373

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				3КБО 4.48-2.4	3КБО 4.48-3.4	3КБО 4.48-4.4	3КБ 4.48-I	3КБ 4.48-2	2КБД 4.48-2.I	2КБД 4.48-3.I	2КБД 4.48-4.I	2КБД 4.48-2.3
I	Инертные заполнители, м куб		57I000									
2	песок естественный	0,6	57II04	I,47	I,47	I,47	I,45	I,45	I,0I	I,0I	I,0I	I,0I
3	щебень	0,8	57III0	I,96	I,96	I,96	I,94	I,94	I,35	I,35	I,35	I,35
4												
5												
6												
7												
8												
9												
I0												
II												
I2												
I3												
I4												
I5												
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

ЗАВОДА ЖБИ

254 20-62861

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				2КБД 4.48-3.3	2КБД 4.48-4.3	2КБО 4.48-2.I	2КБО 4.48-3.I	2КБО 4.48-4.I	2КБО 4.48-4.2	2КБО 4.48-2.3	2КБО 4.48-3.3	2КБО 4.48 4.3
I	Сталь стержневая арматурная, кг		093000									
2	класс А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	по серии			I2,8	I2,8	I2,0	I2,0	I2,0	I2,0	I2,0	I2,0	I2,0
4	с учётом коэффициента отхода	I,0I		I3,0	I3,0	I2,I	I2,I	I2,I	I2,I	I2,I	I2,I	I2,I
5	приведенной к классу А-I	I,00		I3,0	I3,0	I2,I	I2,I	I2,I	I2,I	I2,I	I2,I	I2,I
6												
7	класс А-III ГОСТ 5781-82		093005									
8	по серии			279,4	280,2	I2I,I	I24,9	I29,3	I50,5	264,9	268,7	273,0
9	с учетом коэффициента отхода	I,0I		282,2	283,0	I22,3	I26,2	I30,6	I52,0	267,5	27I,4	275,8
I0	приведенной к классу А-I	I,49		420,5	42I,7	I82,2	I88,0	I94,6	226,5	398,7	404,4	4I0,9
II												
I2	Итого стали стержн.,арматурн,кг		093000									
I3	в натуральной массе			295,2	296,0	I34,4	I38,3	I42,7	I64,I	279,6	283,5	287,9
I4	приведенной к классу А-I			433,5	434,7	I94,3	200,I	206,7	238,6	4I0,8	4I6,5	423,0
I5												
I6	Сталь сорт.конструкционная, кг		095000									
I7	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
I8	по серии			24,2	24,98	II,8	I5,9	I6,3	I6,3	II,8	I5,9	I6,3
I9	с учётом коэффициента отхода	I,0I		24,4	25,2	II,9	I6,I	I6,5	I6,5	II,9	I6,I	I6,5
20	приведенная к классу С38/23	I,00		24,4	25,2	II,9	I6,I	I6,5	I6,5	II,9	I6,I	I6,5
2I												

19829-02 153

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 69

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				2КБД 4.48-3.3	2КБД 4.48-4.3	2КБО 4.48-2.I	2КБО 4.48-3.I	2КБО 4.48-4.I	2КБО 4.48-4.2	2КБО 4.48-2.3	2КБО 4.48-3.3	2КБО 4.48 4.3
I	Итого стали сорт.констр., кг											
2	в натуральной массе			24,4	25,2	II,9	I6,I	I6,5	I6,5	II,9	I6,I	I6,5
3	приведенной к классу С38/23			24,4	25,2	II,9	I6,I	I6,5	I6,5	II,9	I6,I	I6,5
4												
5	Итого стали											
6	стержневой арматурной и											
7	сортовой конструкционной, кг											
8	в натуральной массе			3I9,6	32I,2	I46,3	I54,4	I59,2	I80,6	29I,5	299,9	304,4
9	привед.к классам А-I и С38/23			457,9	459,9	206,2	2I6,2	223,2	255,I	422,7	432,6	439,5
I0												
II	в т.ч.по укруп.сортаменту, кг											
I2	сталь крупносортная		095I00									
I3	полосовая В=60-200			24,4	25,2	II,9	I6,I	I6,5	I6,5	II,9	I6,I	I6,5
I4	сталь среднесортная		093200									
I5	круглая Ø 20+40			277,9	278,7	II8,0	I2I,9	I26,3	I47,7	263,3	267,I	259,I
I6	сталь мелкосортная		093300									
I7	круглая Ø I0-I8			4,3	4,3	4,2	4,3	4,3	4,3	4,2	4,3	4,3
I8	катанка		093400									
I9	круглая Ø 6-8			I2,9	I2,9	I2,I	I2,I	I2,I	I2,I	I2,I	I2,I	I2,I
20												
2I	Итого стали прив.к классу А-I			433,5	434,7	I94,3	200,I	206,7	238,6	4I0,8	4I6,5	423,0

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 70

Формат А4

ЗАВОД КБИ

19829-02 154

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				2КБД 4.48-3.3	2КБД 4.48-4.3	2КБО 4.48-2.1	2КБО 4.48-3.1	2КБО 4.48-4.1	2КБО 4.48-4.2	2КБО 4.48-2.3	2КБО 4.48-3.3	2КБО 4.48-4.3
I	то же к классу С38/23			24,4	25,2	II,9	I6,I	I6,5	I6,5	II,9	I6,I	I6,5
2	Всего стали, кг											
3	в натуральном исчислении			3I9,6	32I,2	I46,3	I54,4	I59,2	I80,6	29I,5	299,9	304,4
4	привед.к классам А-I и С38/23			457,9	459,9	206,2	2I6,2	223,2	255,I	422,7	432,6	439,5
5												
6	Бетон, м куб											
7	тяжелый М300					I,67	I,67	I,67				
8	тяжёлый М400			I,69	I,69				I,67	I,67	I,67	I,67
9												
I0	Цемент, т		573000									
II	М400		573II4									
I2	с учётом коэффициента отхода	I,006		-	-	0,56	0,56	0,56	-	-	-	-
I3	приведенный к марке 400	I,00		-	-	0,56	0,56	0,56	-	-	-	-
I4												
I5	Цемент, т		573000									
I6	М500		573II4									
I7	с учетом коэффициента отхода	I,006		0,62	0,62	-	-	-	0,6I	0,6I	0,6I	0,6I
I8	приведённый к марке 400	I,I		0,68	0,68	-	-	-	0,67	0,67	0,67	0,67
I9												
20	Итого цемента прив.к марке 400			0,68	0,68	0,56	0,56	0,56	0,67	0,67	0,67	0,67
2I												

19826-02 155

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				2КБД 4.48-3.3	2КБД 4.48-4.3	2КБО 4.48-2.1	2КБО 4.48-3.1	2КБО 4.48-4.1	2КБО 4.48-4.2	2КБО 4.48-2.3	2КБО 4.48-3.3	2КБО 4.48-4.3
I	Инертные заполнители, м куб		571000									
2	песок естественный	0,6	571104	I,0I	I,0I	I,0	I,0	I,0	I,0	I,0	I,0	I,0
3	щебень	0,8	571110	I,4	I,4	I,34	I,34	I,34	I,34	I,34	I,34	I,34
4												
5												
6												
7												
8												
9												
I0												
II												
I2												
I3												
I4												
I5												
I6												
I7												
I8												
I9												
20												
2I												

19829-02 156

I.020-I/83.0-6 ОВРМ

Лист 72

Формат А4

378

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				2КБ 4.48-1	2КБ 4.48-2	1КСД 4.48-2.1	1КСД 4.48-3.1	1КСД 4.48-4.1	1КСД 4.48-2.2	1КСД 4.48-3.2	1КСД 4.48-4.2	1КСД 4.48-2.3
1	Сталь стержневая арматурная, кг		093000									
2	класс А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	по серии			11,2	11,2	6,1	6,1	6,1	9,4	9,4	9,4	9,4
4	с учётом коэффициента отхода	1,01		11,3	11,3	6,1	6,1	6,1	9,5	9,5	9,5	9,5
5	приведённый к классу А-I	1,00		11,3	11,3	6,1	6,1	6,1	9,5	9,5	9,5	9,5
6												
7	класс А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	по серии			-	-	17,2	17,2	17,2	-	-	-	-
9	с учётом коэффициента отхода	1,01		-	-	17,3	17,3	17,3	-	-	-	-
10	приведённый к классу А-I	1,43		-	-	24,8	24,8	24,8	-	-	-	-
11												
12	класс А-III ГОСТ 5781-82		093005									
13	по серии			105,3	126,5	58,7	63,6	69,4	118,8	123,7	129,5	172,9
14	с учётом коэффициента отхода	1,01		106,3	127,8	59,3	64,3	70,1	120,0	125,0	130,8	174,6
15	приведённый к классу А-I	1,49		158,4	190,3	88,4	95,8	104,4	178,8	186,2	194,8	260,2
16												
17	Итого стали стерж.арматурн, кг		093000									
18	в натуральной массе			117,6	139,1	82,7	87,7	93,5	129,5	134,5	140,3	184,1
19	приведённой к классу А-I			169,7	201,6	119,3	126,7	135,3	188,3	195,7	204,3	269,7
20												
21												

20-62861 ГСП

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				2КБ 4.48-1	2КБ 4.48-2	1КСД 4.48-2.1	1КСД 4.48-3.1	1КСД 4.48-4.1	1КСД 4.48-2.2	1КСД 4.48-3.2	1КСД 4.48-4.2	1КСД 4.48-2.3
1	сталь сорт.конструкционная, кг		095000									
2	полосовая ГОСТ 103-76		093100									
3	по серии			3,1	3,1	8,7	12,4	13,2	8,7	12,4	13,2	8,7
4	с учётом коэффициента отхода	1,01		3,2	3,2	8,8	12,5	13,3	8,8	12,5	13,3	8,8
5	приведённая к классу С38/23	1,00		3,2	3,2	8,8	12,5	13,3	8,8	12,5	13,3	8,8
6												
7	Итого стали сорт.констр., кг		095000									
8	в натуральной массе			3,2	3,2	8,8	12,5	13,3	8,8	12,5	13,3	8,8
9	приведённой к классу С38/23			3,2	3,2	8,8	12,5	13,3	8,8	12,5	13,3	8,8
10												
11	Итого стали											
12	стержневой арматурной и											
13	сортовой конструкционной, кг											
14	в натуральной массе			120,8	142,3	91,5	100,2	106,8	138,3	147,0	153,6	192,9
15	прив.к классам А-I и С38/23			172,9	204,8	128,1	139,2	148,6	197,1	208,2	217,6	278,5
16												
17	в т.ч.по укруп.сортаменту, кг											
18	сталь крупносортная		095100									
19	полосовая В=60-200			3,2	3,2	8,8	12,5	13,3	8,8	12,5	13,3	8,8
20	сталь среднесортная		093200									
21	круглая ∅ 20-40			102,8	124,3	57,7	62,7	68,5	84,7	89,5	95,3	132,3

851 20-62861

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				2КВ 4.48-1	2КБ 4.48-2	1КСД 4.48-2.1	1КСД 4.48-3.1	1КСД 4.48-4.1	1КСД 4.48-2.2	1КСД 4.48-3.2	1КСД 4.48-4.2	1КСД 4.48-2.3
1	сталь мелкосортная		093300									
2	круглая ∅ 10-18			3,5	3,5	1,5	1,5	1,5	35,5	35,5	35,5	42,3
3	катанка		093400									
4	круглая ∅ 6-8			11,3	11,3	23,5	23,5	23,5	9,5	9,5	9,5	9,5
5												
6	Итого стали прив.к классу А-I			169,7	201,6	1193	126,7	135,3	1883	195,7	204,3	269,7
7	то же к классу С38/23			3,2	3,2	8,8	12,5	13,3	8,8	12,5	13,3	8,8
8	Всего стали, кг											
9	в натуральном исчислении			120,8	142,3	91,5	100,2	106,8	138,3	147,0	1536	192,9
10	привед.к классам А-I и С38/23			172,9	204,8	1281	139,2	148,6	197,1	208,2	2176	278,5
11												
12	Бетон, м куб.											
13	тяжёлый М300			1,65		0,79	0,79	0,79				
14	тяжёлый М400				1,65				0,79	0,79	0,79	0,79
15												
16	Цемент, т		573000									
17	М400		573114									
18	с учётом коэффициента отхода	1,006		0,56		0,27	0,27	0,27				
19	приведённый к марке 400	1,0		0,56		0,27	0,27	0,27				
20												
21												

659 20-62864

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				2КБ 4 48-1	2КБ 4.48-2	1КСД 4 48-2.1	1КСД 4 48-3 1	1КСД 4 48-4 1	1КСД 4 48-2.2	1КСД 4 48-3.2	1КСД 4 48-4 2	1КСД 4.48-2.3
1	Цемент, т		573000									
2	М500		573114									
3	с учетом коэффициента отхода	1,006			0,61				0,29	0,29	0,29	0,29
4	приведенный к марке 400	1,1			0,67				0,32	0,32	0,32	0,32
5												
6	Итого цемента прив к марке 400			0,56	0,67	0,27	0,27	0,27	0,32	0,32	0,32	0,32
7												
8	Инертные заполнители, м куб.		571000									
9	песок естественный	0,6	571104	0,99	0,99	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
10	щебень	0,8	571110	1,32	1,32	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												

Пров. Мир 24.10.86 Коп. [illegible]

19829-02 160

1.020-1/83.0-6 06РМ

Лист 76

382

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				IКСД 4.48-3.3	IКСД 4.48-4.3	IКСО 4.48-2.I	IКСО 4.48-3.I	IКСО 4.48-4.I	IКСО 4.48-2.2	IКСО 4.48-3.2	IКСО 4.48-4.2	IКСО 4.48-2.3
I	Сталь стержневая арматурная, кг		093000									
2	Класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			9,4	9,4	5,7	5,7	5,7	9,0	9,0	9,0	9,0
4	с учётом коэффициента отхода	I,0I		9,5	9,5	5,7	5,7	5,7	9,I	9,I	9,I	9,I
5	приведённый к классу А-I	I,00		9,5	9,5	5,7	5,7	5,7	9,I	9,I	9,I	9,I
6												
7	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		093004									
8	по серии			-	-	I7,2	I7,2	I7,2	-	-	-	
9	с учётом коэффициента отхода	I,0I		-	-	I7,3	I7,3	I7,3	-	-	-	
I0	приведённый к классу А-I	I,43		-	-	24,8	24,8	24,8	-	-	-	
II												
I2	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		093005									
I3	по серии			I77,8	I83,5	56,4	60,2	64,6	II6,5	I20,3	I24,7	I70,5
I4	с учётом коэффициента отхода	I,0I		I79,5	I85,3	57,0	60,8	65,3	II7,7	I2I,5	I26,0	I72,3
I5	приведённый к классу А-I	I,49		267,5	276,2	84,9	90,6	97,2	I75,3	I8I,0	I87,7	256,7
I6												
I7	Итого стали стерж.арматурн., кг		093000									
I8	в натуральной массе			I89,0	I94,8	80,0	83,8	88,3	I26,8	I30,6	I35,I	I8I,4
I9	приведённой к классу А-I			277,0	285,7	II5,4	I2I,I	I27,7	I84,4	I90,I	I96,8	265,8
20												
2I												

I.020-I/83.0-6 06РМ

Лист 77

Копировал

Формат А4

383

19829-02 161

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв №

Номер стро-ки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материа-ла	Количество на марку								
				ІКСД 4.48-3.3	ІКСД 4.48-4.3	ІКСО 4.48-2.І	ІКСО 4.48-3.І	ІКСО 4.48-4.І	ІКСО 4.48-2.2	ІКСО 4.48-3.2	ІКСО 4.48-4.2	ІКСО 4.48-2.3
І	сталь сорт.конструкционная, кг		095000									
2	полосовая ГОСТ І03-76		093І00									
3	по серии			І2,4	І3,2	4,3	8,5	8,8	4,3	8,5	8,8	4,3
4	с учётом коэффициента отхода	І,0І		І2,5	І3,3	4,4	8,6	8,9	4,4	8,6	8,9	4,4
5	приведённая к классу С38/23	І,00		І2,5	І3,3	4,4	8,6	8,9	4,4	8,6	8,9	4,4
6												
7	Итого стали сорт.констр., кг.		095000									
8	в натуральной массе			І2,5	І3,3	4,4	8,6	8,9	4,4	8,6	8,9	4,4
9	приведённой к классу С38/23			І2,5	І3,3	4,4	8,6	8,9	4,4	8,6	8,9	4,4
І0												
ІІ	Итого стали											
І2	стержневой арматурной и											
І3	сортовой конструкционной, кг											
І4	в натуральной массе			20І,5	208,І	84,4	92,4	97,2	І3І,2	І39,2	І44,0	І85,8
І5	прив. к классам А-І и С38/23			289,5	299,0	ІІ9,8	І29,7	І366	І88,8	І98,7	205,7	270,2
І6												
І7	в т.ч. по укруп.сортаменту, кг											
І8	сталь крупносортная		095І00									
І9	полосовая В=60-200			І2,5	І3,3	4,4	8,6	8,9	4,4	8,6	8,9	4,4
20	сталь среднесортная		093200									
2І	круглая Ø 20-40			І37,2	І43,І	55,5	59,3	63,8	82,3	86,0	90,5	І30,0

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				IКСД 4.48-3.3	IКСД 4.48-4.3	IКСО 4.48-2.I	IКСО 4.48-3.I	IКСО 4.48-4.I	IКСО 4.48-2.2	IКСО 4.48-3.2	IКСО 4.48-4.2	IКСО 4.48-2.3
I	сталь мелкосортная		093300									
2	круглая Ø I0-I8			42,3	42,3	I,5	I,5	I,5	35,4	35,5	35,5	42,3
3	катанка		093400									
4	круглая Ø 6-8			9,5	9,5	23,0	23,0	23,0	9,I	9,I	9,I	9,I
5												
6	Итого стали прив.к классу А-I			277,0	285,7	II5,4	I2I,I	I27,7	I84,4	I90,I	I96,8	265,8
7	то же к классу С38/23			I2,5	I3,3	4,4	8,6	8,9	4,4	8,6	8,9	4,4
8	Всего стали, кг											
9	в натуральном исчислении			20I,5	208,I	84,4	92,4	97,2	I3I,2	I39,2	I44,0	I85,8
I0	привед.к классам А-I и С38/23			289,5	299,0	II9,8	I29,4	I36,6	I88,8	I98,7	205,7	270,2
II												
I2	Бетон, м куб											
I3	тяжелый М300					0,78	0,78	0,78				
I4	тяжёлый М400			0,79	0,79				0,78	0,78	0,78	0,78
I5												
I6	Цемент, т		573000									
I7	М400		573II4									
I8	с учётом коэффициента отхода	I,006				0,26	0,26	0,26				
I9	приведенный к марке 400	I,0				0,26	0,26	0,26				
20												
2I												

I.020-I/83.0-6 06 РМ

Лист 79

ФОРМАТ А4

385

79829-02 163

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Номер стро-ки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материа-ла	Количество на марку								
				ІКСД 4.48-3.3	ІКСД 4.48-4.3	ІКСО 4.48-2.І	ІКСО 4.48-3.І	ІКСО 4.48-4.І	ІКСО 4.48-2.2	ІКСО 4.48-3.2	ІКСО 4.48-4.2	ІКСО 4.48-2.3
І	Цемент, т		573000									
2	М500		573І І4									
3	с учётом коэффициента отхода	І,006		0,29	0,29				0,29	0,29	0,29	0,29
4	приведённый к марке 400	І,І		0,32	0,32				0,32	0,32	0,32	0,32
5												
6	Итого цемента прив.к марке 400			0,32	0,32	0,26	0,26	0,26	0,32	0,32	0,32	0,32
7												
8	Инертные заполнители, м куб		57І000									
9	песок естественный	0,6	57ІІ04	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
І0	щебень	0,8	57ІІІ0	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
ІІ												
І2												
І3												
І4												
І5												
І6												
І7												
І8												
І9												
20												
2І												

20-6286/

764

І.020-І/83.0-6 06 РМ

Лист 80

386

Альбом

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл	Подпись и дата	Взам инв №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				IКСО 4.48-3.3	IКСО 4.48-4.3	IКС 4.48-I	IКС 4.48-2	IКС 4.48-3				
I	Сталь стержневая арматурная, кг		093000									
2	класс А-I ГОСТ 578I-82		093009									
3	по серии			9,0	9,0	5,2	8,6	8,6				
4	с учётом коэффициента отхода	I,0I		9,I	9,I	5,3	8,7	8,7				
5	приведённый к классу А-I	I,00		9,I	9,I	5,3	8,7	8,7				
6												
7	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		093004									
8	по серии			-	-	I7,2	-	-				
9	с учётом коэф.отхода	I,0I		-	-	I7,3	-	-				
I0	приведенный к классу А-I	I,43		-	-	24,8	-	-				
II												
I2	класс А-Ш ГОСТ 578I-82		093005									
I3	по серии			I74,3	I78,8	48,5	I08,6	I62,6				
I4	с учётом коэффициента отхода	I,0I		I76,I	I80,5	49,0	I09,7	I64,3				
I5	приведённый к классу А-I	I,49		262,4	269,0	73,0	I63,4	244,8				
I6												
I7	Итого стали стерж.,арматурн., кг		093000									
I8	в натуральной массе			I85,2	I89,6	7I,6	II8,4	I73,0				
I9	приведенной к классу А-I			27I,5	278,I	I03,I	I72,I	253,5				
20												
2I												

19829-02

165

I.020-I/83.0-6 06 РМ

ЛИСТ 81

387

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	КОД материала	Количество на марку								
				IКСО 4.48-3.3	IКСО 4.48-4.3	IКС 4.48-I	IКС 4.48-2	IКС 4.48-3				
I	сталь сорт.конструкционная, кг		095000									
2	полосовая ГОСТ I03-76		093I00									
3	по серии			8,5	8,8	-	-	-				
4	с учётом коэффициента отхода	I,0I		8,6	8,9	-	-	-				
5	приведённая к классу С38/23	I,00		8,6	8,9	-	-	-				
6												
7	Итого стали сорт.констр., кг		095000									
8	в натуральной массе			8,6	8,9	-	-	-				
9	приведённой к классу С38/23			8,6	8,9	-	-	-				
I0												
II	Итого стали											
I2	стержневой арматурной и											
I3	сортовой конструкционной, кг											
I4	в натуральной массе			I93,8	I98,5	7I,6	II8,4	I73,0				
I5	прив.к классам А-I и С38/23			280,I	287,0	I03,I	I72,I	253,5				
I6												
I7	в т.ч.по укруп.сортаменту, кг											
I8	сталь крупносортная		095I00									
I9	полосовая В=60-200			8,6	8,9	-	-	-				
20	сталь среднесортная		093200									
2I	круглая Ø 20-40			I33,8	I38,3	47,9	74,6	I22,4				

I.020-I/83.0-6 06 РМ

ЛИСТ 82

19829-02 166

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв №подл	Подпись и дата	Взам инв №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				IКСО 4.48-3.3	IКСО 4.48-4.3	IКС 4.48-I	IКС 4.48-2	IКС 4.48-3				
I	сталь мелкосортная		093300									
2	круглая Ø I0-I8			42,2	42,2	I,I	35,I	4I,9				
3	катанка		093400									
4	круглая Ø 6-8			9,I	9,I	22,6	8,7	8,7				
5												
6	Итого стали прив.к классу А-I			27I,5	278,I	I03,I	I72,I	253,5				
7	то же к классу С38/23			8,6	8,9	-	-	-				
8	Всего стали, кг											
9	в натуральном исчислении			I93,8	I98,5	7I,6	II8,4	I73,0				
I0	привед.к классам А-I и С38/23			280,I	287,0	I03,I	I72,I	253,5				
II												
I2	Бетон, м куб											
I3	тяжёлый,М300					0,77						
I4	тяжелый,М400			0,78	0,78		0,77	0,77				
I5												
I6	Цемент, т		573000									
I7	М400		573II4									
I8	с учётом коэффициента отхода	I,006		0,29	0,29		0,28	0,28				
I9	приведённый к марке 400	I,00		0,29	0,29		0,28	0,28				
20												
2I												

I.020-I/83.0-6 06 РМ

ЛИСТ 83

ФОРМАТ А4

19829-02 167

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Количество на марку								
				ІКСО 4.48-3.3	ІКСО 4.48-4.3	ІКС 4.48-І	ІКС 4.48-2	ІКС 4.48-3				
І	Цемент, т		573000									
2	М500		573ІІ4									
3	с учётом коэф.отхода	І,006				0,26						
4	приведенная к марке 400	І,І				0,29						
5												
6	Итого цемента прив.к марке 400			0,29	0,29	0,29	0,28	0,28				
7												
8	Инертные заполнители, м куб		57І000									
9	песок естественный	0,6	57ІІ04	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46				
ІО	щебень	0,8	57ІІІО	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62				
ІІ												
І2												
І3												
І4												
І5												
І6												
І7												
І8												
І9												
20												
2І												

20-6286-1

168

I.020-I/83.0-6 06 РМ

Лист 84

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/